

Sika® Trennmittel TR 1

Decofrol universal pe bază de ulei de parafină

Descriere produs	Sika Trennmittel TR1 este un agent de decofrare universal și se poate folosi pe toate tipurile de cofraje.
Domenii de utilizare	Decofrolul Sika Trennmittel TR 1 poate fi utilizat atât în șantiere cât și în fabrici de prefabricate. Se pretează în special pentru: <ul style="list-style-type: none">■ Cofraje netede și neabsorbante■ Cofraje absorbante■ Cofraje încălzite (până la 70°C)■ Cofraje verticale■ Ca protecție malaxor

Caracteristici / Avantaje	Decofrolul Sika Trennmittel TR 1 este un decofrol gata preparat cu acțiune fizico chimică. Decofrolul Sika Trennmittel TR 1 are următoarele caracteristici: <ul style="list-style-type: none">■ Nu conține solvenți■ Aderă bine pe suprafețele verticale■ Nu sunt necesari timpi de aerisire■ Poate provoca iritații■ Inodor Sika Trennmittel TR1 are ca efect: <ul style="list-style-type: none">■ Decofrare ușoară și curată■ Aspect plăcut al suprafețelor de beton■ Nu influențează negativ calitatea betonului la suprafață■ Protejează cofrajele anticoroziv și împotriva îmbătrânirii premature
----------------------------------	---

Datele produsului

Formă/ Culoare	Lichid gălbui deschis
Substanță de bază	Ulei de parafină
Densitate (20 °C)	0,84 kg/l
Solubilitate:	Solubil în diluanți organici
Temperatura de aplicare	0°C – 70°C
Ambalaj	Bidon: 25 kg Butoi: 170 kg Container: 800 kg
Condiții de depozitare / Valabilitate	A se proteja de îngheț, de expunere solară directă și de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipiente de stocare curățate. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de min 1 an în recipientii originali, nedesfăcuți.

Construction



Mod de utilizare

Consum 1 kg de Sika Trennmittel TR1 are o putere de acoperire după cum urmează:

Cofraje metalice și din plastic:	~ 90 m ²
Cofraje din material lemnos impregnat:	~ 70 m ²
Cofraje din lemn netratat	~ 50 m ²

Instrucțiuni de utilizare

Suprafețele tratate trebuie să fie uscate și curate

Rugina și resturile de beton trebuie îndepărtate

Produsul se va pulveriza subțire dar acoperitor

Pentru aplicare este recomandată pompa specială Sika, folosindu-se o presiune cuprinsă între 3-6 bar și o duză cu jet plat (01F110 ie 652.307 sau 652.245)

Se vor evita acumulări de decofrol. Materialul aplicat în exces se va îndepărta cu un burete, sau cu o lavetă

După pulverizare se poate începe imediat betonarea

Dacă este folosit ca protecție malaxor trebuie evitate supradozările (poate modifica conținutul de aer oclus)

Sunt recomandate teste de șantier înaintea utilizării.

Informații suplimentare**Protecția muncii**

Cod produs: BZM 1

Nu este periculos, nu conține substanțe periculoase

Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării și depozitării, utilizatorii pot consulta cea mai recentă fișă tehnică de securitate a materialului, care conține date fizice, ecologice, toxice și de securitate.

Se vor respecta indicațiile de pe ambalaj

Prevederi legale

Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika[®], sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Brasov 500450

Str. Ioan Clopotel Nr 4

Tel: +40 268 311 377

Fax: +40 268 325 513

CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI

