

SikaTransfloor® - 352

Compus nivelant pentru aplicare interna si externa

Date tehnice:

Culoare	gri
Densitate (la 20 °C)	Comp. A 0.98 kg/l Comp. B 1.22 kg/l Comp. A+B 1.00 kg/l
Proportia amestecului	A:B=4:1 (parti dupa greutate)
Vascozitate (la 20 °C)	Comp. A tixotrop Comp. B 300 mPas Comp. A+B 2500 mPas (usor tixotrop)
Timp de aplicare (pot life)	10 °C 45minute aprox. 20 °C 35 minute aprox. 30 °C 25 minute aprox.
Temperatura de aplicare/ umiditate relativa	10 °C la 30 °C/ max. <80%
Duritate Shore A (DIN 53505) (la 20°C)	80 aprox.
Rezistenta la intindere (DIN 53504)	3 N/mm ² aprox.
Elongatie la rupere (DIN 53504)	40 % aprox.
Termen de garantie (stocare sub 25 °C)	6 luni in ambalajul original, sigilat

Procedura de aplicare:

Etapa	Operatie	Produs	Acoperire
1	Curatire/pregatire		
2	Aplicare primer anticoroziv	Icosit® EG 1*	0.27 kg/m ² aprox.
3	Aplicare, nivelare	SikaTransfloor® -352	Necesar: 1 kg/m ² /mm grosime
4	Adeziv	Sikaflex® -298	600-1200 ml/m ²
5	Pardosire		

* Icosit® EG este acoperire anticoroziva

Timp de prelucrare/asteptare/uscare

Temperatura de asteptare	10 °C	20°C	30 °C
Timp de prelucrare (pot life) Icosit® EG 1	12 ore	8 ore	5 ore
Timp de asteptare inainte de aplicare SikaTransfloor® -352	48 ore, pana la 14 zile*	24 ore, pana la 14 zile*	14 ore, pana la 14 zile*
Timp de prelucrare, SikaTransfloor® -352	45 minute aprox.	35 minute aprox.	25 minute aprox.
Timp de asteptare inainte de pardosire cu Sikaflex® -298	24 ore ,pana la 14 zile*	10 ore ,pana la 14 zile*	5 ore ,pana la 14 zile*

* Aceste conditii presupun ca suprafata este acoperita pentru a se mentine curata si uscata in timpul de asteptare.Daca este necesar suprafata se va curata inainte de urmatoarea etapa.

Prezentare:

SikaTransfloor®-352 este un bicomponent poliuretanic, recomandat a se aplica pe suprafetele puntilor inferioare de la vapoare si barci.

Avantaje:

- Prelucrabilitate foarte buna
- Se poate aplica pe pante pana la 12%
- Nu contine solventi
- Densitate scazuta
- Nu prezinta variatii de volum

Domenii de aplicare:

SikaTransfloor®-352 este conceput pentru a se realiza acoperirea si nivelarea puntilor inferioare de la barci si vapoare. Neregularitatile de pana la 2 cm se pot acoperi dintr-o singura trecere. Puntea este astfel pregatita pentru a se monta pardoseala de lemn. SikaTransfloor®-352 se poate aplica atat in interior cat si in exterior.

Aplicare:

Consultati instructiunile de aplicare SikaTransfloor®-352.

Masuri de protectie:

Acest produs cauzeaza iritatie ale pielii, ochilor si cailor respiratorii. Este obligatorie purtarea echipamentului de protectie, manusi si haine. Daca accidental produsul intra in ochi, nas, gura, gat spalati imediat cu apa calduta si mergeti urgent la medic. Materialul de pe piele se va indeparta folosindu-se apa calduta si sapun. Daca se lucreaza in spatii inchise trebuie asigurata o ventilatie corespunzatoare in timpul aplicarii si intaririi. Daca componentul B intra in contact cu apa, nu se va sigila ermetic deoarece in urma reactiei se degaja CO₂, si cresterea de presiune poate produce explozii.

Informatii suplimentare:

- La cerere sunt disponibile urmatoarele documentatii:
- SikaTransfloor®-352 Instructiuni de aplicare (Working Instruction for the application of "22-mm" Teakdeck)
 - Fisa de protectia muncii

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolve pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuiesc respectate de catre utilizator pe propria raspundere.

Informatii suplimentare sunt disponibile la:

www.sika.com
www.sika.ro
Sika Romania
Industry
Sediul central
Brasov 500450
Str. Ioan Ciopotel nr. 4
Tel. +40 268 406 212
Fax +40 268 406 213

Birou Bucuresti
Jud. Ilfov - com. Chiajna 077040
Sos. de Centura nr. 13
Tel. +40 21 317 33 38
Fax +40 21 317 33 45

