

Sika® Primer-290 DC

Primer pentru lipiri si sigilari la podele vaselor marine

Date tehnice:

Compozitia chimica	Solvent ce contine poliuretan
Culoarea	transparent galbui
Densitate (DIN 53479) (neintarit)	0.98 kg/l approx.
Vascozitate	20 mPa·s approx.
Punct de aprindere	-4°C
Continutul de materii solide	34%
Temperatura de aplicare	5 - 40°C (40 - 105°F)
Metoda de aplicare	Pensula / pasla
Acoperire	100 - 200 ml/m ² approx.
Timp de uscare (23°C/50% R.H)	60 min la o temperature > 15°C 30 min la o temperature < 15°C
Depozitare	In containere sigilate,intr-un loc cu aer rece si uscat
Termen de garantie	12 luni

Industry

Prezentare

Sika® Primer-290 este un lichid transparent de culoare galbuie, cu vascozitate scazuta ce se intareste datorita umiditatii mediului. Se foloseste la bucatile de cherestea de la podeaua vaselor marine inainte ca acestea sa se sigileze cu Sikaflex®-290 DC sau sa se lipeasca cu Sikaflex®-298.

Sika® Primer-290 DC este fabricat in conformitate cu standardele de calitate 9001 / 14001

Domenii de aplicare

Sika® Primer-290 DC se aplica pe urmatoarele materiale:

- teak
- mahon
- pin
- pluta
- GRP pe baza de ploister

Acest produs este recomandat sa se foloseasca pentru experimete numai de catre oameni specializati. Testarea pe se va realiza pe materiale compatibile in conditiile optime pentru a realiza o cat mai bune adeziune.

Metoda de aplicare

Poteau vaselor marine trebuie sa fie curata ,uscata ,fara grasime silicon sau praf. Primerul trebuie aplicat cu grija cu ajutorul unei pensule uscate. Odata aplicat suprafata trebuie lasata minim 30 de minute inainte de a se incepe sigilarea cu produse din gama Sikaflex®

Sika® Primer-290 DC se aplica o singura data, cu grija, astfel incat sa se realizeze un strat uniform de aceeasi densitate. Strangeti dopul flaconului imediat cu grija dupa fiecare utilizare.



Retineti

Sika® Primer-209 N nu se va folosi decat in timpul de garantie iar daca s-a gelifiat atunci nu se va folosi.

Informatii imbuteliere

Flacon	30 ml
	250 ml
	1 l

Important:

Primerul se va aplica o singura data. Informatii cu privire la manipularea, depozitarea si gestionarea produselor chimice sunt disponibile in Fisa de protectia muncii si alte documentatii similare.

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolveaza pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuiesc respectate de catre utilizator pe propria raspundere

Informatii suplimentare:

La cerere sunt disponibile urmatoarele documentatii:
– Sika Primer – ghid de selectie
– Fisa de protectia muncii

Further information available at:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Business Unit Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Switzerland
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 55 30

