

Sika® Igas R

Sigilant pe baza de bitum-cauciuc aplicabil prin turnare la cald

Descriere: Igas - R este un chit plasto-elastic pe baza de bitum aditivat si cauciuc, care se incalzeste pana la obtinerea unei consistente fluide, recomandat pentru sigilarea rosturilor orizontale la drumuri si alte constructii .

Respecta:

- ASTM D1190-74
- SWISS SNV 671 625a
- T1 bit FUG 82
- FS-SS-S-164

Domenii de utilizare: Igas - R furnizeaza o sigilare flexibila si de durata in rosturi de dilatare si de lucru, la:

- drumuri de beton si parcar
- piste si suprafete de rulare
- acoperisuri si terase
- parcari cu mai multe nivele

Avantaje: Igas-R prezinta urmatoarele avantaje:

- ramane flexibil la temperaturi joase
- rezistent la apa de mare si apa uzata
- rezistenta buna la conditiile atmosferice
- adeziune excelenta pe majoritatea materialelor

Date tehnice

Culoare: Negru

Tip: Bitum modificat cu cauciuc

Densitate: 1,2 kg

Capacitate de miscare: 15% din latimea medie a rostului

Temperatura de siguranta: + 210 °C

Temperatura optima de turnare: 160° C – 180°C

Temperatura de serviciu: -25°C ... +70° C

Depozitare: Termen de valabilitate: 24 luni de la data de productie, in ambalajul original sigilat.

Ambalare: Bidoane de 30 kg.

Punere in opera

Configurarea rosturilor:	-Adancimea minima a rostului: 10 mm -Latime: adancime pentru rosturi de dilatatie: 1 : 1 la 1 : 1,5 -Latime: adancime pentru rosturi de lucru si de contractie: 1 : 1 la 1 : 2,5
Pregatirea suprafetei::	-Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara particule neaderente.
Amorsare:	Se foloseste Igas-primer 10. Se lasa sa se usuce minim 1 ora, maxim 12 ore, inainte de aplicarea sigilantului.
Incalzire:	Se incalzeste la 160 - 180 grade C intr-o baie de ulei sau prin incalzire indirecta, pana se obtine o consistenta uniforma.
Aplicare:	Se aplica prin turnare , preferabil cu masini de turnat speciale, sau pentru lucrari de detaliu se foloseste o metoda adecvata.
Curatire:	Se curata toate ustensilele si echipamentul imediat dupa aplicare cu Colma-Cleaner.
Important:	Se va evita contactul cu produsul fierbinte. In rosturile supuse presiunii apei se va asigura o sustinere si protectie adecvata contra impingerii apei.
Masuri de siguranta:	Se vor purta manusi si ochelari in timpul aplicarii. In contact cu ochii, se clateste imediat cu apa curata si se consulta imediat medicul. Daca este inghitit sau inhalati vapori: iesiti la aer curat, adresati-va medicului si nu provocati vomă. Se indeprteaza imediat hainele contaminate dupa aplicare. Se spala mainile in timpul pauzelor sau la final, abundent, cu sapun si apa.
Ecologie:	In stare lichida, produsul contamineaza apa. A nu se deversa in apa sau sol, ci in conformitate cu normele locale.
Toxicitate:	Nu este toxic conform standardelor Elvetiene.
Transport:	Nu prezinta pericol.
Dispozitii legale	Informatiile si, în mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika, sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate în conditiile considerate normale în fisa tehnica a produsului respectiv. În practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie sa testeze daca produsul este potrivit pentru cerintele sale. Sika își rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vânzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte întotdeauna cea mai recenta versiune a Fisei tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



Sika Romania SRL

Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel Nr 4
Tel: +40 268 311 377
Fax: +40 268 325 513
CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI



Construction

