

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikafloor®-304 W

Strat de sigilare poliuretanic, pe bază de apă, transparent, mat

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikafloor®-304 W este un strat de sigilare poliuretanic, transparent, mat, bicomponent, pe bază de apă, cu conținut foarte scăzut de COV. Face parte din gama de pardoseli Sika Comfortfloor®.

UTILIZĂRI

Sikafloor®-304 W poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

Sikafloor®-304 W este folosit ca un:

- Strat de sigilare mat pentru sistemele Sikafloor®

Notă:

- Produsul poate fi utilizat numai de către profesioniști cu experiență.
- Produsul poate fi utilizat numai pentru aplicații interioare.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Pe bază de apă
- Rezistență bună la expunerea UV
- Rezistență bună la îngălbenire
- Miros redus
- Emisii reduse de COV
- Conținut redus de COV
- Întreținere ușoară

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Poliuretan, pe bază de apă	
Ambalare	Componenta A	6,0 kg
	Componenta B	1,5 kg
	Set (A+B)	7,5 kg
Aspect/Culoare	Aspect după întărire	finisaj mat
	Culoare după uscare	transparent

SUSTENABILITATE

- În conformitate cu LEED v4 EQc 2: Materiale cu emisii scăzute
- În conformitate cu LEED v4 MRc 4 (Opțiunea 2): Declarația și optimizarea produselor pentru construcții — Ingredientele materiale
- Declarație de mediu (EPD) în conformitate cu EN 15804. EPD verificată independent de către "Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)"

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Marcaj CE și declarație de performanță în conformitate cu EN 13813:2002 Materiale pentru șape și pardoseli - Materiale pentru șape - Proprietăți și cerințe - Materiale pentru șape pe bază de rășină sintetică
- Marcaj CE și declarație de performanță în conformitate cu EN 1504-3:2005 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor din beton — Reparații structurale și nestructurale.

Termen de valabilitate	Componenta A	9 luni de la data producției	
	Componenta B	12 luni de la data producției	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C. Consultați întotdeauna eticheta produsului. Consultați Fișa cu Date de Securitate actuală pentru informații privind manipularea și depozitarea în condiții de siguranță.		
Densitate	Produs amestecat	1,07 kg/l (diluât cu 5% apă)	(EN ISO 2811-1)
	Componenta A	1,05 kg/l	
	Componenta B	1,13 kg/l	

INFORMAȚII TEHNICE

Aderența prin încercarea la smulgere	1,5 N/mm ² (cedare în masă a betonului)		(EN 1542)
Rezistența chimică	Rezistență verificată în laborator la multe substanțe chimice individuale. Înainte de a continua, contactați Serviciul Tehnic Sika pentru informații specifice.		
Nivel luciu	85°	< 55	(EN ISO 2813)
	60°	< 10	

INFORMAȚII DE APLICARE

Raport de amestec	Componenta A : Componenta B	80 : 20 (în greutate)	
Consum	0,13 kg/m² pe strat (diluât cu 10 % apă)		
Temperatura produsului	Maxim	+30 °C	
	Minim	+10 °C	
Temperatura ambientală a aerului	Maxim	+30 °C	
	Minim	+10 °C	
Umiditatea relativă a aerului	Maxim	75 % u.r.	
Punct de rouă	Atenție la condens! Substratul și produsul aplicat neîntărit trebuie să fie la cel puțin +3 °C deasupra punctului de rouă pentru a reduce riscul de condens pe suprafața produsului aplicat.		
Temperatura suportului	Maxim	+30 °C	
	Minim	+10 °C	
Conținut de umiditate în suport	Consultați fișa tehnică individuală a produsului.		
Durata de viață a amestecului	+10 °C	50 minute	
	+20 °C	30 minute	
	+25 °C	20 minute	
Timp de așteptare / Reacoperire	Timpul de așteptare, înainte de reacoperirea produsului, este de:		
	Temperatura	Minim	Maxim
	+10 °C	26 ore	4 zile
	+20 °C	16 ore	3 zile
	+30 °C	12 ore	2 zile
	Notă: Timpii sunt aproximativi și vor fi afectați de schimbarea condițiilor ambientale, în special de temperatură și de umiditatea relativă.		

Produsul aplicat este utilizabil după

Temperatura	Trafic pietonal	Trafic ușor	Întărire completă
+10 °C	30 ore	48 ore	6 zile
+20 °C	16 ore	24 ore	4 zile
+30 °C	12 ore	18 ore	3 zile

Notă: Timpul este aproximativ și va fi afectat de schimbarea condițiilor ambientale, în special de temperatură și de umiditatea relativă.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

Consultați și următoarele documente:

- Procedură de aplicare Sika® — Evaluarea și pregătirea suprafețelor pentru sisteme de pardoseli
- Procedură de aplicare Sika® — Amestecarea și aplicarea produselor și sistemelor Sikafloor®

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

ECHIPAMENT

Selectați cel mai adecvat echipament necesar pentru proiect.

ECHIPAMENT DE AMESTECARE

- Mixer electric cu o singură paletă (300 până la 400 rpm)

- Recipiente de amestecare curate

ECHIPAMENT DE APLICARE

- Role din nylon cu fir scurt
- Echipament de pulverizare fără aer

CALITATEA SUPORTULUI

Stratul suport cimentos (beton/șapă) trebuie să fie solid din punct de vedere structural și să aibă o rezistență la compresiune suficientă (minimum 25 N/mm²) cu o rezistență minimă la smulgere de 1,5 N/mm².

Suportul trebuie să fie curat, uscat și fără contaminanți, cum ar fi murdărie, uleiuri, grăsimi, acoperiri sau tratamente anterioare de suprafață, lapte de ciment și materiale friabile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

IMPORTANT

Aplicarea pe substraturi epoxidice

La aplicarea produsului pe un substrat epoxidic, pardoseala trebuie șlefuită pentru a asigura o aderență corespunzătoare.

- Șlefuiți suprafața cu un pad maro 3M™ în combinație cu șlefuitoare de viteză mică sau mașini de curățat pardoseli (175 - 600 rpm).

IMPORTANT

Acoperire insuficientă din cauza substraturilor neuniforme sau murdare

Substraturile neuniforme sau murdare nu pot fi acoperite cu straturi de sigilare subțiri.

- Curățați bine substratul și zonele adiacente înainte de aplicare.

- Aspirați substratul pentru a îndepărta orice murdărie și contaminare înainte de aplicare.

AMESTECARE

- Înainte de a amesteca toate componentele, amestecați componenta A (rășina) folosind un mixer electric cu o singură paletă. Se amestecă lichidul până la obținerea unui amestec uniform.
- Adăugați Componenta B (întăritor) la Componenta A.
- IMPORTANT Evitați amestecarea excesivă pentru a minimiza antrenarea aerului. Mixați continuu componente A + B timp de ~3 minute, adăugând în același timp 5 % până la 10 % apă, până când se obține un amestec uniform. Notă Pentru a obține cea mai netedă suprafață, diluați folosind cantitatea maximă de apă.
- Așteptați 10 minute înainte de aplicare.

APLICARE

IMPORTANT

Respectați cu strictețe procedurile de instalare

Respectați cu strictețe procedurile de instalare definite în declarațiile de metodă, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de pe șantier.

IMPORTANT

Protejați de umiditate

Protejați de umiditate. După aplicare, protejați produsul de umezeală, condens și contact direct cu apa, timp de cel puțin 24 de ore.

IMPORTANT

Finisaje deteriorate din cauza încălzirii cu încălzitoare pe bază de combustibili fosili

Încălzitoarele cu combustibil fosil alimentate cu gaz, ulei sau parafină produc cantități mari de dioxid de carbon și vapori de apă, care pot afecta negativ finisajul.

- Pentru încălzirea temporară, utilizați numai sisteme de suflare a aerului cald, acționate electric. Nu utilizați sistemele de încălzire pe gaz, petrol, parafină sau alți combustibili fosili.

Condiții prealabile

Conținutul de umiditate al substratului, umiditatea relativă și punctul de rouă sunt adecvate pentru aplicare. Notă: Pardoseala trebuie să fie împărțită în secțiuni (la rosturile de dilatare sau la ușă, atunci când este posibil) care pot fi finalizate fără oprire.

1. Aplicați produsul amestecat mai întâi în colțuri, în jurul coloanelor și a altor instalații cu rolă cu fir scurt. Notă: Mențineți o "margine umedă" în timpul aplicării pentru a obține un finisaj fără îmbinări.
2. Distribuți produsul amestecat respectând consumul corect, în mod transversal cu o rolă din nailon cu fir scurt. Notă: Mențineți o "margine umedă" în timpul aplicării pentru a obține un finisaj fără îmbinări.

CURAȚAREA SCULELOR

Curățați toate sculele și echipamentul de aplicare cu apă, imediat după utilizare. Materialul odată întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului

Sikafloor®-304 W

Iunie 2025, Versiune 07.01
020812060030000001

Sikafloor-304W-ro-RO-(06-2025)-7-1.pdf