

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Ucrete® TCPU Clear

(Anterior Ucrete® TCPU Clear)

Rășină poliuretanică transparentă de încapsulare, stabilă la lumină

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Ucrete® TCPU Clear este un strat de sigilare din poliuretan alifatic transparent, monocomponent, pentru gama de sisteme de pardoseli Sika® Ucrete® HPQ și Sika® Ucrete® TZ. Acesta oferă o suprafață durabilă, stabilă la lumină, cu o rezistență chimică foarte bună.

UTILIZĂRI

Sika® Ucrete® TCPU Clear este utilizat ca strat de sigilare pentru sistemele de pardoseli Sika® Ucrete®.

Notă:

- Produsul poate fi utilizat numai de către profesioniști cu experiență.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aplicare profesională de către personal complet instruit și autorizat
- Întărire rapidă
- Rezistență mecanică foarte bună
- Rezistență foarte bună la o gamă largă de substanțe chimice

SUSTENABILITATE

- Declarație de Mediu pentru Produs, EPD specifică, în conformitate cu EN 15804. EPD verificată independent de EPD International AB.

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Certificare Halal Europa (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificat nr. 21453-2/1/1/Y3
- Adecvat pentru Unități din Industria Alimentară și a Băuturilor, Sika® Ucrete®, HACCP, Raport de Testare nr. I-PE-769-SA-2-RG-07
- Confortul Aerului Interior conform EN 16516, Clasificare: Gold, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificat nr. IA-CG-321-01-01-2024D
- Marcaj CE și declarație de performanță conform EN 13813:2002 Materiale pentru șape și pardoseli - Materiale pentru șape - Caracteristici și cerințe - Materiale pentru șape pe bază de rășină sintetică

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	poliuretan	
Ambalare	Recipient	6 kg
Culoare	Transparent	
Termen de valabilitate	Consultați întotdeauna data de valabilitate de pe ambalajul individual.	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C. Consultați întotdeauna eticheta produsului. Consultați Fișa cu Date de Securitate actuală pentru informații privind manipularea și depozitarea în condiții de siguranță.	

INFORMAȚII TEHNICE

Reacție la foc	Clasa B _{fi} -s1	(EN 13501-1)
Rezistența chimică	Rezistență verificată în laborator la multe substanțe chimice individuale. Contactați Departamentul Tehnic Sika pentru informații specifice.	

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	Sistem	Consum	Suprafață
	Sika® Ucrete® HPQ Primul strat	0,18–0,21 kg/m²	28-33 m² / ambalaj
	Sika® Ucrete® HPQ Al doilea strat	0,14–0,16 kg/m²	37-43 m² / ambalaj
	Sika® Ucrete® TZ Primul strat	0,05–0,08 kg/m²	75-120 m² / ambalaj
	Sika® Ucrete® TZ Al doilea strat	0,04–0,06 kg/m²	100-150 m² / ambalaj
	Sika® Ucrete® TZAS	0,05 kg/m²	120 m² / ambalaj
	Notă: Datele privind consumul sunt teoretice și nu țin cont de niciun material suplimentar datorat porozității suprafeței, profilului suprafeței, variațiilor de nivel, risipei sau oricăror alte variații. Aplicați produsul pe o suprafață de testare pentru a calcula consumul exact pentru condițiile specifice ale substratului și echipamentul de aplicare propus.		
Temperatura produsului	Maxim	+25 °C	
	Minim	+15 °C	
Temperatura ambientală a aerului	Maxim	+25 °C	
	Minim	+15 °C	
Punct de rouă	Atenție la condens! Pentru a reduce riscul de apariție a condensului ce poate conduce la deteriorarea suprafeței finisate, temperatura suportului și a materialului neîntărit aplicat trebuie să fie cu cel puțin +3 °C mai mare decât temperatura punctului de rouă. Condițiile ambientale cu temperaturi scăzute și umiditate relativă ridicată cresc probabilitatea deteriorării suprafeței.		
Temperatura suportului	Maxim	+25 °C	
	Minim	+8 °C	
Temp de întărire	Pardoseala poate fi repusă în funcțiune după 24 de ore. Notă: Timpii sunt aproximativi și vor fi afectați de schimbarea condițiilor ambientale și ale suportului.		
Temp de așteptare / Reacoperire	Minim	5 ore	
	Maxim	24 ore	
Notă: Timpii sunt aproximativi și vor fi afectați de schimbarea condițiilor ambientale, în special de temperatură și de umiditatea relativă.			

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.


INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și

toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) – Instruire profesională obligatorie.

Începând cu 24 august 2023, este necesară o instruire profesională adecvată înainte de utilizarea industrială sau profesională a acestui produs. Pentru mai multe informații și un link pentru instruire, vizitați www.sika.com/pu-training



INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

IMPORTANT

Durată de viață redusă din cauza tratării incorecte a fisurilor

Evaluarea și tratarea incorectă a fisurilor pot duce la o durată de viață redusă și la reapariția fisurilor în finisaj.

1. În cazul fisurilor statice, asigurați-vă că lățimea acestora este adecvată pentru acoperire cu Sika® Ucrete® TCPU Clear.
2. Pentru fisuri dinamice, asigurați-vă că mișcarea se încadrează în capacitatea de mișcare a Sika® Ucrete® TCPU Clear.

TRATAREA ROSTURILOR ȘI A FISURILOR

Rosturile de construcție și fisurile statice existente la suprafața suportului necesită tratare prealabilă înainte de aplicarea stratului complet. Utilizați rășini Sikadur® sau Sikafloor®.

Produsul poate fi aplicat pe beton proaspăt turnat sau umed, fără apă stagnantă/bălțită. Așteptați cel puțin 3 zile pentru a permite contracția inițială a betonului, prevenind astfel apariția fisurilor de contracție pe suprafața de uzură.

Stratul suport cimentos (beton/șapă) trebuie să fie solid din punct de vedere structural și să aibă o rezistență la compresiune suficientă (minimum 30 N/mm²), cu o rezistență minimă la smulgere de 1,5 N/mm².

Suportul trebuie să fie curat, uscat și fără contaminanți, cum ar fi murdărie, ulei, grăsime, acoperiri sau tratamente anterioare de suprafață, lapte de ciment și materiale friabile.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

APLICARE

Aplicația trebuie să fie efectuată de un aplicator Sika® Ucrete® complet instruit și autorizat.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SikaUcreteTCPUClear-ro-RO-(07-2026)-3-1.pdf