

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikafloor®-2 SynTop

Durificator de pardoseală nemetalic, sintetic

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikafloor®-2 SynTop este un durificator de pardoseală monocomponent, predozat, colorat, destinat suprafețelor de beton proaspăt turnat, având în componență agregate sintetice dure, aditivi compatibili și pigment.

UTILIZĂRI

Sikafloor®-2 SynTop poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

Sikafloor®-2 SynTop asigură un finisaj durificat, sintetic, pentru pardoseli monolitice. Când este împrăștiat și sclivisit mecanic peste betonul proaspăt turnat și umed, formează o suprafață colorată, extrem de rezistentă la uzură și netedă.

Se întrebuințează în depozite, centre de distribuție, fabrici, unități de producție, hangare de avioane, magazine DIY, supermarket-uri, mall-uri, birouri și muzee.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Foarte mare rezistență la uzură
- Rezistență bună la impact
- Un raport bun calitate/preț și durată de viață mare
- Nu necesită întreținere
- Se poate obține o suprafață antiderapantă
- Rezistență la praf
- Rezistență ridicată la uleiuri și grăsimi
- Disponibil în mai multe culori

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

Șapă cimentoasă CT-C70-F7-AR0.5, în conformitate cu EN 13813, declarație de performanță 020815010020000010 1180 și prevăzut cu marcaj CE. Șapă cimentoasă Afl în conformitate cu EN 13813, declarație de performanță 020815010020000010 1180 și prevăzut cu marcaj CE.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Amestec de agregate naturale și sintetice cu ciment, aditivi și pigmenți.
Ambalare	Saci de 25 kg
Aspect/Culoare	Pulbere naturală (gri beton) Alte culori la cerere.
Termen de valabilitate	12 luni de la data producției.
Condiții de depozitare	A se depozita corespunzător în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate la temperaturi între +5°C și +30°C.
Densitate	~2.250 kg/m ³ (după 28 zile)

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistență la abraziune	Clasa AR0.5	(EN 13892-4, BCA)
	Notă: Sikafloor®-2 SynTop are o adâncime la abraziune BCA scăzută ~38 μm și ~4.5 cm³/50 cm², Böhme.	

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	~ 3–5 kg/m². Consumul va depinde de metoda de aplicare și de amestecul de beton (raportul apă/ciment) Această valoare nu ține cont de profilul suprafeței sau de pierderi.	
Grosime de strat	~2.5–3.0 mm la consumul recomandat de ~5.0 kg/m²	
Temperatura ambientală a aerului	+5 °C min. / +30 °C max.	
Umiditatea relativă a aerului	30 % min. / 98 % max.	
Temperatura suportului	+5 °C min. / +30 °C max.	
Produsul aplicat este utilizabil după	Temperatura suportului	Trafic cu piciorul
	+10 °C	~18 ore
	+20 °C	~12 ore
	+30 °C	~8 ore
	Valorile de mai sus depind de ajungerea betonului la rezistența proiectată pentru funcționare deplină și vor fi afectate de schimbări ale condițiilor de ambient, temperaturi particulare și umiditate relativă.	

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Support	Dală de beton proaspăt turnat (A se vedea Calitatea suportului mai jos)
	Durificator de pardoseală	Aplicare manuală sau mecanică a Sikafloor®-2 SynTop. Nivelarea suprafeței cu ajutorul mașinii de sclivisit și finisat beton (elicopter de finisat) sau a tehnologiei laser screed. Finisare finală cu mașina de sclivisit și finisat beton.
	Agent antievaporant	Sikafloor® ProSeal Sikafloor® ProSeal W Sikafloor® ProSeal -12 sau Sikafloor® ProSeal -22
Utilizați produsele menționate mai sus conform indicațiilor din Fișa tehnică de produs.		

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Aplicarea Sikafloor®-2 SynTop nu se face pe vânt sau curenți de aer puternici.

- Nu se folosește betonul la care o parte din ciment a fost înlocuit cu cenușă zburătoare deoarece aceasta face amestecul lipicios și mai greu de prelucrat.
- Variații ale caracteristicilor betonului cum ar fi conținutul de apă și calitatea cimentului pot duce la ușoare variații de culoare.
- Durificatoarele de pardoseală dau o anumită variație de culoare în aspectul final al pardoselii datorită variabilității naturale a betonului pe care sunt aplicate.
- Pentru a asigura consistența optimă a culorii, este esențial ca operația de prelucrare a pardoselii să fie

curată și protejată de mediul înconjurător pe cât este posibil.

- Variațiile de culoare în timpul perioadei de uscare sunt normale pentru sistem și pot apărea.
- Trebuie făcut orice efort pentru a asigura o aplicare uniformă a Sikafloor®-2 SynTop. Perioada corectă de aplicare și tehnologia de finisare sunt esențiale.
- La umidități relative scăzute (sub 40%), pot apărea eflorescente ale suprafeței.
- La umidități relative ridicate (peste 80%), pot surveni decolorări, încetinirea maturării și întârrii betonului și se cer operații de finisare prelungite.
- Rosturile de contracție-dilatatie se vor crea prin tăiere pe suprafață în cel mult 2 zile. Rosturile de expansiune se vor reflecta pe suprafața pardoselii.
- Ca o consecință a sclivisirii și finisării repetate cu elicopterul, care provoacă tensiune pe suprafață, pot apărea fisuri fine pe pardoseală. Acest aspect observabil este tipic pentru suprafețele de beton sclivisite și finisate prin elicopterizare și nu are un impact negativ asupra performanței pardoselii.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

Betonul livrat trebuie să fie de calitate adecvată și să respecte standardele locale.

Caracteristicile betonului sunt specificate de clasa sa determinată de proiectarea statică și de recomandările generale ale rețetei amestecului de beton.

Raportul apă/ciment nu trebuie să fie prea mic, deoarece o parte din apă este necesară pentru hidratarea Sikafloor®-2 SynTop. Rapoartele apă-ciment recomandate în general sunt între 0,45 și 0,55 și betonul trebuie să fie consistent în timpul turnării.

Rezistența la compresiune trebuie să fie minim 25 N/mm².

Este recomandată folosirea superplastifiantilor ca Sikament® sau Sika Viscocrete® pentru a se asigura calitatea optimă a betonului, iar acolo unde se folosesc fibre disperse de armare, pentru dispersia optimă în amestec.

Betonul cu aer în structura sa nu este un suport adecvat pentru aplicarea durificatorului de pardoseală.

APLICARE

Aplicare mecanică – Pulverizator automat în combinație cu laser screed

Se împrăștie uniform Sikafloor®-2 SynTop pe betonul proaspăt turnat imediat după nivelare într-o cantitate de 3 - 5 kg/m² într-o singură aplicare.

Aplicare manuală

În funcție de condiții, se înlătură de pe suprafața betonului apa în exces sau se lasă să se evapore. Se împrăștie uniform Sikafloor®-2 SynTop pe betonul proaspăt nivelat în două etape (prima etapă: 3 kg/m²; a doua etapă: 2 kg/m², consum recomandat: 5 kg/m²).

Produsul se aplică având grijă să nu se producă denivelări pe suprafața betonului. Împrăștierea cu neglijență a pulberii de Sikafloor®-2 SynTop sau la o depărtare mai mare de 2 metri va reduce consistența finisajului.

Compactarea: Prima aplicare a durificatorului de pardoseală trebuie prelucrată pe placa de beton și este urmată imediat de a doua aplicare a cantității de Sikafloor®-2 SynTop.

Note:

- Nu adăugați niciodată apă pe suprafața pe care a fost aplicat durificatorul de pardoseală.
- Sikafloor®-2 SynTop produce o întărire mai rapidă a suprafeței plăcii. Este necesară o prelucrare minuțioasă a marginilor în continuarea cărora se va turna o nouă placă.
- Finisarea finală pentru închiderea porilor și înlăturarea denivelărilor se poate face atât manual cu gletiera cât și cu mașina de sclivisit și finisat beton.

Timpul de aplicare

Timpul de aplicare pentru durificatoarele de pardoseală este condiționat de fiecare variabilă care influențează turnarea betonului și de aceea poate varia substanțial în funcție de condițiile predominante.

În cazul aplicării mecanice cu pulverizator automat și laser screed, împrăștierea poate să înceapă imediat după nivelarea betonului pentru a permite durificatorului să se hidrateze. Compactarea poate să înceapă imediat ce betonul suportă greutatea mașinii de sclivisit și finisat beton (elicopter de finisat).

În cazul aplicării manuale, împrăștierea durificatorului de pardoseală se poate face în momentul în care pășind pe betonul proaspăt nu rămân urme mai adânci de 3 - 5 mm.

Verificarea periodică a stării și evoluției betonului va determina un cadru corect de timpi pentru fiecare etapă sau secvență a aplicării.

TRATAMENT DE ÎNTĂRIRE

Protejați și sigilați Sikafloor®-2 SynTop imediat după finisare folosind oricare produs antievaporant durificator din gama Sikafloor® ProSeal (consultați fișa tehnică de produs pentru produsul folosit).

Rosturi: După operațiile de finisare și taiere completă a rosturilor, se curăță imediat urmele de lubrifiant sau pasta de ciment rezultată. Rosturile se pot etanșa cu Sikaflex® PRO-3 sau alt sigilant adecvat Sikaflex® în conformitate cu cerințele impuse de proiectul pentru pardoseală.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați toate sculele și echipamentele pentru aplicare cu apă imediat după utilizare. Materialul întărit se poate înlătura doar mecanic.

ÎNTREȚINERE

Pentru a întreține aspectul pardoselii după aplicarea Sikafloor®-2 SynTop, toate impuritățile depuse trebuie îndepărtate imediat și trebuie curățat în mod regulat folosind perii rotative, aparate mecanice de curățat pardoseli, aparate mecanice pentru spălat și uscat pardoseli, dispozitive de spălare sub presiune, tehnici de spălare și aspirare etc, detergenți și ceară corespunzătoare.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
Sikafloor®-2 SynTop
Aprilie 2026, Versiune 03.01
020815010020000010

Sikafloor-2SynTop-ro-RO-(04-2026)-3-1.pdf

