

# FISA TEHNICA A PRODUSULUI

## Sika® BlackSeal BT

Adeziv si sigilant butilic pentru constructii

<b>Descrierea produsului</b>	Sika® BlackSeal BT este un adeziv si sigilant butilic, monocomponent, cu adeziune buna pe majoritatea materialelor de constructii.	
<b>Utilizari</b>	Sika® BlackSeal BT este utilizat pentru aplicatii exterioare, lipiri si reparatii la acoperisuri, pereti si alte elemente ale cladirilor.	
<b>Caracteristici / Avantaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lipire pe straturi suport variate</li> <li>■ Nu necesita amorsare</li> <li>■ Usor de folosit</li> <li>■ Poate fi aplicat pe substraturi umede</li> <li>■ Continut ridicat de solide – excelent pentru umplerea golurilor - fara contractii la intarire</li> </ul>	
<b>Aprobari / Standarde</b>	■ ISO 11600 F 7.5 P	
<b>Date produs</b>		
<b>Compozitie chimica</b>	Butil	
<b>Culoare</b>	Negru	
<b>Ambalare</b>	Cartuse de 300 ml (12 cartuse/ cutie)	
<b>Conditii de depozitare / valabilitate</b>	24 luni de la data productiei, in conditii de depozitare corespunzatoare, in ambalajul original , sigilat si nedeteriorat, la loc uscat si protejat de lumina soarelui, si la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.	
<b>Densitate</b>	~1.80 kg/l	(ISO 1183-1)
<b>Continut solid</b>	~ 85%	
<b>Date tehnice</b>		
<b>Capacitate de miscare</b>	±7.5%	(ISO 9047)
<b>Temperatura de servicii</b>	De la -20°C la +70°C	
<b>Proprietati de curgere</b>	<3 mm (profil de 20 mm, 23°C)	(ISO 7390)

### Fisa tehnica de produs

Editia 1 (03/2015)

Numar de identificare:

02 05 11 08 000 0 000015

Sika BlackSeal BT

## Informatii despre sistem

<b>Temperatura de aplicare</b>	De la +5 °C la +40°C, minim 3°C peste punctul de roua.
<b>Temperatura stratului suport</b>	De la +5 °C la +40°C

## Detalii de aplicare

<b>Pregatirea stratului suport</b>	Stratul suport trebuie sa fie curat si uscat, omogen, fara uleiuri sau grasimi, fara praf sau particule friabile. Laptele de ciment trebuie indepartat.
<b>Metoda de aplicare/scule</b>	<p>Sika® BlackSeal BT este livrat gata de utilizare.</p> <p>Introduceti cartusul in pistol si aplicati Sika® BlackSeal BT in rost, asigurandu-va ca face contact cu ambele margini ale rostului. Umpleti rostul, evitand antrenarea aerului. Sika® BlackSeal BT trebuie aplicat ferm pe marginile rosturilor pentru a obtine o adeziune optima.</p> <p>Este recomandata folosirea benzii de mascare acolo unde sunt necesare rosturi perfecte. Indepartati banda de mascare inainte de intarirea completa a sigilantului. Neteziti sigilantul cu o solutie de sapun pentru a obtine o suprafata neteda. Nu folositi substante care contin solventi.</p> <p>Pentru imbinari, aplicati o cantitate suficienta de Sika® BlackSeal BT pentru a se crea o punte si apasati cele doua suprafete impreuna cat timp adezivul este inca moale, lasand un film de etansant de 2mm.</p> <p>Pentru lipire, suprafetele trebuie presate impreuna, dupa care este necesara despartirea lor timp de aprox. 10 minute pana cand Sika® BlackSeal BT devine lipicios , urmand ca apoi cele doua suprafete sa fie puse din nou in contact, una cu cealalta.</p>
<b>Curatarea sculelor</b>	Toate sculele si echipamentul de aplicare se vor curata cu Colma Cleaner/ Sika® TopClean-T imediat dupa utilizare. Materialul intarit / uscat poate fi indepartat numai mecanic.
<b>Alte documente disponibile</b>	■ Fisa tehnica de securitate (FTS)
<b>Note despre aplicare / Limitari</b>	<p>Sika® BlackSeal BT nu se poate vopsi.</p> <p>Inainte de a folosi Sika® BlackSeal BT impreuna cu alti sigilanti/adezivi, se recomanda teste de compatibilitate.</p> <p>Nu se va folosi Sika® BlackSeal BT ca sigilant pentru sticla, rosturi la piscine, piatra naturala si rosturi cu imersie permanenta in apa.</p>
<b>Note</b>	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
<b>Restrictii locale</b>	Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati Fisa Tehnica locala a produsului.
<b>Informatii referitoare la siguranta si sanatate</b>	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de siguranta a produsului.

---

**Prevederi legale**

Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika®, sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop .

Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

---

**Sika Romania SRL****Sediu administrativ:**

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4

Tel: +40 268 40 62 12

Fax: +40 268 40 62 13

[office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com)[www.sika.ro](http://www.sika.ro)**Sediu central:**

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96

Cladirea Forum III, Etaj 7

Tel: +40 21 317 33 38

Fax: +40 21 317 33 45

