

Sika[®] Primer-204

Date tehnice:

Compozitie chimica	solutie pigmentaata de poli-izocianat
Culoare	galben opac
Densitate (DIN 53479) (neintarit)	1.0 kg/l aprox.
Viscozitate	30 mPas aprox.
Punct de aprindere (DIN 51755)	-4°C
Timp de uscare (23°C/50% R.H)	30 minute la 24 ore
Depozitare	in container sigilat intr-un loc uscat si rece
Termen de garantie	9 luni
Transport	-clasificata ca substanta inflamabila.Fisa de protectia muncii disponibila la cerere

Prezentare:

Sika[®] Primer-204 este un primer lichid cu viscozitate redusa aplicabil pe suprafete metalice inainte de lipire cu produse Sikaflex[®].

Domenii de aplicare:

Sika[®] Primer-204 se foloseste ca agent de activare pentru produsele Sikaflex[®] si se aplica pe otel, otel inoxidabil, otel galvanizat si aluminiu. Sika[®] Primer-204 nu este o vopsea anticoroziva.

Metoda de aplicare:

Suprafetele trebuie sa fie curate,uscate, si fara urme de praf sau ulei. Adeziunea se va imbunatati daca suprafetele se vor slefui cu glass-papier foarte fin, se vor sterge cu Sika[®] Cleaner-205 si se vor lasa sa se usuze.

Agitati Sika[®] Primer-204 si aplicati un strat subtire. Se va aplica un singur strat. Acoperire: 125 g /m² aprox. Timpul de uscare inainte de aplicarea Sikaflex[®] este de minim 30 minute pana la 24 ore maxim. Se va inchide bine ambalajul dupa folosire. Nu se va folosi primerul gelifiat sau separat. Nu se va aplica la temperaturi mai mici de 10°C sau peste 30°C. Informatii cu privire la manipularea, depozitarea si gestionarea produselor chimice sunt disponibile in Safety Data Sheet si alte documentatii similare.

Informatii suplimentare:

La cerere sunt disponibile urmatoarele documentatii:
– Sika Primer – ghid de selectie
– Fisa de protectia muncii

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolve pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuiesc respectate de catre utilizator pe propria raspundere.

Industry

