

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sarnafil® S 327-18

Membrana polimerica pentru hidroizolatii la acoperisuri

Descrierea produsului	<p>Sarnafil® S 327-18 (grosime 1.8 mm) este o membrana sintetica multistrat, pe baza de policlorura de vinil (PVC) de inalta calitate pentru hidroizolatia acoperisurilor, armata cu fibra de poliester in conformitate cu standardul EN 13956. Membrana contine stabilizatori pentru expunerea la radiatia UV.</p> <p>Sarnafil® S 327-18 este o membrana termosudabila pentru hidroizolarea acoperisurilor expuse si care a fost proiectata pentru a fi utilizata in toate conditiile climatice globale. Sarnafil® S 327-18 este o membrana armata cu fibra din poliester pentru rezistente mecanice ridicate si este destinata sistemelor de acoperisuri cu fixare mecanica punctuala Sarnafast sau fixare mecanica liniara cu bare Sarnabar. Membrana Sarnafil® S 327-18 are un strat de lac aplicat pe fata superioara pentru a rezista la depunerile de praf si alte particule poluante.</p> <p>Sarnafil® S 327-18 nu are tensiuni interne din timpul procesului de fabricatie si are un strat de armare complet incapsulat care impiedica delaminarea membranei si infiltrarea apei.</p>
Utilizari	<p>Membrana hidroizolanta pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ acoperisuri cu fixare mecanica
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rezistenta ridicata la conditiile climatice, inclusiv rezistenta permanenta la radiatii UV ▪ Flexibilitate foarte buna la temperaturi scazute ▪ Fara tensiuni interne din timpul procesului de fabricatie ▪ Stabilitate dimensionala ridicata ▪ Permeabilitate ridicata la vaporii de apa ▪ Proprietati bune de termo-sudare ▪ Fara risc de exfoliere sau infiltrare a apei ▪ Suprafata expusa este protejata cu un strat de lac ▪ Material reciclabil
Aprobari / Standarde	<p>Sarnafil® S 327-18 este proiectata si fabricata pentru a indeplini cerintele standardelor recunoscute la nivel international.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membrana polimerica pentru hidroizolarea acoperisurilor in conformitate cu standardul EN 13956, certificata de catre organismul notificat 1213-CPD-4920 si desemnata cu marcajul CE. ▪ Reactia la foc in conformitate cu EN 13501-1. ▪ Performanta la foc extern testata in conformitate ENV 1187 si clasificata in conformitate cu standardul EN 13501-5: B_{ROOF}(t1). ▪ Aprobări oficiale ale calitatii si certificate de conformitate. ▪ Monitorizare si evaluare de catre laboratoare de specialitate ▪ Sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul EN ISO 9001/14001.

Aspect / Culori	Suprafata: mata Culori : Suprafata superioara: gri deschis (apropiat de RAL 7047) Suprafata inferioara: gri inchis	
Ambalare	Rolele de membrana Sarnafil® S 327-18 sunt ambalate individual in folie din polietilena de culoare albastra. Ambalare pe palet: vezi lista de pret Lungime rola: 15.00 m Latime rola: 2.00 m Greutate rola: 66.00 kg	
Conditii de depozitare / valabilitate	Rolele trebuie depozitate in pozitie orizontala pe palet si protejate de lumina directa a soarelui, de ploaie si zapada. Produsul nu expira daca este depozitat corect. Nu stivuiti paletii cu role in timpul transportului sau la depozitarea acestora.	
Date tehnice		
Declaratia produsului EN 13956		
Defecte vizibile	Nu	EN 1850-2
Lungime	15 m (-0% / +5%)	EN 1848-2
Latime	2.00 m (-0.5% / +1%)	EN 1848-2
Rectiliniaritate	≤ 30 mm	EN 1848-2
Planeitate	≤ 10 mm	EN 1848-2
Grosime efectiva	1.8 mm (-5% / +10%)	EN 1849-2
Greutate / mp	2.2 kg/m ² (-5% / +10%)	EN 1849-2
Impermeabilitate la apa	Conforma	EN 1928
Actiunea solutiilor chimice, inclusiv apa	La cerere	EN1847
Performanta la foc extern	$B_{ROOF}(t1) < 20^\circ$	ENV1187, EN13501-
Partea 1-4	5	
Reactia la foc	Clasa E	EN ISO 11925-2, clasificare conf. EN 13501-1
Rezistenta la grindina		
Substrat rigid	≥ 25 m/s	
Substrat flexibil	≥ 33 m/s	EN 13583
Rezistenta la smulgere a imbinarii	≥ 300 N/50mm	EN 12316-2
Rezistenta la forfecare a imbinarii	≥ 800 N/50mm	EN 12317-2
Proprietati de transmisie a vaporilor de apa	$\mu = 15''000$	EN 1931
Rezistenta la intindere longitudinal (md)1	≥ 1100 N/50mm	
transversal (cmd)2	≥ 1100 N/50mm	EN 12311-2

Elongatia		EN 12311-2
longitudinal (md)1)	≥ 12 %	
transversal (cmd)2)	≥ 12 %	
Rezistenta la impact		EN 12691
substrat rigid	≥ 800 mm	
substrat usor	≥ 1250 mm	
Rezistenta la solicitari statice		EN 12730
Substrat rigid	≥ 20 kg	
Substrat usor	≥ 20 kg	
Rezistenta la rupere		EN 12310-2
longitudinal (md)1)	≥ 200 N	
transversal (cmd)2)	≥ 200 N	
Stabilitate dimensionala		EN 1107-2
longitudinal (md)1)	≤ 0.3 %	
transversal (cmd)2)	≤ 0.2 %	
Flexibilitatea la temperaturi scazute	≤ -25 °C	EN 495-5
Expunere UV	conforma (> 5000 ore)	EN 1297
Informatii despre sistem		
Structura sistemului	La aplicarea membranelor se recomanda folosirea urmatoarelor produse auxiliare:	
	Sarnafil® G 410-15 - membrana pentru detalii	
	Sarnafil® Metal Sheet – tabla zincata caserata cu membrana PVC	
	Sarnabar – bara de fixare	
	S - Welding Cord – cordon termosudabil pentru profilul Sarnabar	
	Sarna® Seam Cleaner - agent de activare inainte de sudare	
	Sarnacol® 2170 – adeziv de contact	
	Sarna® Cleaner – solvent pentru curatire	
Detalii de aplicare		
Calitatea stratului suport	Suprafata stratului suport trebuie sa fie uniforma, neteda si fara protuberante ascutite sau bavuri, particule friabile, etc. Intre membrana Sarnafil® S 327-18 si straturi suport incompatibile trebuie sa se aplice un strat de separatie pentru a preveni imbatranirea accelerata a membranei. Evitati contactul direct cu bitumul, gudron, smoala, grasimi, uleiuri, materiale care contin solventi, materiale plastice, polistiren expandat(EPS), polistiren extrudat (XPS), poliuretan(PUR), poliizocianurat (PIR) sau spuma fenolica(PF) care pot afecta proprietatile produsului. Stratul suport trebuie sa fie compatibil cu membrana, rezistent la solvent, curat, uscat si fara praf, grasimi, uleiuri, etc. Suprafetele metalice trebuie degresate cu Sarna Cleaner inainte de aplicarea adezivului.	

Aplicari/ Conditii / Limitari	
Temperatura	Utilizarea membranelor Sarnafil® S 327-18 este limitata la regiunile geografice cu temperaturi minime medii lunare de -50°C. Temperatura ambientala permanenta pe timpul exploatarei este limitata la +50°C.
Compatibilitatea	Nu este compatibil in contact direct cu materiale plastice, EPS, XPS, PUR, PIR, PF. Nu rezista la gudron, bitum, ulei, smoala si alte materiale care contin solventi.
Instructiuni de instalare	
Metoda de instalare / scule si echipamente	Procedura de instalare: Conform instructiunilor de aplicare valabile oferite de producator pentru membranele tip Sarnafil® S 327 pentru acoperisuri cu prindere mecanica. <u>Metoda de fixare, fixare liniara (Sarnabar):</u> Desfasurati membrana Sarnafil® S 327-18, suprapuneti marginile cu 80 mm, sudati imediat si fixati de structura cu ajutorul dispozitivelor Sarnabar. Tipul de fixare mecanica se va recomanda de catre Departamentul Tehnic Sika. Distanța dintre prinderile mecanice trebuie sa respecte calculul de succiune la vant pus la dispozitie de catre Sika Romania. Piesa de terminatie perimetrala trebuie asigurata cu o placa de repartizare a sarcinilor Sarnafil® Load Distribution Plate. Pentru protectie prindeti o fasie de membrana Sarnafil® S 327-18 sub capatul barei si placa. Lasati o distanta de 10 mm între capetele barei. Nu fixati mecanic in gaura din capatul barei. Acoperiti capetele barei cu o fasie de membrana Sarnafil® S 327-18 si termosudati. Dupa fixarea barelor Sarnabar acestea trebuie acoperite si etanseizate imediat cu fasii sau benzi de membrana Sarnafil®. In zonele marginale si la toate perforatiile prin acoperis, membrana Sarnafil® S 327-18 trebuie fixata cu bare Sarnabar. Cordonul termosudabil Sarnafil® T Welding Cord protejeaza membrana de acoperis Sarnafil® S 327-18 impotriva ruperii si smulgerii cauzate de actiunea vantului. <u>Metoda de fixare, fixare punctuala (Sarnafast):</u> Membrana Sarnafil® S 327-18 trebuie montata intotdeauna perpendicular pe cutele tablei. Sarnafil® S 327-18 se fixeaza cu ajutorul sistemelor de fixare Sarnafast si al talerelor de-a lungul liniei marcate, 35 mm de la marginea membranei. Sarnafil® S 327-18 se suprapune 120 mm. <u>Metoda de sudare:</u> Inainte de termosudare zonele de sudura se vor trata cu Sarna® Seam Cleaner. Marginile suprapuse se sudeaza cu echipament electric de sudura cu aer cald, precum aparate manuale de sudura cu aer cald, role presoare sau masini automate de sudura cu aer cald cu temperatura controlata. Tipul de echipament recomandat: <i>Leister Triac PID pentru sudarea manuala</i> <i>Sarnamatic 661^{plus} pentru sudarea automata</i> Parametri de sudura, inclusiv temperatura, viteza aparatului, debitul de aer, presiunea si setarile masinii trebuie evaluate, adaptate si verificate la fata locului, conform tipului de echipament si conditiilor climatice, inainte de efectuarea sudurii. Latimea efectiva a suprapunerii sudate trebuie sa fie minim 20 mm. Marginea sudurii trebuie testata mecanic cu o surubelnita pentru a verifica integritatea sudurii. Orice imperfectiune trebuie rectificata prin sudura cu aer cald.
Note despre aplicare / Limitari	Lucrarile de instalare trebuie realizate numai de catre aplicatori autorizati de Sika in domeniul membranelor de acoperis. Limitele de temperatura pentru aplicarea membranei: Temperatura stratului suport: min. -30 °C / max. +60 °C Temperatura ambientala: min. -20 °C / max. +60 °C Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / solutii de curatare, este limitata la temperaturi peste +5 °C. Va rugam sa luati in considerare Fisele Tehnice de Produs. Pentru aplicarea membranelor la o temperatura ambientala sub +5 °C, pot fi necesare masuri obligatorii, din cauza cerintelor de siguranta in conformitate cu reglementarile nationale.

Note	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
Restrictii locale	Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati Fisa Tehnica a produsului.
Informatii referitoare la siguranta si sanatate	Produsul nu se incadreaza in categoria produselor periculoase stabilite de reglementarile UE. Ca urmare, nu este necesara o fisa tehnica de securitate a produsului in conformitate cu directiva CE 1907/2006 pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Acest produs nu este daunator mediului daca se utilizeaza conform specificatiilor.
REACH(inregistrarea evaluarea, autorizarea și restrictionarea substantelor chimice)	Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH EC 1907/2006) Acest produs este un articol asa cum este descris in Directiva (CE) Nr 1907/2006 (REACH). Nu contine substante care urmeaza a fi eliberate in atmosfera in conditii de utilizare normale sau care pot fi anticipate in mod rezonabil. Nu este necesara o fisa de securitate privind siguranta produsului conform Directivei CE 1907/2006, articolul 7.1, pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Din cate cunoastem momentan, acest produs nu contine SVHC (substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita) asa cum sunt publicate in Anexa XIV din reglementarea REACH sau in concentratii de peste 0,1 % (w/w) asa cum se regasesc in lista substantelor publicata de Agentia Europeana a Substantelor Chimice.
Masuri de protectie	Trebuie sa se asigure o ventilatie corespunzatoare atunci cand se lucreaza(sudeaza) in spatii inchise. Trebuie sa se respecte reglementarile locale referitoare la protectia muncii .
Restrictii la transport	Produsul nu este clasificat ca marfa periculoasa pentru transport.
Dispozitii	Materialul este reciclabil. Distrugerea trebuie sa se produca conform reglementarilor locale. Pentru mai multe informatii contactati SIKA ROMANIA SRL.
Prevederi legale	Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika [®] sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sika Romania SRL

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
Cladirea Forum III, Etaj 7
Tel:+40 21 317 33 38
Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 40 62 12
Fax:+40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro



Fisa tehnica de produs

Editia 03.2012
Numar de identificare:
02 09 05 01 200 0 180000
Sarnafil S 327-18