

Sikadur[®] - 32/-32 LP

Punte de aderenta

Descriere:	Punte de aderenta, pe baza de rasini epoxidice, bicomponenta, fara solventi. Tipul LP: timp crescut de lucrabilitate.		
Domenii de utilizare:	Realizarea puntilor de aderenta intre betoanele vechi si cele noi. Punte de aderenta si adeziv pe urmatoarele straturi suport: - beton, piatra - mortar - otel, fier - azbociment - lemn		
Argumente:	<input type="checkbox"/> realizarea unei legaturi foarte bune intre betonanele vechi si cele noi <input type="checkbox"/> nu este sensibila la umezeala <input type="checkbox"/> poate fi aplicata si la temperaturi scazute <input type="checkbox"/> confera rezistente bune la smulgere, chiar si aplicata pe suprafete umede <input type="checkbox"/> poate fi depozitata timp indelungat la 0° C <input type="checkbox"/> aplicabila cu pensula, rola, sau airless <input type="checkbox"/> rezistente mecanice ridicate <input type="checkbox"/> uscare fara contractii <input type="checkbox"/> amestecare usoara <input type="checkbox"/> aplicare usoara <input type="checkbox"/> fara solventi		
Forma:	Amestec:	gri deschis	
	Comp. A:	alba	
	Comp. B:	gri	
	Caracteristici valabile pentru ambele tipuri de produs.		
Mod de livrare:	Bidoane:	1,2 si 5 kg (A+B)	
	Butoi:	la cerere	
Depozitare:	In ambalajul original, nedesfacut, are o valabilitate de 12 luni.		
Date tehnice:			
Densitate (la + 20° C):		Sikadur-32	Sikadur-32 LP
	Comp. A	1,40 kg/l	1,40 kg/l
	Comp. B	1,45 kg/l	1,45 kg/l
	Comp. A+B	1,40 kg/l	1,40 kg/l
		(densitate amestec)	



Sika ROMANIA SRL
Sediul Central: Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel nr.4;
Tel: +40 / 268 / 406 212;
Fax: +40 / 268 / 406 213.

Birou Bucuresti
Com Chiajna 077040
Sos. de centura Nr.13; Jud Ilfov
Tel: +40 / 21 / 317 33 38;
Fax: +40 / 21 / 317 33 45.

Birou Timisoara
Timisoara 300480
Bdul Brancoveanu Nr.76
Tel: +40 / 256 / 272 745;
Fax: +40 / 256 / 272 746.

CUI 14430652; Registrul Comertului J08/ 852/ 05/05.2003; Capital social: 1.284.920 LEI



Rezistente (la + 23⁰ C/ 50 % umiditate relativa aer):

La 10 zile	Sikadur-32	Sikadur-32 LP
R _{compresiune}	70 N/mm ²	70 N/mm ²
R _{incovoiere}	33 N/mm ²	33 N/mm ²
R _{smulgere pe otel}	20 N/mm ²	20 N/mm ²
R _{smulgere pe beton}	3 N/mm ²	3 N/mm ²

E – modul de elasticitate:

Sikadur-32: 5.500 N/mm²
Sikadur-32 LP: 5.500 N/mm²

Coef. de dilatare termica α :

95 · 10⁻⁶ pro ⁰ C (temperaturi cuprinse -20⁰ C pana la +40⁰ C)

Vascozitate:

cca. 10.000 mPa s

Timpi de lucrabilitate:

	Sikadur-32	Sikadur-32 LP
La +30 ⁰ C	15 min.	
La +20 ⁰ C	25 min.	90 min.
La +10 ⁰ C	60 min.	
La +5 ⁰ C	120 min.	

Consum:

in functie de rugozitatea stratului suport ca. 0,3- 0,8 kg/m².

Instructiuni de utilizare:

Conditii limita:

temperatura min. de aplicare + 5⁰ C

Strat suport:

Beton, piatra, mortar, azbociment:

Curat, solid, fara parti volatile, sau lapte de ciment.

Stratul suport trebuie astfel pregatit, pentru a obtine o rezistenta la smulgere de min. 1,5 N/mm².

Pregatirea stratului suport: Sablare cu nisip sau jet de apa, slefuire, sau buciardare.

Otel, fier:

Suprafata curata, fara grasimi, sau uleiuri, fara rugina, zgura sau strat rezultat in urma laminarii.

Pregatire: sablare cu nisip, slefuire.

Raport de amestecare:

Comp. A: Comp. B= 2:1 (parti masice sau parti volumetrice)

Malaxare:

Comp. B se va turna peste Comp. A.

Malaxarea se va face folosind un malaxor electric, pana cand amestecul are o culoare omogena. Se va acorda o atentie deosebita amestecarii zonelor de material aflate pe marginea si pe fundul recipientului.

Se va folosi o viteza redusa de malaxare, pentru a preveni antrenarea de aer in masa amestecului.

Aplicare:

Cu pensula, rola sau airless, direct pe stratul suport pregatit, cf. specificatiilor sus mentionate.

Timpi de asteptare:

Timpi de asteptare pana la aplicarea stratului de beton proaspalt, pe puntea de aderenta:

+ 30 ⁰ C	1 ora
+ 20 ⁰ C	3 ore
+ 10 ⁰ C	5 ore
+ 5 ⁰ C	7 ore

Curatare ustensile:	Cat timp produsul nu este uscat: <ul style="list-style-type: none">- ustensile: Colma-Reiniger- maini (piele): apa calduta si sapun Materialul intarit poate fi indepartat numai mecanic.
---------------------	---

Masuri de siguranta: Masuri de protectie:	Sunt mentionate in fisa tehnica de siguranta, respectiv pe eticheta.
--	--

Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika®, sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel incat nu se poate da nici o garantie cu privire la andabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

