

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
Sika Schweiz AG	Sika® Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	SikaForce® 7718 L30

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) SikaForce® 7718 L30 adeziv structural bicomponent cu vâscozitate redusă adecvat pentru lipirea panourilor sandwich acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
DIN 53505, EN 1465, ISO 527

Performanțele produsului:

Proprietăți	Componenta A: SikaForce-7718 L30	Componenta B: SikaForce-7010
Componenta chimică de bază	Polioli cu agenți de umplere	Derivați de izocianat
Culoare (CQP ¹ 001-1) Culoare după amestecare	Bej	Maro, transparent
Mecanismul de întărire	Adiție repetată	
Densitate (CQP 006-4) Densitate după amestecare (calculată)	Aprox. 1,6 g/cm ³	Aprox. 1,2 g/cm ³
Raport de amestecare	Aprox. 1,5 g/cm ³	
	per volum	25
	per greutate	19
Conținut în substanțe solide	97%	100%
Vâscozitate ¹⁾ (CQP 538-2)	Aprox. 10.000 mPa-s (Brookfield RVT 6/20)	Aprox. 250 mPa-s (Brookfield RVT 2/20)
Vâscozitate după amestecare ¹⁾ (CQP 538-2)	Aprox. 3.000 mPa-s	
Interval de aplicare ¹⁾ (CQP 536-3)	Aprox. 35 min.	
Interval de temperatură pentru aplicare	15 – 30° C	
Interval de aplicare ¹⁾	Aprox. 18 min. (consultați figura 1)	
Timp de lucru ¹⁾ (CQP 590-1)	Aprox. 70 min. (consultați figura 1)	
Durată de presare ¹⁾ (CQP 590-1)	Aprox. 200 min. (consultați figura 1)	
Duritate Shore D ²⁾ (DIN 53505, CQP 537-2)	Aprox. 65 D	
Rezistență la întindere ³⁾ (ISO 527, CQP 545-2)	Aprox. 11 N/mm ²	
Alungire la rupere ³⁾ (ISO 527, CQP 545-2)	Aprox. 11%	
Rezistență la întindere ²⁾ (DIN EN 1465, CQP 546-2)	Aprox. 6 N/mm ²	
Termen de garanție în recipient de 1000 de litri	6 luni	
Termen de garanție în ambalaje mai mici	12 luni	



SikaForce® 7718 L30 este componenta de bază a unui adeziv poliuretanic bicomponent care este utilizată împreună cu SikaForce-7010 întăritor , la realizarea panourilor sandwich de tip GRP

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

