

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
----------------------------	--

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
Sika Switzerland AG	Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	SikaTack Panel 10

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) SikaTack® Panel 10 este un adeziv siliconic neutral, monocomponent, necoroziv, pentru lipit panouri la fațade ventilate și că acesta pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
 ISO 37, ISO 4587, ISO 868, ASTM C 719,
 Acordului tehnic nr: 015-04/245-2016 Laborator central construcții CCF SRL

Performanțele produsului:

Compoziție chimică	Poliuretan monocomponent
Culoare (CQP ¹ 001-1)	Ivory
Mecanism de întărire	Dependent de umiditatea atmosferică
Densitate (neîntărit) (CQP 006-4)	1.3 kg/l aprox.
Proprietăți tixotropice	Bune
Temperatura de aplicare	5 - 40°C (40 - 105°F)
Timp de întărire peliculizare ² (CQP 019-1)	60 min aprox.
Timp de lucrabilitate ² (CQP 526-1)	45 min aprox.
Viteza de întărire (CQP 049-1)	Vezi diagrama
Contractare (CQP 014-1)	5% aprox.
Duritatea Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)	40 aprox.
Rezistența la întindere (CQP 036-1 / ISO 37)	1.8 MPa aprox.
Elongația la rupere (CQP 036-1 / ISO 37)	500% aprox.
Rezistența la forfecare (CQP 046-1 / ISO 4587)	1.3 MPa aprox.
Rezistența la rupere (CQP 045-1 / ISO 34)	7 N/mm aprox.
Temperatura de vitrificare	- 45°C (-50°F) aprox.
Temperatura de lucru	-40 - 90°C (-40 - 195°F)
	1 zi 120°C (250°F)
	1 ora 140°C (285°F)
Termen de garanție (depozitare la sub 25°C) (CQP 016-1)	12 luni



SikaTack® Panel-10 se poate utiliza pentru ansamblarea panourilor usoare la fatadele ventilate si placarea peretilor interiori pe structura verticala a constructiei.

Subtraturile potrivite sunt aluminiul (inclusiv aluminiul anodizat), lemn, ciment fibros, materialele ceramice si masele plastice. Verificati sfatul producatorului inainte de a aplicat pe mase plastice care sunt predispuse la crapare. Acest produs este potrivit pentru aplicatori experimentati.

Pentru a se asigura o adeziune corespunzatoare si o compatibilitate intre materiale este necesara efectuarea de teste preliminare.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry	

