

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikalastic® EPDM Primer

Amorsă monocomponentă pentru aderența între sistemele de impermeabilizare a acoperișurilor SikaRoof® și Sikalastic® și membranele EPDM

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikalastic® EPDM Primer este o amorsă monocomponentă pe bază de solvent și cauciuc sintetic.

UTILIZĂRI

Sikalastic® EPDM Primer poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

Amorsă pe membranele EPDM pentru utilizare cu sistemele:

- SikaRoof®
- Sikalastic®

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Monocomponentă - ușor și pregătită de aplicat
- Îmbunătățește aderența pe membranele EPDM noi și vechi
- Întărire rapidă - se poate reacoperi după 2 ore

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Cauciuc sintetic în solvent de hidrocarburi
Ambalare	Recipient de 3,80 L (~3,21 kg)
Termen de valabilitate	12 luni de la data producției
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între +0 °C și +30 °C. Consultați întotdeauna ambalajul.
Aspect/Culoare	Lichid cu vâscozitate redusă / verde-marou.
Densitate	~0,845 kg/l (+23 °C) (EN ISO 2811-1)

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	Aplicați într-un strat la un consum de ~150 ml/m ²
Temperatura ambientală a aerului	+5 °C min. / +40 °C max.
Umiditatea relativă a aerului	Max. 85 %
Punct de rouă	Atenție la condensare! Temperatura stratului suport și stratul neîntărit trebuie să fie cu minim 3 °C peste temperatura punctului de rouă.

Temperatura suportului

+5 °C min. / +40 °C max.

Temp de aşteptare / Reacoperire

Temperatura

Temp minim de aşteptare

Temp maxim de aşteptare

+10 °C

~2 ore

24 ore

+30 °C

~30 minute

24 ore

Aplicați un strat suplimentar dacă au trecut mai mult de 24 de ore înainte de acoperire. Acoperiți în termen de 24 de ore pentru o performanță optimă.

Aceste intervale de timp sunt aproximative și ar putea fi influențate de schimbarea condițiilor ambientale, în special temperatura și umiditatea relativă.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

- Procedura de aplicare Sikalastic®

LIMITĂRI

- Nu aplicați produsul pe vreme umedă sau pe suprafețe umede.
- Nu folosiți Sikalastic® EPDM Primer pentru aplicații la interior.
- Nu aplicați aproape de priza de admisie a unei unități de aer condiționat în funcțiune.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

Membrana existentă trebuie să aibă o aderență suficientă la stratul suport. Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără agenți de curățare, ulei, grăsimi, silani, săruri, silicon, siloxani și alte substanțe chimice care pot cauza o aderență slabă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Toate suprafețele ce urmează a fi acoperite trebuie curățate complet prin metode convenționale. Pentru confirmarea pregătirii adecvate, efectuați un test preliminar. Pentru informații detaliate privind pregătirea/calitatea stratului suport și amorsare, consultați Procedura de

aplicare Sikalastic®.

AMESTECARE

Sikalastic® EPDM Primer este livrat gata de utilizare. Înainte de aplicare, se amestecă timp de 3 minute folosind un mixer electric cu o singură paletă cu viteză redusă sau un alt echipament adecvat. Amestecați lichidul și tot pigmentul până când se obține o culoare uniformă. Se recomandă amestecarea frecventă (la fiecare 15-20 de minute).

APLICARE

Urmați cu strictețe procedurile de instalare definite în procedura de aplicare, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru care trebuie întotdeauna ajustate la condițiile reale ale amplasamentului.

Trebuie să se facă trimitere la Procedura de aplicare Sikalastic®.

Se toarnă amorsa amestecată la consumul necesar pe suportul pregătit și se aplică cu rola cu par scurt sau cu pensula. Asigurați-vă că un strat continuu acoperă substratul.

Confirmați că timpul de aşteptare / de acoperire a fost atins înainte de a aplica produsele ulterioare.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați sculele și echipamentele cu Thinner C imediat după aplicare. Materialul întărit se poate curăța doar mecanic.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL

Str. Ioan Clopotel , Nr.4 , Brasov, 500450

Tel: +40 0268 406 212

Fax: +40 0268 406 213

office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului

Sikalastic® EPDM Primer

Octombrie 2022, Versiune 01.01

02091595100000007

SikalasticEPDMPrimer-ro-RO-(10-2022)-1-1.pdf

