

Fișă tehnică 18.02.2026

AGC

Adeziv și glet de reparații pentru plăci de gips carton

Utilizare:

Mortar pe bază de ipsos utilizat la interior pentru lipirea plăcilor de gips carton pe suporturi minerale precum beton, cărămidă, BCA, tencuială rezistentă, boltare. Produsul nu se aplică pe suporturi organice (lemn, plastic, metal, vopsea veche etc.).

Poate fi utilizat și ca glet de ipsos pentru nivelare în strat gros de max. 20 mm la pereți și tavane, sau pentru reparații nestructurale de fisuri sau rosturi cu lățimea de max. 20 mm, găuri cu diametrul de max. 40 mm la diverse elemente de finisaj (tencuieli fisurate, pereți de gips-carton deteriorați etc.)



Caracteristici:

- aderență bună la suport mineral și la placa de gips-carton
- suprafață netedă
- prelucrare ușoară
- consum redus

Date tehnice:

Număr articol:	AGC
Baza materialului:	ipsos, agregate minerale, polimeri, plastifianți
Standard de calitate:	SR EN 12860 / 2003
Început de priză:	minim 45 minute
Rezistență termică:	0,09 m ² K / W
Aderență la suport:	rupere în placa gips-carton
Reacție la foc:	clasa A1
Temperatură aer/suport la punere în operă:	minim +5°C maxim +30°C
Consum:	3-5 kg / m ²
Ambalaj:	sac din hârtie rezistentă la umiditate
Cantitate:	20 kg
Valabilitate:	12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj..
Depozitare:	în spații uscate pe paleți de lemn, în ambalajul original

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard.

În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe.

Stratul suport:

Startul suport și plăcile de gips-carton trebuie să fie solide, lipsite de praf sau de alte părți sfărâmițoase, fără grăsimi, uleiuri, bitum, vopsele vechi sau alte substanțe organice ce pot forma un strat separator.

Pe muchiile fără șanfren sau la plăcile tăiate la dimensiuni se impune decuparea în V a rosturilor. Fisurile se largesc în forma literei V iar praful rezultat se aspiră.

Punere în operă:

Se introduce materialul în apă, 20 kg în cca. 7,5 – 8 litri apă curată. Se lasă în repaus cca. 2 – 3 minute după care se amestecă omogen cu malaxor electric. Adezivul se așează pe placă în puncte de cca. 15 cm diametru la o distanță egală de cca. 40 cm între acestea. Pe toată marginea plăcii se așează un cordon de adeziv de cca. 5 cm lățime. Se așează placa pe perete și se apasă cu dreptarul până la obținerea planului impus.

Important:

- În decursul aplicării, întăririi și uscării trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, intemperiilor sau înghețului;
- Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații. Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate.
- Informațiile continute în prezenta fișa tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștințe acumulate în legătura cu punerea în operă a produsului. Totuși, ele nu pot acoperi și nu se pot substitui cunoștințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de punere în operă și nu pot garanta calitatea execuției. De aceea, utilizatorii produsului trebuie să se asigure că acesta este corespunzător aplicației urmărite, că au cunoștințele necesare și îndemnarea punerii în operă. Utilizatorii trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor, pe lângă prevederile prezentei fișe tehnice.