

# FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

## Sika® Reemat Standard

### ARMĂTURĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU SISTEMELE CU MEMBRANĂ LICHIDĂ SIKALASTIC®

#### DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Reemat Standard este o armătură din fibră de sticlă pentru sistemele cu membrană lichidă Sikalastic®.

#### UTILIZĂRI

- Armătură pentru sistemele Sikalastic® și SikaRoof® MTC.
- Armătură pentru realizarea detaliilor la sistemele SikaRoof® MTC.
- Pentru construcții noi și în proiecte de reabilitare.
- Pentru acoperișuri cu detalii și geometrie complexă, chiar și unde accesibilitatea este limitată.

#### CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aplicare ușoară și rapidă.
- Ușor de adaptat la detalii complicate.
- Asigură grosimea corectă a stratului de bază.
- Mărește capacitatea sistemului de preluare a fisurilor.
- Îmbunătățește proprietățile mecanice ale sistemului.

#### APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Componentă a sistemului cu următoarele aprobări ETAG 005:
- ETA - 09/0139
  - ETA - 14/0177

#### INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Fibră de sticlă nețesută
Ambalare	Role: ▪ 1.0 m lățime și 100 m lungime
Aspect/Culoare	Alb
Termen de valabilitate	Produsul nu expiră dacă este depozitat corespunzător.
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, nedesfăcut, nedeteriorat, pe suprafețe plane și fără cute, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C.
Masa pe unitatea de suprafață	100 g/m <sup>2</sup>

#### INFORMAȚII DESPRE SISTEM

**Structura sistemului** Pentru informații detaliate privind compoziția sistemului, consultați fișa tehnică a membranelor lichide.

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

### CALITATEA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie solidă, suficient de rezistentă, uscată, curată și fără murdărie, ulei, grăsimi sau alte contaminări. În funcție de material, substratul trebuie amorsat sau curățat mecanic. Pentru a nivela suprafața, poate fi necesară șlefuirea. Substraturi adecvate: beton, membrane și acoperiri bituminoase, metal, cărămidă, azbociment, plăci ceramice, substraturi din lemn.

**Pentru informații detaliate privind pregătirea stratului suport și amorsarea, consultați Procedura de aplicare a membranei lichide corespunzătoare.**

### APLICARE

Înainte de aplicarea Sikalastic®, dacă se folosește amorsă, aceasta trebuie să fie întărită și nelipicioasă. Pentru timpii de așteptare/reacoperire, consultați fișa tehnică a primerului adecvat. Zonele ce se pot deteriora (balustrade, mâini curente, etc.) se vor proteja cu bandă de mascare sau folie de plastic.

Sika® Reemat Standard se aplică în combinație cu sistemele de membrane lichide Sikalastic®.

1. Aplicați primul strat de membrană lichidă Sikalastic® cu un consum conform fișei tehnice a membranei lichide aplicate. Lucrați în avans doar atât cât materialul rămâne lichid.
2. Desfășurați rola de Sika® Reemat Standard și asigurați-vă că nu există bule, cute sau pori. Suprapuneți Sika® Reemat Standard cel puțin 5 cm și asigurați-vă că suprapunerea este complet înglobată în material.
3. Trafalețul poate necesita doar puțin material suplimentar pentru a fi udat, dar nu trebuie adăugată o cantitate semnificativă de material în această fază.
4. După ce stratul este suficient de uscat încât să se poată călca pe el, sigilați suprafața cu un al doilea strat de membrană lichidă Sikalastic® cu un consum conform fișei tehnice a membranei lichide aplicate.

Notă: Începeți întotdeauna cu detaliile înainte de aplicarea pe suprafețele orizontale. Pentru detalii, urmați etapele 1–3 de mai sus.

**Pentru informații detaliate privind aplicarea, consultați Procedura de aplicare a membranei lichide corespunzătoare.**

## LIMITĂRI

Limitările vor fi date de membrana Sikalastic® individual utilizată – vă rugăm consultați fișa tehnică relevantă.

## SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

## RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

## INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

### REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe destinate eliberării de către articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea fișei cu date de securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

## PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de li-

vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

**Sika Romania SRL**

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

[www.sika.ro](http://www.sika.ro)



Fișă Tehnică a produsului  
Sika® Reemat Standard  
Noiembrie 2018, Versiune 01.01  
020915952000000003

SikaReematStandard-ro-RO-(11-2018)-1-1.pdf