

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Separol® F-500

Agent decofrant fără solvenți pentru realizarea betoanelor aparente.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Separol® F-500 este un agent de decofrare pe bază de ceară, dezvoltat special pentru betoanele aparente.

UTILIZĂRI

- Cofraje din oțel
- Cofraje din lemn acoperite cu rășină
- Cofraje din materiale compozite

CARACTERISTICI/AVANTAJE

Sika® Separol® F-500 este un decofrant fără solvenți, pe bază de ceară, gata pentru utilizare, care oferă următoarele avantaje:

- proprietăți de decofrare îmbunătățite
- peliculă aplicată rezistentă
- fără solvenți
- inodor

Sika® Separol® F-500 permite:

- decofrare ușoară și curată a betonului și a tiparelor
- suprafețe de beton optic perfecte

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	Găleată: 25 kg
Aspect/Culoare	Pastă / Albă
Termen de valabilitate	Perioada de valabilitate de minim un 1 an pentru o depozitare adecvată.
Condiții de depozitare	Protejați împotriva înghețului și a razelor solare puternice. Păstrați recipientele desigilate închise după fiecare utilizare.
Densitate	0,82 g/cm ³ la +20°C
Solubilitate	Miscibil cu solvenți organici

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	În funcție de rugozitatea suprafeței
--------	--------------------------------------

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Temperatura maximă de aplicare: până la +70°C
Suprafața cofrajului pe care se aplică produsul trebuie să fie curată și uscată.

Resturile de rugină și de beton trebuie îndepărtate. Produsul se va aplica într-un strat subțire cu ajutorul unei pensule, prosop moale sau burete pentru a obține o peliculă închisă pe suprafață.

Evitați acumulările de agent decofrant, de tip băltiri sau surplusurile de material, acestea trebuie îndepărtate cu o cârpă sau cu un echipament din cauciuc.

Betonarea poate fi începută imediat după aplicarea produsului.

Efectuați un test inițial înainte de utilizarea industrială. Vă rugăm să evitați transferul produsului din ambalajul original, pentru a evita separarea uleiului.

Dacă separarea uleiului a avut loc deja, aceasta se poate elimina cu ușurință prin amestecarea produsului și aplatizarea suprafeței.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,

Et. 7

050564, București, Sectorul 5

Tel. +40 21 317 3338

office@ro.sika.com

www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului

Sika® Separol® F-500

Ianuarie 2025, Versiune 01.02

021405021000000315

SikaSeparolF-500-ro-RO-(01-2025)-1-2.pdf