

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Igolflex® P-01

Amorsă bituminoasă monocomponentă

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Igolflex® P-01 este o emulsie bituminoasă modificată cu polimeri, monocomponentă.

UTILIZĂRI

Amorsă pentru acoperiri bituminoase groase și membrane bituminoase care îmbunătățește aderența și sporește rezistența stratului suport din:

- Beton
- Mortar
- Zidărie

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Neinflamabil
- Timp rapid de uscare
- Produs gata preparat pentru aplicare imediată
- Capacitate ridicată de penetrare în straturi suport poroase
- Se aplică cu pensula, trafalet sau mecanizat prin pulverizare
- Poate fi aplicat pe suprafețe ușor umede

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Emulsie bituminoasă modificată cu polimeri
Ambalare	Bidoane 10 litri
Culoare	Lichid brun-negru
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricației
Condiții de depozitare	În condiții de depozitare adecvate, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, depozitat în loc uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C
Densitate	~1.0 kg/l

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	~200 g/m ² Valoarea consumului este estimată și poate varia în funcție de calitatea stratului suport și în funcție de pierderile tehnologice.
Temperatura ambientală a aerului	+5 °C min. / +35 °C max.
Temperatura suportului	+5 °C min. / +35 °C max.
Conținut de umiditate în suport	Uscat sau ușor umed
Timp de așteptare / Reacoperire	Pentru o aderență optimă, aplicați produsul principal cât mai curând posibil, după întărirea amorsei

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Nu aplicați amorsa în condiții de intemperii și umezeală.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

Stratul suport trebuie să fie uniform, uscat sau ușor umed, fără praf, materiale libere, contaminare de suprafață, acoperiri existente, ulei, grăsime sau părți friabile. Defectele de suprafață (> 5 mm), cum ar fi găuri de aer, goluri, alveole etc. trebuie umplute / reparate cu mortare de reparații Sika® adecvate.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețele trebuie curățate și pregătite folosind tehnici de pregătire adecvate pentru a obține o suprafață curată ușor texturată. Defectele trebuie reparate cu un mortar de reparații Sika® adecvat.

APLICARE

Aplicare manuală:

- Aplicați Sika® Icolflex® P-01 pe stratul suport pregătit anterior, cu pensula sau trafalet, în consumul recomandat.

Aplicare prin pulverizare:

- Aplicați Sika® Icolflex® P-01 pe stratul suport pregătit anterior, mecanizat prin pulverizare.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați toate uneltele și echipamentele de aplicare cu Sika® Colma Cleaner imediat după utilizare. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișă Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,

Et. 7

050564, București, Sectorul 5

Tel. +40 21 317 3338

office@ro.sika.com

www.sika.ro