

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaGrout®-311

MORTAR EXPANDABIL FLUID DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU CONTRACȚII REDUSE

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaGrout®-311 este un mortar pe bază de ciment, monocomponent, gata de amestecare, fluid, expandabil, cu contracții reduse.

UTILIZĂRI

SikaGrout®-311 este un mortar pentru turnări în grosimi de strat între 10 mm și 40 mm

Recomandat pentru subturnări la:

- Plăci de bază la echipamente grele / fundații la mașini și utilaje.
- Suprafețe de sprijin la elementele prefabricate din beton.
- Umplerea cavităților și a golurilor.
- Sigilarea în jurul străpungerilor și perforațiilor.
- Fixarea elementelor prefabricate.
- Recomandat pentru consolidări structurale (Principiul 4, Metoda 4.2 din SR EN 1504-9). Utilizarea SikaGrout®-311 ca produs de ancorare a barelor de armătură în concordanță cu SR EN 1504-6.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Dezvoltare rapidă a rezistențelor.
- Rezistențe finale mari.
- Contracții compensate (atât în stare plastică cât și în faza de întărire).
- Proprietăți de curgere foarte bune.
- Prin compoziția sa, nu permite dezvoltarea segregărilor.
- Ușor de utilizat (pulbere pregătită pentru amestec).
- Ușor de amestecat, se adaugă numai apă.
- Consistență reglabilă.
- Se poate pompa sau turna gravitațional.
- Nu este coroziv.
- Clasificare la foc A1.

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Marcaj CE și Declarație de Performanță în conformitate cu SR EN 1504-6 – Ancorarea barelor de armătură de oțel
- Marcaj CE și Declarație de Performanță în conformitate cu SR EN 1504-3 – Produs pentru reparații structurale pentru elemente de beton cu utilizare pentru construcții civile și industriale

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Ciment, filer și agregate selecționate, aditivi speciali
Ambalare	Saci de 25 kg
Aspect/Culoare	Pulbere gri
Termen de valabilitate	12 luni de la data producției
Condiții de depozitare	A se depozita în condiții uscate, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat
Densitate	Densitatea mortarului proaspăt ~2,3 kg/l
Granula maximă	D _{max} : 1 mm
Conținut de ioni de clor solubili	≤ 0,05 % (EN 1015-17)

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistență la compresiune	1 zi ~30 MPa	7 zile ~45 MPa	28 zile ~80 MPa	(EN 12190)
Modul de elasticitate la compresiune	~28 GPa			(EN 13412)
Suprafața efectivă de rezemare	> 85 %			
Rezistența la încovoiere	1 zi ~6 MPa	28 zile ~9 MPa	(EN 12190)	
Rezistență la smulgere	≤ 0,6 mm la o forță de 75 kN			(EN1881)
Aderență prin încercarea la smulgere	≥ 2,0 MPa			(EN1542)
Coeficient de expansiune termică	~12 x 10 ⁻⁶ 1 /K			(EN 1770)
Reacție la foc	Euroclasa A1			(EN 1504-6)

INFORMAȚII DE APLICARE

Raport de amestec	3,2 - 3,4 litri apă la 1 sac de 25 kg 12,8% - 13,6% litri de apă per unitate de greutate de pulbere
Consum	Depinde de natura stratului suport și de grosimea stratului aplicat. Uzual, consumul este de ~19 kg de pulbere per 10 mm grosime per m ²
Randament	Pentru 1 sac de SikaGrout®-311 se obține aproximativ 12,3 litri de mortar
Grosime de strat	minim 3 mm / maxim 10 mm
Temperatura ambientală a aerului	+5°C minim / +30°C maxim
Temperatura suportului	+5°C minim / +30°C maxim
Durata de viață a amestecului	~40 minute la 20°C

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Nu aplicați pe zone deschise și largi
- În cazul utilizării produsului ca mortar de reparații, fiind fluid, acesta se va utiliza doar la lucrări de remediere a defectelor de profunzime existente în beton, care au un contur închis și bine delimitat (caverne, goluri, concavități) sau la refacerea straturilor de acoperire, prin turnare gravitațională în cofraje
- Pentru mai multe informații consultați Procedura de aplicare a mortarelor cimentoase pentru subturnări sau recomandările prevăzute în SR EN 1504-10 (aplicarea în șantier și sistemul de control al calității)
- Evitați aplicarea produsului în soare și/sau pe vânt puternic
- Nu adăugați apă peste sau sub dozajul recomandat
- Aplicați numai pe straturi suport de bună calitate
- Nu folosiți apă în exces pentru finisarea suprafeței deoarece pot apărea fisuri sau decolorări
- Protejați mortarul proaspăt aplicat împotriva înghe-

țului

- Mențineți suprafețele de mortar cât mai puțin expuse

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Betonul trebuie să fie curat, fără praf, particule friabile, fără contaminări sau alte materiale care pot reduce aderența pe stratul suport. Porțiuni ale betonului ce se prezintă a fi delaminate, cu defecte sau deteriorate se vor îndepărta folosind tehnici adecvate. Se recomandă ca suprafața betonului să se preumezească cu apă curată timp de cel puțin 2 ore înainte de aplicare.

AMESTECARE

SikaGrout®-311 se amestecă cu ajutorul unui mixer electric, la viteză redusă (< 500 rpm) pentru a evita antrenarea de aer. Pentru rezultate bune amestecați întotdeauna saci întregi. Adăugați apă în proporția corectă într-un vas de amestec. În timpul malaxării se adaugă treptat pulberea. Mixați cel puțin 3 minute pentru a obține consistența dorită.

APLICARE

Se va îndepărta apa în exces de pe stratul suport, spre exemplu cu un burete curat, până când suprafața are un aspect umed-mat fără strălucire (aspect suprafață saturată uscată). Pori și eventualele mici cavități ale substratului nu vor conține apă. Așteptați 5 minute după mixare pentru ca aerul antrenat în urma amestecării să se elimine. Turnați mortarul în spațiul deja pregătit, asigurându-vă că există suficientă presiune pentru ca produsul să curgă continuu. Asigurați-vă că aerul din mortar poate ieși ușor. Pentru a profita la maxim de capacitățile mortarului de a își mări volumul, puneți în operă mortarul cât mai repede posibil (în max. 15 minute).

TRATAMENT DE ÎNTĂRIRE

Mențineți suprafața de mortar cât mai puțin expusă. Protejați materialul proaspăt împotriva uscării premature folosind metode cunoscute cum ar fi: membrană geotextilă umedă, folie de polietilenă, țesătură de iută, produse anti-evaporare, etc.

CURAȚAREA SCULELOR

Curățați sculele și echipamentele de aplicare cu apă, imediat după utilizare. Materialul întărit se poate îndepărta doar mecanic.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

SikaGrout®-311

Februarie 2026, Versiune 01.01
020201010010000004

SikaGrout-311-ro-RO-(02-2026)-1-1.pdf