

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaShield® Titanol VS

Amorsă bituminoasă cu vâscozitate redusă, pe bază de solvenți, utilizată ca amorsă pentru membrane bituminoase de pod

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaShield® Titanol VS este o amorsă bituminoasă cu vâscozitate redusă, pe bază de solvenți, în conformitate cu RVS 15.03.12.

UTILIZĂRI

Amorsă bituminoasă pentru utilizare la exterior

- Amorsă de aderență pentru membrane bituminoase de hidroizolație pentru poduri, aplicabilă pe toate straturile suport minerale și absorbante (de ex. suprafețe din beton și ciment)

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aderență bună
- Monitorizat extern și testat ca sistem
- Nu necesită depozitare protejată la îngheț
- Se poate aplica cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Bitumen percentage 30 to 50 mass-% White spirit Conținut de bitum 30 până la 50 % din masă White spirit (Solvent nafta/Benzină de extracție)
Ambalare	▪ găleată de metal 25 l
Culoare	Negru
Termen de valabilitate	Fără limitare Caracteristicile tehnice pot fi garantate timp de 24 de luni, în condiții corespunzătoare de depozitare
Condiții de depozitare	Poate fi depozitat timp de cel puțin 2 ani în ambalajul original sigilat, în spații uscate și protejate împotriva variațiilor de temperatură
Densitate	Aprox. 0,9 kg/dm ³
Punct de inflamabilitate	+23 to +40 °C (EN 22719)
Conținut de Compuși Organici Volatili	56 to 66 %

INFORMAȚII TEHNICE

Punct de înmuiere	a bitumului recuperat, determinat prin metoda inel și bilă ≥ +80 °C	(EN 1427)
--------------------------	--	-----------

Aderența la jupuire	a bitumului recuperat ≤ 30 [1/10 mm]	(EN 1426)
----------------------------	---	-----------

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	0,2 to 0,3 l/m ²
Temperatura ambientală a aerului	Recomandăm o temperatură minimă de +5 °C pe parcursul aplicării.
Temperatura suportului	Recomandăm o temperatură minimă de +5 °C pe parcursul aplicării.
Tipuri de suport	A nu se utiliza pe suprafețe umede.
Timp de uscare	Aproximativ 3 ore Aceste informații sunt valabile pentru temperaturi > +20 °C. În funcție de temperatură, condițiile de mediu ale stratului suport și cantitatea de amorsă aplicată.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Destinat exclusiv utilizării la exterior!

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE**Prevederi generale privind calitatea stratului suport:**

Stratul suport trebuie să fie uniform, rezistent, neted și lipsit de proeminențe ascuțite sau bavuri, curat, uscat, fără urme de grăsime, ulei, praf și particule neaderente.

Pregătirea stratului suport:

Utilizați echipamentul de pregătire adecvat pentru a obține calitatea necesară a stratului suport.

Prevederi generale pentru aplicare:

Respectați cu strictețe procedurile de instalare definite în metoda de lucru, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale din șantier.

Trebuie respectate toate standardele și reglementările de punere în operă corespunzătoare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării

pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaShield® Titanol VS
August 2026, Versiune 03.01
020725601000000030

SikaShieldTitanolVS-ro-RO-(08-2026)-3-1.pdf

