

Sika Romania SRL

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830	SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212
Codul de referință al produsului dat de producător	454860 Sikaflex-268 black /20 UP600

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului SikaFlex 268 – produs pe baza de poliuretan ce se folosește pentru înlocuirea geamurilor la vehicule comerciale, agricole, feroviare.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 868, ISO 37, ISO 34, ISO 4578, ISO 4587,

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor continute în acestea.



Performantele produsului :

Compozitie chimica	Poliuretan
Culoare (CSQP ¹ 001-1)	Negru
Mecanism de intarire	Dependent de umiditatea mediului
Densitate (neintarit) (CSQP 006-4)	1,3 kg/l aprox.
Stabilitate (CSQP 061-1)	Foarte buna
Temperatura de aplicare	+ 5°C to + 40°C
Timp de peliculizare(CSQP 019-1)	60 min. aprox.
Timp de lucru ² (CSQP 526-1)	40 min. aprox.
Viteza de intarire (CSQP 049-1)	(vezi diagrama)
Variatia de volum (CSQP 014-1)	< 1%
Duritate Shore A (CSQP 023-1 / ISO 868)	55 aprox.
Rezistenta la intindere (CSQP 036-1 / ISO 37)	6 N/mm ² aprox.
Elongatia la rupere (CSQP 036-1 / ISO 37)	500% aprox.
Rezistenta la rupere (CSQP 045-1 / ISO 34)	13 N/mm aprox.
Rezistenta la forfecare CSQP 046-1 / ISO 4587)	4,5 N/mm ² aprox.
Modulul de elasticitate transversal G (CSQP 081-1)	0,7 N/mm ²
Stabilitate termica (CSQP 513-1)	permanent -40°C to +90°C
Termen de valabilitate (CSQP 016-1)	cartus si unipac butoi si bidon 9 luni 6 luni

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	<i>Sika Romania SRL</i>
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

