BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

ADEPLAST® Klasiko

Mortar de tencuiala clasic, la interior si exterior.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Mortar de tencuiala, suport sau driscuita, CS II conform SR EN 998 - 1 / 2016 pentru aplicare la interior pe suporturi minerale. Mortar pentru aplicare exclusiv manuala la interior și exterior.

UTILIZĂRI

- Strat de baza pentru finisare finala sau pentru glet de finisaj;
- Utilizare la interior si exterior;
- Doar aplicare manuala;
- Se aplica pe substraturi minerale precum zidarie, beton si tencuieli pe baza de ciment.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aplicare exclusiv manuala;
- Prelucrare usoara;
- Suprafata neteda.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Ciment, var, agregate minerale.
Ambalare	30 kg, sac de hartie rezistenta la umiditate.
Aspect/Culoare	Pudra de culoare gri.
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj.
Condiţii de depozitare	Depozitare in spatii uscate pe paleti de lemn.
Granula maximă	0 – 4 mm.

INFORMAȚII TEHNICE

Substrat	Suportul trebuie sa fie rezistent, curat, uscat, fara fisuri sau crapaturi, lipsit de grasimi, pulberi, reziduuri sfaramicioase, saruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Portiunile fragile si reziduurile de mortar trebuie indepartate. Este necesara amorsarea, umezirea sau aplicarea unui produs pentru punte de aderenta sau sprit realizat din materialul de tencuiala, in functie de absorbtia suportului.
Reacţie la foc	Clasa A1.

INFORMAȚII DE APLICARE

Raport de amestec	La 30 kg ADEPLAST KLASIKO se amesca omogen cca. 4,8 – 5,4 litri apa curata, de preferinta cu malaxor electric. Se amesteca doar cantitatea de material ce poate fi pusa in opera in decurs de maxim 30 de minute.
Consum	Cca. 12 - 15 kg / m2 / cm.
Grosime de strat	Mortarul de tencuiala se aplica pe perete in strat minim de 10 mm si se trage la dreptar, grosimea maxima / strat poate sa ajunga pana la 25mm. La grosimi mai mari de 25mm se recomanda aplicarea in doua straturi umed pe umed.
Temperatura ambientală a aerului	+5 °C min. / +30 °C max. (aer si substrat).
Timp de maturare	Cca. 7 zile / cm in functie de temperatura si umiditatea aerului.
Durata de viaţă a amestecului	Cca. 2 ore.
Timp de întărire	Dupa uscarea completa, cca. 7 zile / cm in functie de temperatura si umiditatea aerului, suprafata poate fi finisata suplimentar, dupa caz, cu gleturi, tinciuri, vopsele sau tencuieli decorative SIKA/ADEPLAST.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

Produsul nu se aplica pe suporturi din:
- lemn;
- plastic;
- metal;
- gipscarton.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie sa fie rezistent, curat, uscat, fara fisuri sau crapaturi, lipsit de grasimi, pulberi, reziduri sfaramicioase, saruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Portiunile fragile si reziduurile de mortar trebuie indepartate. Este necesara amorsarea, umezirea sau aplicarea unui produs pentru punte de aderenta sau sprit realizat din materialul de tencuiala, in functie de absorbtia suportului.

APLICARE

Umeziti usor suprafata si driscuiti cu o driscă de burete pentru a obtine finisajul dorit. La aplicarea unui nou strat de tencuiala, pe o tencuiala existenta intarita si complet uscata, trebuie aplicat in prealabil un grund de aderenta precum ADEPLAST BETONCONTACT, pentru a asigura o aderenta adecvata.

PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro