



Sika[®] ADPrep-5901

Agent de pregătire generală a suprafețelor pentru sistemele adezive Sika[®] ADP

Date tehnice ale produsului

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componentă chimică de bază | Substanță de tratare a stratului suport pe baza de solvent |
| Culoare (CQP ¹⁾ -001-1) | Transparent, limpede |
| Densitate (CQP 006-3/ISO 2811-1) | Aprox. 0,8 kg/l |
| Vâscozitate ²⁾ (CQP 029-3/ISO 3219) | Aprox. 2 mPas |
| Punct de inflamabilitate (CQP 007-1/ISO 13736) | 13 °C |
| Temperatură de aplicare | Între +5 °C și +35 °C |
| Metodă de aplicare | Material textil, hârtie absorbantă |
| Acoperire | Aprox. 50 ml/m ² |
| Timp de uscare | Între 1 min. și 24 de ore la temperaturi peste 15 °C Între 3 min. și 24 de ore la temperaturi sub 15 °C |
| Depozitare | Depozitați într-un loc răcoros și uscat în recipient închis etanș |
| Termen de garanție | 12 luni |

¹⁾CQP = Proceduri Corporative de Asigurare a Calității (PCAC)

²⁾23 °C / 50 % u.r.

Descriere

Sika[®] ADPrep-5901 este un agent activator și de curățare formulat special pentru tratamentul suprafețelor de lipire înainte de aplicarea adezivilor Sika[®] ADP, cum este SikaFast[®].

Sika[®] ADPrep-5901 este produs conform sistemului de asigurare a calității ISO 9001 / 14001 și programului responsabil de întreținere.

Domenii de aplicație

Sika[®] ADPrep-5901, parte integrantă a sistemelor adezive Sika[®] ADP, este utilizat pentru curățarea tuturor substraturilor, cum ar fi metale sau materiale plastice, pentru creșterea gradului de aderență.

Observație importantă

Sika[®] ADPrep-5901 conține solvent; din această cauză luciul finisajului de suprafață al unor vopsele proaspăt aplicate poate să se șteargă. Teste preliminare trebuie efectuate. Dacă Sika[®] ADPrep-5901 este aplicat sau stropit în mod accidental pe suprafețele din vecinătate, ștergeți imediat cu o lavetă curată și uscată.

Metodă de aplicație

Pregătirea suprafeței

Ștergeți suprafețele de lipire cu o lavetă uscată ce nu lasă scame sau cu un prosop absorbant din hârtie umezit cu Sika[®] ADPrep-5901.

Aplicați o singură dată o cantitate redusă de Sika[®] ADPrep-5901. Închideți bine recipientul după utilizare. Timpul de uscare depinde de temperatură și variază de la 1 minut la temperaturi mai mari de 15 °C până la aprox. 3 minute la temperaturi mai mici de 15 °C. Intervalul deschis poate ajunge până la 24 de ore (protejați împotriva prafului și murdăriei!). Pentru informații suplimentare, contactați Serviciul Tehnic Sika.

Informații suplimentare

La cerere, sunt disponibile exemplare ale următoarelor materiale publicate:

- Fișe tehnice de siguranță
- Ghidul de selecție a primerului SikaFast®-5000 Primer Chart

Informații referitoare la ambalaj

| | |
|--------|--------|
| Flacon | 250 ml |
|--------|--------|

Important

Pentru informații și recomandări referitoare la transportul, manipularea, depozitarea și dezafectarea produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte Fișele tehnice de siguranță ale materialelor corespunzătoare ce conțin date fizice, ecologice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță.

Observație

Informațiile și, în special, recomandările referitoare la aplicația și utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite de bună credință, în baza cunoștințelor și expertizei actuale a Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate și aplicate în mod corect și în condiții normale. În practică, diferențele în ceea ce privește materialele, substraturile și condițiile reale ale zonei sunt de așa natură încât nu poate exista nicio garanție referitoare la posibilitatea de comercializare sau la adecvarea într-un anumit scop și nicio răspundere care să rezulte dintr-un raport juridic, care să poată să fie dedusă din aceste informații, din orice recomandare scrisă, sau din orice recomandare oferită. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale terțelor părți. Toate comenzile sunt acceptate în condițiile respectării clauzelor noastre de comercializare și de livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a Fișei Tehnice pentru produsul respectiv, exemplare ale acesteia urmând a fi furnizate la cerere.



Informații suplimentare disponibile la:
www.sika.com
www.sika.ch

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16CH-8048 Zurich
Elveția
Tel. +41 1 436 40 40
Fax: +41 (1.436) 45 30

