

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikasil® IG-25 HM Plus

Sigilant siliconic bicomponent pentru sigilarea secundară a geamului termizolant, cu gaz inert sau aer

FIȘĂ TEHNICĂ (PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONSULTAȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE)

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Proprietăți | Sikasil® IG-25 HM Plus (A) | Sikasil® IG-25 HM Plus (B) |
| Compoziție chimică | Silicon bicomponent | |
| Culoare (CQP001-1) | Alb, gri deschis | Negru, gri închis |
| | amestec | Negru, gri S6 |
| Mecanism de uscare | Policondensare | |
| Tip de întărire | Neutră | |
| Densitate (neîntărit) | 1.4 kg/l | 1.1 kg/l |
| | amestec | 1.4 kg/l |
| Raport de mixare | A:B funcție de volum A:B funcție de greutate | 10:1 13:1 |
| Vâscozitate (CQP029-6) | 900 Pa·s | 500 Pa·s |
| Consistență | Pastă | |
| Temperatura de lucru | ambientală | 5 – 40 °C |
| Timp de peliculizare (CQP554-1) | 60 minute ^A | |
| Timp de întărire la suprafață (CQP019-3) | 120 minute ^A | |
| Duritate Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) | 60 | |
| Rezistența la întindere (CQP036-1 / ISO 527) | 2.5 MPa | |
| 100% modul (CQP036-1/ ISO 37) | 2.1 MPa | |
| Alungirea la rupere CQP036-1 / ISO 37) | 150 % | |
| Rezistența la propagarea sfășierii (CQP045-1 / ISO 34) | 3 N/mm | |
| Temperatura de servicii (CQP513-1) | -40 – 150 °C | |
| Termen de valabilitate | 15 luni ^B | 12 luni ^B |

CQP = Procedura de calitate Corporate

^{A)} 23 °C / 50 % u. r.^{B)} depozitat sub 25 °C

DESCRIERE

Sikasil® IG-25 HM Plus este un sigilant siliconic bicomponent, cu întărire neutră pentru sigilarea secundară a geamului termoizolant, cu performanțe structurale. Având modulul de elasticitate ridicat la o alungire la rupere mică, este special formulat pentru sigilarea geamurilor termoizolante prevăzute cu gaz inert sau aer. Este în conformitate cu EOTA ETAG 002 și este prevăzut cu marcaj CE.

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Îndeplinește cerințele: EN 1279-4, EOTA ETAG 002 (însoțit de Agreement ETA), EN 15434, ASTM C1184 și ASTM C1369
- Sigilant structural pentru etanșarea structurală a geamurilor conform: ETAG 002 Partea 1 Ediția Noiembrie 1999 (revizuită Martie 2012) folosit ca Document EAD, ETA-11/0391 emis de Organismul de evaluare tehnică, Institutul German pentru Tehnica Construcțiilor, declarație de performanță 70119976, certificat de produs notificat, organismul de certificare 0757, certificat de constanță a performanței 0757-CPR-596-7110760-6-5 și prevăzut cu marcaj CE
- Rezistența la întindere pentru încărcări dinamice: $\sigma_{des} = 0.19$ MPa (ETA)
- Recunoscut CEKAL și SNJF-VEC (cod produs: 2968)
- Rezistență excelentă la UV și intemperii
- Declarație de mediu IBU (EPD)

DOMENII DE APLICARE

Sikasil® IG-25 HM Plus este ideal pentru sigilarea secundară a geamului termoizolant umplut cu gaz inert sau aer, folosit la fațade structurale.

Acest produs este adecvat utilizării exclusiv de către personal calificat cu experiență. Sunt necesare teste pe substraturile originale și în condițiile de aplicare pentru a asigura adeziunea și compatibilitatea între materiale.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikasil® IG-25 HM Plus

Versiune 07.01 (08 - 2023), ro_RO
012703120259001100

MECANISM DE ÎNTĂRIRE

Sikasil® IG-25 HM Plus începe să se întărească imediat după amestecarea celor două componente.

Viteza de întărire depinde în principal de temperatură, cu cât temperatura este mai mare cu atât procesul de întărire este mai rapid. Întărirea la o temperatură mai mare de 50 °C poate duce la formarea de bule în cordonul de lipire și prin urmare nu este permisă.

Timpul de lucru al mixerului, adică timpul în care materialul poate rămâne în mixer fără curățarea sau extrudarea produsului, este semnificativ mai scurt decât timpul de lucru indicat mai sus.

METODA DE APLICARE

Pregătirea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără urme de grăsime, ulei sau praf. Pregătirea suprafeței depinde de natura specifică a substraturilor și este un aspect foarte important pentru o lipire de lungă durată.

APLICARE

Temperatura optimă pentru substrat și sigilant este între 15 °C și 25 °C. Înainte de aplicarea Sikasil® IG-25 HM Plus, ambele componente trebuie să fie amestecate omogen, fără bule de aer, în raportul corect de amestecare cu o precizie de ± 10 %. Echipamentele de dozare și amestecare disponibile în mod uzual pe piață sunt adecvate. Pentru sfaturi despre selectarea și instalarea unui sistem adecvat pentru aplicare, contactați departamentul tehnic Sika Industry.

Luată în considerare sensibilitatea la umiditate a componentei B și evitați pe cât posibil expunerea la aer.

Rosturile trebuie dimensionate corespunzător.

Bazele pentru calculul dimensiunilor necesare ale îmbinării sunt valorile tehnice ale adezivului și materialelor de construcție adiacente, expunerea elementelor de construcție, construcția și dimensiunea acestora, precum și încărcările exterioare.

Finisarea

Prelucrarea și finisarea adezivului trebuie realizată înainte de terminarea timpului de lucru al adezivului. Când finisați Sikasil® IG-25 HM Plus proaspăt aplicat, apăsați adezivul pe laturi pentru a obține o bună acoperire a suprafeței.

Nu se utilizează agenți pentru finisare.

Înlăturarea

Sikasil® IG-25 HM Plus neîntărit poate fi îndepărtat de pe unelte și echipamente cu Sika® Remover-208 sau un alt solvent compatibil. Odată întărit, materialul poate fi îndepărtat numai mecanic.

Mixerul static reutilizabil, de obicei metalic, poate fi curățat cu Sika® Mixer Cleaner.

Măinile și pielea expuse trebuie spălate imediat folosind șervețele de mâini Sika® Cleaner-350H sau un alt produs adecvat de curățare industrială și apă.

Nu folosiți solvenți pe piele.

Supravopsire

Sikasil® IG-25 HM Plus nu poate fi supravopsit.

Limite de aplicare

Soluțiile recomandate de Sika pentru lipirea structurală a geamurilor și ferestrelor sunt de obicei compatibile între ele. Aceste soluții constau în produse din gamele: Sikasil® SG, IG, WS și WT. Pentru informații specifice privind compatibilitatea între diverse produse Sikasil® și alte produse Sika, contactați departamentul tehnic Sika Industry.

Pentru a înlătura influența altor materiale asupra Sikasil® IG-25 HM Plus, toate materialele precum: garnituri, cale de fixare, sigilanți etc., aflate în contact direct sau indirect, trebuie testate și aprobate de Sika înainte de începerea proiectului.

Când sunt utilizați doi sau mai mulți adezivi, permiteți primului adeziv aplicat să se întărească complet înainte de a-l aplica pe următorul. Materialele Sika menționate mai sus pot fi utilizate numai în aplicații de lipire structurală a geamurilor sau de lipire a ferestrelor, după o examinare detaliată și aprobarea scrisă a detaliilor proiectului de către departamentul tehnic Sika Industry.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Informațiile oferite în această fișă tehnică sunt informații generale legate de produs. Pentru aplicații specifice și informații suplimentare vă rugăm să vă adresați departamentului tehnic Sika Industry.

La cerere sunt disponibile copii după următoarele documentații:

- Fișă cu date de securitate
 - Ghid general
- Pentru sigilarea geamurilor cu sigilanții și adezivii din gama Sikasil® IG

AMBALARE

Sikasil® IG-25 HM Plus (A)

| | |
|---------|--------|
| Găleată | 26 kg |
| Butoi | 260 kg |

Sikasil® IG-25 HM Plus (B)

| | |
|---------|--------|
| Găleată | 20 kg |
| Butoi | 180 kg |

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de materiale și de substraturi, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa maniera încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice raport juridic nu poate fi dedusă din prezentele informații, din orice recomandări scrise sau din orice altă consiliere oferită.

Utilizatorul produsului trebuie să testeze compatibilitatea acestuia pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikasil® IG-25 HM Plus
Versiune 07.01 (08 - 2023), ro_RO
012703120259001100

SC Sika Romania SRL

Str.Ioan Clopotel , Nr.4 , Brasov, 500450
Tel: +40 0268 406 212
Fax: +40 0268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

