

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaShield® VB E61 PE RO 4 mm

Membrană bituminoasă elastomeră cu folie de aluminiu și benzi activate termic pentru substraturi cu umiditate

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaShield® VB E61 PE RO 4 mm este o membrană bituminoasă modificată cu elastomeri pentru acoperiri cu o grosime de 4 mm. Aceasta are benzi activate termic pe partea inferioară cu o suprafață de lipire de 40 %, care permite difuzarea umidității reziduale de pe substraturile cu umiditate. Este armată cu voal de fibră de sticlă stabilizată cu PET laminat cu folie de aluminiu și este flexibilă la -20°C.

UTILIZĂRI

Produsul este utilizat ca membrană de impermeabilizare pentru:

- Balcoane și terase
- Acoperișuri plate sau înclinate cu o înclinație de până la 15 %.
- Construcții noi și proiecte de renovare

Produsul este utilizat ca:

Strat de control al vaporilor

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Poate fi aplicat pe suprafețe cu umiditate
- Foarte flexibil la temperaturi scăzute
- Proprietăți mecanice foarte bune
- Asigură un nivel și o grosime constante
- Se aplică rapid, fără îndepărtarea sau eliminarea vechiului substrat
- Rezistent la ploaie imediat după aplicare
- Funcție dublă de barieră de vapori și difuzie

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

Marcajul CE și declarația de performanță pentru

- EN 13970 - Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | | | |
|------------------------|---|------------------|-------------|
| Bază chimică | bitum elastomeric (SBS) | | |
| Material de armare | voal din fibră de sticlă stabilizat cu PET, laminat cu folie de aluminiu | | |
| Ambalare | Lățime | 1.00 m (± 1 %) | (EN 1848-1) |
| | Lungime | 8.00 m (± 0.2 %) | |
| Termen de valabilitate | 36 de luni de la data producției | | |
| Condiții de depozitare | Produsul trebuie depozitat în ambalajul original nedeschis și nedeteriorat, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. Depozitați în poziție verticală. Nu stivuiți paleții de role unul peste altul sau sub paleții de alte materiale în timpul transportului sau depozitării. | | |
| Aspect/Culoare | Partea superioară | film PE | |
| | Partea inferioară | film PE | |

Grosime 4 mm

INFORMAȚII TEHNICE

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------|
| Rezistența la încărcare statică | 15 kg | (EN 12730) | |
| Rezistența maximă la tracțiune | Longitudinal (MD) | 500 N/50 mm ± 50 N/50 mm | (EN 12311-1) |
| | Transversal (CMD) | 300 N/50 mm ± 30 N/50 mm | |
| Alungirea la forța maximă de tracțiune | Longitudinal (MD) | 4 % ± 10 % | (EN 12311-1) |
| | Transversal (CMD) | 4 % ± 10 % | |
| Stabilitate dimensională | Longitudinal | ≤ 0.1 % | (EN 1107-1) |
| | Transversal | ≤ 0.1 % | |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | ≤ 20 °C | (EN 1109) | |
| Rezistență la curgere | ≥ 120 °C | (EN 1110) | |
| Impermeabilitate | ≥ 60 kPa | (EN 1928) | |
| Rezistența la difuzia vaporilor de apă | μ = 636000 | (EN 1931 - Metoda B) | |
| Reacție la foc | Clasa E | (EN 13501-1) | |

INFORMAȚII DE APLICARE

| | | |
|----------------------------------|-------|---------|
| Temperatura ambientală a aerului | Minim | + 5 °C |
| | Maxim | + 35 °C |
| Umiditatea relativă a aerului | Maxim | 80 % |
| Temperatura suportului | Minim | + 5 °C |
| | Maxim | + 35 °C |

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chem-

icals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

PROIECTAREA SISTEMULUI

Luăți în considerare următoarele la proiectarea sistemului de acoperiș:

- Structura de susținere trebuie să aibă o rezistență structurală suficientă pentru a susține toate straturile noi și existente ale acoperișului.
- Întregul sistem de acoperiș trebuie să fie proiectat pentru a rezista și a fi asigurat împotriva încărcărilor de ridicare a vântului.
- Rezistența la ridicarea din vânt a ansamblului de acoperișuri lipite este limitată de rezistența de aderență a produsului la substrat.

STAREA SUBSTRATULUI

Suprafața substratului trebuie să fie uniformă, fermă, netedă și fără proeminențe ascuțite sau bavuri, curată, uscată, fără grăsimi, lapte de ciment, ulei, praf și particule friabile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Selectarea amorselor

Notă: Pentru informații privind selectarea amorsei adecvate, contactați serviciul tehnic Sika.

1. Aplicați amorsa Sika® corespunzătoare cu consumul necesar pe suprafața uscată pregătită. Notă: Consultați fișa tehnică individuală a grundului.
2. Lăsați amorsa să se usuce înainte de instalarea membranei.

APLICARE

IMPORTANT

Desfășurarea la temperaturi scăzute

La temperaturi scăzute, membrana devine mai puțin flexibilă.

1. Aveți grijă la derulare pentru a evita deteriorarea membranei.

IMPORTANT

Deteriorarea din cauza încălzimintel

Încălzimintel cu cramioane sau proeminențe ascuțite poate perfora membrana.

1. Folosiți încălzimintel cu profil plat atunci când pașiți peste membrană.

IMPORTANT

Aderență redusă din cauza încălzirii insuficiente

Asigurați-vă că încălziți suficient membrana. Dacă aceasta nu este încălzită suficient, aderența la substrat, între straturi sau pe suprapuneri va fi redusă.

1. În cazul în care membrana nu aderă la alte elemente, ridicați și retușați zonele neaderente.

IMPORTANT

Deteriorări prin supraîncălzire

Armătura din poliester se topește la +260 °C. Dacă este deteriorată prin supraîncălzire, membrana devine inutilizabilă.

1. Continuați să mișcați flacăra în timpul arderii pentru a evita supraîncălzirea membranei.

Simbol sezonier

Notă: Dacă pe eticheta rolei este imprimat un simbol sezonier, se recomandă utilizarea membranei în timpul sezonului indicat.

Adezivitate la temperaturi ridicate

Notă: La așezarea membranei la temperaturi ridicate, adezivul integral va deveni "lipicios" și poate restricționa operațiunile de așternere. ALINIERE

IMPORTANT

Evitați îmbinările suprapuse

Pentru a evita rosturile suprapuse, așezați membranele în paralel una cu cealaltă. Atunci când se aplică pe o altă membrană bituminoasă, asigurați-vă că se suprapun straturile anterioare.

1. Desfășurați membrana.
2. Aliniați membrana.
3. Rulați din nou membrana înainte de aplicare.

SUPRAPUNERILE MEMBRANEI

1. Suprapuneți membranele cu minimum 100 mm pe

laturi și 150 mm la fiecare capăt sau conform specificațiilor furnizorului.

2. La capătul suprapunerii, tăiați un colț de 100 mm pe fiecare parte, la un unghi de 45°.

ARDERE

1. Încălziți substratul și pelicula suport de pe partea inferioară a membranei cu un arzător cu gaz.
2. Când pelicula suport începe să se topească, membrana este gata de lipire.
3. Rulați membrana încălzită în față și apăsați-o ferm pe substrat pentru a o lipi.
4. Asigurați-vă că un cordon de bitum topit este vizibil pe toată lungimea laturilor și capetelor de suprapunere atunci când se așează.

Substraturi adecvate pentru aplicarea cu flacăra

- Beton
- Șapă de perlit
- Membrane bituminoase cu o suprafață netedă
- Materiale de acoperire (verificați compatibilitatea)
- Zidărie de cărămidă
- Șape de ciment

DETALII

Notă: Detaliile trebuie să urmeze liniile directe recomandate și bunele practici pentru membranele aplicate cu flacăra. Folosiți un cuțit ascuțit pentru a tăia toate detaliile, cum ar fi colțurile interioare și exterioare, înălțările, țevile de aerisire, canalele de scurgere, elementele metalice de susținere.

IMPORTANT

Sunt necesare aeratoarele de acoperiș pentru a ajuta la controlul umidității și la limitarea condensului. Consultați reglementările naționale și locale, împreună cu instrucțiunile de instalare ale producătorilor sau contactați Serviciul Tehnic Sika pentru mai multe informații.

ÎNTREȚINERE

Check the functionality of the auxiliary works, flashings, drainage outlets, overflow pipes etc. Remove any leaves, moss and other vegetation, which could cause ponding on the roof and overload the drainage system. To maintain the function of the roof waterproofing membrane during its lifespan, it is advisable to arrange periodically for inspection of the membrane and detailing.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Ioan Clopoșel, Nr. 4,
500450, Brașov
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului
SikaShield® VB E61 PE RO 4 mm
Decembrie 2023, Versiune 03.01
020945051000000125

SikaShieldVBE61PERO4mm-ro-RO-(12-2023)-3-1.pdf