

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaShield® E63 PE SA 3 mm

Membrană bituminoasă elastomerică autoadezivă, cu armare din material compozit ușor, pentru hidroizolație

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaShield® E63 PE SA 3 mm este o membrană pe bază de bitum distilat, modificat cu polimeri elastomerici (SBS) și aditivi termoadezivi, având ca armare un voal din fibră de sticlă. Suprafața superioară este finisată cu o peliculă PE. Se aplică prin simpla așezare pe substrat.

UTILIZĂRI

Produsul este utilizat ca membrană de hidroizolație pentru:

- Balcoane și terase
- Acoperișuri plate sau în pantă, cu o înclinație de până la 15 %

Produsul este utilizat ca:

- Substrat sau strat intermediar într-un sistem de acoperiș multistrat, pentru hidroizolarea suprafețelor sensibile la căldură (lemn, polistiren etc.)

Vă rugăm să rețineți:

Produsul nu este adecvat pentru acoperișuri expuse permanent la radiații UV.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Rezistență la îmbătrânire
- Rezistență mecanică bună
- Flexibilă la temperaturi scăzute
- Ușor de instalat

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

Marcaj CE și declarație de performanță pe baza EN 13707:2004+A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolații - Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului - Definiții și caracteristici

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Compoziție	bitum modificat SBS
	Armătură	fibră de sticlă
Ambalare	rolă	
Aspect/Culoare	Suprafața superioară	folie PE
	Suprafața inferioară	folie siliconată
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricației	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedeschis și nedeteriorat, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. A se depozita în poziție verticală. Nu suprapuneți paleții cu role unii peste alții și nu plasați alte materiale deasupra lor în timpul transportului sau depozitării.	
Defecte vizibile	fără defecte vizibile	(EN 1850-1)
Lungime	10.0 m	(EN 1848-1)

Lățime	1.0 m	(EN 1848-1)
Grosime	(3.0 ± 0.21) mm	(EN 1849-1)

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistența la încărcare statică	5 kg	(EN 12730)
Rezistența la întindere	forța maximă de tracțiune	(EN 12311-1)
	longitudinal	≥ 1400 N / 50 mm
	transversal	≥ 1400 N / 50 mm
Alungire	elongație la forța maximă	(EN 12311-1)
	longitudinal	(4 ± 0.8) %
	transversal	(4 ± 0.8) %
Stabilitate dimensională	≤ 0,1 %	(EN 1107-1)
Rezistența la sfâșiere	metoda cuiului	(EN 12310-1)
	longitudinal	≥ 300 N (± 20%)
	transversal	≥ 250 N (± 20%)
Reacție la foc	Clasa E	(EN 13501-1)
Impermeabilitate	60 kPa	(EN 1928 - metoda B)
Rezistență la curgere	≥ 120 °C	(EN 1110)
Flexibilitate la temperaturi scăzute	- 20 °C	(EN 1109)
Temperatura ambiantală a aerului	Recomandăm o temperatură minimă de +10 °C în timpul aplicării.	
Temperatura suportului	Recomandăm o temperatură minimă de +10 °C în timpul aplicării.	

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

PROIECTAREA SISTEMULUI

Luați în considerare următoarele la proiectarea sistemului:

Structura suport trebuie să aibă o rezistență structurală suficientă pentru a susține toate straturile noi și existente ale configurației sistemului.

Dacă este utilizat ca sistem de acoperiș, întregul sistem trebuie proiectat pentru a rezista și a fi fixat împotriva sarcinilor de suucțiune ale vântului.

STAREA SUBSTRATULUI

Suprafața suportului trebuie să fie uniformă, fermă, netedă și lipsită de orice proeminențe sau bavuri ascuțite; curată, uscată, fără grăsimi, lapte de ciment,

ulei, praf și particule friabile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

PREGĂTIREA SUPORTULUI

AMORSARE

Selectarea amorsei

Notă: Pentru informații privind selectarea amorsei adecvate, contactați serviciul tehnic Sika.

1. Aplicați amorsa Sika® corespunzătoare cu consumul necesar pe suprafața uscată pregătită. Notă: Consultați fișa tehnică a amorsei.
2. Lăsați amorsa să se usuce înainte de instalarea membranei.

APLICARE

IMPORTANT

Desfășurarea la temperaturi scăzute

La temperaturi scăzute, membrana devine mai puțin flexibilă.

1. Aveți grijă la desfășurare pentru a evita deteriorarea membranei.

IMPORTANT

Deteriorarea prin intermediul încălzămintei

Încălțăminte cu crampoane sau proeminențe ascuțite poate perfora membrana.

1. Folosiți încălțăminte cu profil plat atunci când pașiți peste membrană.

IMPORTANT

Deteriorări cauzate de supraîncălzire

Poliesterul se topește la +260 °C. Dacă este deteriorat prin supraîncălzire, membrana devine inutilizabilă.

1. Continuați să mișcați flacăra în timpul arderii pentru a evita supraîncălzirea membranei.

IMPORTANT

Aderență redusă prin încălzire insuficientă

Asigurați-vă că încălziți suficient membrana. Dacă nu este încălzită suficient, aderența la substrat, între straturi sau pe suprapuneri va fi redusă.

1. În cazul în care membrana nu aderă la alte elemente, ridicăți și rețușați zonele neaderente.

IMPORTANT

Aplicarea la o temperatură mai mică de +10 °C

Atunci când aplicați membranele la temperaturi mai mici de +10 °C, utilizați echipamente de încălzire pentru a vă asigura că temperatura substratului se încadrează în intervalul de temperatură dat.

IMPORTANT

Aplicarea pe suprafețe înclinate

Pentru pantele cu o înclinație mai mare de 15 %, acoperișurile cu mai multe straturi trebuie proiectate cu atenție și, dacă este necesar, integrate cu dispozitive de fixare mecanice.

Simbol sezonier

Notă: În cazul în care pe eticheta rolei este imprimat un simbol sezonier, se recomandă utilizarea membranei în sezonul indicat.

Adezivitate la temperaturi ridicate

Notă: La așezarea membranei la temperaturi ridicate, adezivul integral va deveni "lipicios" și poate restricționa operațiunile de așternere.

ALINIERE

IMPORTANT

Evitați rosturile suprapuse

Pentru a evita rosturile coincidente, așezați membranele în paralel una cu cealaltă. Atunci când se aplică pe o altă membrană bituminoasă, asigurați-vă că se suprapun straturile anterioare.

1. Desfășurați membrana.
2. Aliniați membrana.
3. Rulați din nou membrana înainte de aplicare.

SUPRAPUNERILE MEMBRANEI

1. Suprapuneți membranele cu minimum 100 mm pe laturi și 150 mm la fiecare capăt sau conform specificațiilor furnizorului.
2. La suprapunerea de la capăt, tăiați un colț de 100 mm pe fiecare parte, la un unghi de 45°.

ARDEREA

1. Încălziți substratul și pelicula suport de pe partea inferioară a membranei cu un arzător cu gaz.
2. Când pelicula suport începe să se topească, membrana este gata de lipire.
3. Rulați membrana încălzită în față și apăsați-o ferm pe substrat pentru a o lipi.
4. Asigurați-vă că un cordon de bitum topit este vizibil

pe toată lungimea laturilor și capetelor de suprapunere atunci când se așează.

Substraturi adecvate pentru aplicarea cu flacăra

- Beton
- Șapă de perlit
- Membrane bituminoase cu o suprafață netedă
- Materiale de acoperire (verificați compatibilitatea)
- Zidărie de cărămidă
- Șape de ciment

DETALII

1. Folosiți un cuțit ascuțit pentru a tăia toate detaliile, cum ar fi colțurile interioare și exterioare, înălțările, țevile de aerisire, canalele de scurgere, elementele metalice de susținere.

Consultați manualul de aplicare relevant pentru mai multe informații privind detaliile.

ÎNTREȚINERE

Se verifică funcționalitatea lucrărilor auxiliare, a garniturilor, a gurilor de scurgere, a țevilor de revărsare etc. Îndepărtați frunzele, mușchiul și alte tipuri de vegetație, care ar putea provoca formarea de bălți pe acoperiș și supraîncărcarea sistemului de drenaj.

Pentru a menține funcționalitatea membranei de impermeabilizare a acoperișului pe toată durata de viață a acestuia, este recomandabil să se organizeze periodic inspecții ale membranei și ale detaliilor.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă

dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaShield® E63 PE SA 3 mm
Noiembrie 2025, Versiune 01.01
020920011980000131

SikaShieldE63PESA3mm-ro-RO-(11-2025)-1-1.pdf

