

<b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</b>	
-----------------------------------	--

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Sika Deutschland GMBH	Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	Icosit 340/7

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) Icosit 340/7 pentru aplicațiile în care este nevoie de o absortie mare a vibrațiilor ( ex . sine de tramvai ) sau pentru fixări ale diverselor materiale pe substrat rigid ( ex . sticla pe beton ) și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:  
ISO 2811-1 , ISO 1183-1, ISO 868, ISO 527  
DIN 45673

**Performanțele produsului:**

Negru

**Culoare**

**Ambalaj**

Componenta A	2,6 kg cartus	8,7 kg galeata
Componenta B	0,4 kg flacon	1,3 kg flacon
A + B	3 kg	10 kg



<b>Compozitia chimica</b>	Soutie ( lapte ) de poliuretan bicomponent		
<b>Densitate</b>	Componenta A	~ 0,97 kg/l	(ISO 2811-1)
	Componenta B	~ 1.23 kg/l	(ISO 2811-1)
	A + B	~ 1,0 kg/l	(ISO 1183-1)
<b>Viscozitate</b>	componenta A	~ 4,1 Pa s	cu Z 3 DIN, 20°C
	componenta B	~ 0,26 Pa s	cu Z 3 DIN, 20°C
<b>Grosimea stratului</b>	Minim 15 mm Maxim 60 mm		
<b>Rezistenta la temperatura</b>	De la -40°C la +80°C (temporar pana la 150 °C)		
<b>Rezistenta la intindere</b>	3,5 N/mm <sup>2</sup>		(ISO 527)
<b>Duritatea Shore</b>	75 ± 5 (dupa 28 zile)		(ISO 868)
<b>Elongatia la rupere</b>	~ 95 %		(ISO 527)
<b>Rezistivitatea electrica</b>	~ 2,34 x 10 <sup>9</sup> Ω m		DIN VDE 0100-610 si DIN IEC 93

Icosit® 340/7 este un adeziv fluid ce prea foarte bine vibratiile mari ( ex la liniile de tramvai ) dar are si rol de fixare a diverselor materiale ( ex. Sticla ) pe substrat rigid ( ex beton ) .

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<b>Semnătura</b>	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

