

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika BlackSeal®-1

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika BlackSeal®-1 este un sigilant monocomponent pe bază de bitum, cu aderență bună la majoritatea materialelor de construcții.

UTILIZĂRI

Sika BlackSeal®-1 a fost conceput pentru etanșări exterioare, reparații la acoperișuri, atice și alte elemente de construcții.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aderă la majoritatea substraturilor
- Nu necesită primer
- Ușor de aplicat
- Poate fi aplicat pe substraturi neporoase umede

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Bitum
Ambalare	Cartușe de 300 ml, 12 cartușe/cutie. Unipack-uri de 600 ml, 20 unipack-uri/cutie.
Culoare	Negru
Termen de valabilitate	Sika BlackSeal®-1 are o valabilitate de 12 luni de la data producției păstrat în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat.
Condiții de depozitare	Sika BlackSeal®-1 se păstrează în condiții uscate, ferită de lumina directă a soarelui la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C.
Densitate	~1.30 kg/l (ISO 1183-1)
Conținut de substanțe solide	~85 %

INFORMAȚII TEHNICE

Temperatură de serviciu de la -20 °C la +70 °C

INFORMAȚII DE APLICARE

Curgere	< 3 mm (20 mm profile, 23 °C) (ISO 7390)
Temperatura ambientală a aerului	de la +5 °C la +40 °C, min. 3 °C peste punctul de rouă
Temperatura suportului	de la +5 °C la +40 °C
Timp de întărire la suprafață	aproximativ 15 minute

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

- Fișa tehnică de securitate

LIMITĂRI

- Sika BlackSeal®-1 nu se poate vopsi
- Nu utilizați Sika BlackSeal®-1 la rosturi în imersie
- Nu utilizați Sika BlackSeal®-1 la sigilarea sticlei
- Nu utilizați Sika BlackSeal®-1 la sigilarea rosturilor în și jurul piscinelor
- Nu utilizați Sika BlackSeal®-1 la piatră naturală
- Nu utilizați Sika BlackSeal®-1 în contact cu alți sigilanți sau adezivi

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Stratul suport trebuie să fie curat și uscat, omogen, fără uleiuri sau grăsimi, fără praf sau particule friabile. Laptele de ciment sau urmele de vopsea trebuie îndepărtate.

METODE / UNELTE DE APLICARE

Sika BlackSeal®-1 este livrat gata de utilizare. Introduceți cartușul în pistol și aplicați Sika BlackSeal®-1 în rost, asigurându-vă că face contact cu ambele margini ale rostului. Umpleți rostul, evitând antrenarea aerului. Sika BlackSeal®-1 trebuie aplicat ferm pe marginile rosturilor pentru a obține o adeziune optimă. Este recomandată folosirea benzii de mascare acolo unde este necesar un aspect optic perfect. Îndepărtați banda de mascare înainte de întărirea completă a sigilantului. Neteziți sigilantul cu o soluție de săpun pentru a obține o suprafață netedă. Nu folosiți substanțe care conțin solvenți.

CURAȚAREA SCULELOR

Toate sculele și echipamentul de aplicare se vor curăța cu Colma Cleaner/ Sika® TopClean-T imediat după utilizare. Materialul întărit / uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabi-

litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



SikaBlackSeal-1-ro-RO-(02-2021)-1-1.pdf

Fișă Tehnică a produsului

Sika BlackSeal®-1

Februarie 2021, Versiune 01.01

02051108000000011