BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

ADEPLAST® Betoncontact

Amorsa de contact pentru betoane.

DESCRIEREA PRODUSULUI

ADEPLAST® Betoncontact este un grund profesional special conceput pentru a crea o punte de aderenta puternica intre suprafetele foarte netede, lucioase sau neabsorbante si straturile de finisare ulterioare, cum ar fi tencuielile, chiturile sau adezivii pe baza de ipsos sau ciment.

UTILIZĂRI

ADEPLAST® Betoncontact este utilizat pentru amorsarea suprafetelor din interiorul cladirii, inainte de aplicarea materialelor de nivelare si adezivilor pentru placi ceramice, piatra naturala si artificiala. Poate fi folosit pe suprafete orizontale si verticale, atat pe cele absorbante, cat si neabsorbante. Produsul formeaza un strat solid si imbunatateste aderenta la suprafata suport. Este recomandat in mod special pentru amorsarea suprafetelor inainte de aplicarea produselor pe baza de ipsos, a suporturilor critice (doar în interior), cum ar fi sapele la care este dificila eliminarea adezivilor, placi ceramice existente, straturi pe baza de dispersie si epoxidice, mozaic, OSB, tencuieli pe baza de ciment, varciment, var si ipsos.
Nu utilizati pe suprafete de metal, plastic si pardoseala rigida din PVC.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aderenta ridicata;
- Prelucrare usoara;
- Rezistenta ridicata la suport alcalin.

INFORMAŢII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Rasina sintetica, apa, adaosuri minerale, quartz si aditivi.
Ambalare	4 kg; 22 kg in galeata de plastic.
Culoare	Pasta de culoare roz.
Termen de valabilitate	24 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj.
Condiţii de depozitare	Depozitare in spatii uscate, ferite de inghet si de actiunea directa a razelor solare, pe paleti de lemn.
Densitate	1,80 ± 0,10 g/cm3

Conţinut de Compuşi Organici Volatili	0,12 g/l conform SR EN ISO 11890-2:2020.

INFORMAŢII TEHNICE

Substrat	Straturile suport minerale, beton, tencuieli sau sape trebuie să aiba o vechime minima de 28 zile, respectiv sa fie complet intarite si uscate, umiditatea reziduala maxim 2,5%. Elementele din beton de grosime mare, peste 20 cm trebuie sa aiba o vechime de minim 3 luni. Suprafata suport trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, aderenta si compacta. Portiunile fragile si reziduurile de mortar trebuie indepartate. Suprafata nu trebuie sa prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu uleiuri sau altele asemenea).
Aderenţa la jupuire	Aderenta la beton: ≥0,5[N/mm²]; Aderenta la caramida: ≥0,3[N/mm²].

INFORMAŢII DE APLICARE

Raport de amestec	Produsul poate fi diluat cu 1,0- 1,2 L de apa curata la o galeata de 22 kg, respectiv 0,25 L la 4 kg.
Consum	Min 0,320 kg / m2.
Temperatura ambientală a aerului	Intre +5°C si +25°C.
Timp de uscare	24 h: in conditii normale de temparatura si umiditate, respectiv 20°C si 65%. In conditii de umiditate ridicata sau temperaturi scazute, timpul de uscare al straturilor aplicate creste.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

• Nu se amesteca cu ciment;
• Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce contin huma;
• Trebuie avute in vedere masurile suplimentare de protectie a suprafetelor impotriva deshidratarii rapide, a intemperiilor sau a inghetului;
• In decursul aplicarii si uscarii, suprafetele tratate nu trebuie expuse razelor solare directe;
• Suprafetele adiacente care nu sunt destinate finisajului trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie.

METODE / UNELTE DE APLICARE

Produsul se aplica omogen cu trafaletul, pensula sau bidineaua.

PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi a experienţei Sika şi sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, Bucureşti, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro