

Sika® Lock-4077 PM

Primer pentru cianoacriilații Sika®Lock

Date tehnice ale produsului

Componentă chimică de bază	suport de heptan
Culoare	transparent
Densitate	Aprox. 0,7 kg/l
Vâscozitate ¹⁾	Aprox. 1 mPas
Punct de inflamabilitate	1°C (extrem de inflamabil)
Durata de viață pe componentă	Maximum 8 ore
Timp de uscare	Aprox. 30 de secunde.
Depozitare	depozitați într-un loc răcoros și uscat în recipient închis etanș
Termen de garanție	12 luni (nedeschis, la 20°C)

¹⁾ la 25°C

Descriere

Sika®Lock-4077 PM este un primer unicomponent pentru utilizarea în asociere cu adezivii pe bază de cianoacrilat Sika®Lock.

Suportul de solvent pe bază de heptan are coeficientul O.D.P. (Potențial de epuizare a stratului de ozon) zero

Procesele de producție pentru Sika®Lock-4077 PM sunt definite într-un Sistem de asigurare a calității care este certificat în conformitate cu standardul ISO 9001.

Domenii de aplicație

Sika®Lock-4077 PM permite lipirea maselor plastice dificil de lipit așa cum sunt polipropilena, polietilena, cauciucul siliconic și chiar Teflon®-ul prin creșterea energiei suprafețelor.

Sika®Lock-4077 PM acționează ca un accelerator pentru adezivii pe bază de cianoacrilat. Se obțin viteze de întărire mai mici de 5 secunde pentru cele mai multe dintre produse.

Metodă de aplicație

Sika®Lock-4077 PM trebuie aplicat pe zona care urmează să fie lipită prin pulverizare, aplicare cu pensula, ștergere sau scufundare. Așteptați ca suportul de solvent să se evapore (în mod normal 10 – 30 de secunde). Aplicați produsul corespunzător pe bază de cianoacrilat Sika®Lock pe componenta care urmează să fie lipită și asamblați-o.

Sika®Lock-4077 PM trebuie aplicat pe toate suprafețele de lipire din materiale plastice dificil de lipit. Spre exemplu, dacă trebuie lipită polipropilenă pe polipropilenă, primerul trebuie aplicat pe ambele suprafețe. Totuși, dacă trebuie lipită polipropilenă pe ABS, primerul trebuie aplicat numai pe suprafața din polipropilenă. Închideți bine recipientul imediat după utilizare.

Industry



Observație importantă -

Depozitarea

Depozitați într-un spațiu răcoros, la adăpost de lumina solară directă. Păstrați recipientele închise etanș pentru a evita evaporarea suportului de solvent.

Informații suplimentare

La cerere, sunt disponibile exemplare ale următoarelor materiale publicate:
- Fișele tehnice de siguranță ale materialului

Informații referitoare la ambalaj

Flacon cu pensulă	20 ml
Cutie	250 ml

Important

Pentru informații și recomandări referitoare la transportul, manipularea, depozitarea și dezafectarea produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte Fișele tehnice de siguranță ale materialelor corespunzătoare ce conțin date fizice, ecologice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță.

Observație

Informațiile de natură tehnică pe care le primește clientul verbal sau în scris referitoare la utilizarea produsului pe care îl livrăm sunt bazate pe experiența noastră proprie. Aceste informații sunt concepute pentru a îl ajuta pe client sau pe utilizator și corespund nivelului actual de cunoștințe practice și științifice. Informațiile nu sunt obligatorii și nu reprezintă sub nici o formă o obligație contractuală. Aceasta nu îl scutește pe cumpărător de responsabilitatea de a testa produsele pentru a stabili dacă sunt adecvate pentru scopul în care urmează să fie utilizate. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați clauzele noastre de comercializare și de livrare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă o obligație în ceea ce privește corectitudinea afirmațiilor incluse numai dacă fișa este ștampilată și semnată de un membru al personalului Sika. Diferențele dintre fișa originală și versiunea prezentă referitoare la conținutul și/sau scopul intenționat de utilizare nu vor implica nici o responsabilitate din partea Sika. În plus, clientul are datoria să verifice dacă această fișă și VALORILE POSIBILE COMUNICATE ÎN EA se referă la lotul respectiv de produs și că nu au fost modificate în edițiile ulterioare ȘI/SAU ÎN NOILE FORMULE ALE PRODUSULUI. Pentru orice nelămurire, vă rugăm să contactați Serviciul Tehnic.

Informații suplimentare disponibile la:
www.sika.it
www.sika.com

Sika Italia S.p.A.
Departament Industrie
Via Crosa 23/31
28065 Cerano (NO)
Italia
Tel. +39 0321 7711-1
Fax +39 7711 -333 30

COMPANIE CU CERTIFICARE A SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII DIN PARTEA DNV
=ISO 9001:2000=

