

SikaTransfloor®-Rapid 425

Pardoseala elastica bicomponenta pentru vehicule

Date tehnice:

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| Compozitie chimica | Poliuretan (fara solventi), bicomponent | | | |
| Culoare | gri RAL 7032* rosie RAL 3013* albastru RAL 5007* | | | |
| Raport de amestec | 2.7 parti din comp. A:1 parte comp.B (dupa greutate) | | | |
| Proprietati fizice | Densitate | Vascozitate(la 20 °C) | | |
| | Comp. A | 0.98 kg/l | ca.3500 mPas | |
| | Comp. B | 1.22 kg/l | ca. 300 mPas | |
| | Comp. A+B | 1.00 kg/l | ca.3000 mPas | |
| Viteza de reactie | | 10°C | 20°C | 30°C |
| | timp de coacere (1 kg) | 45 min. | 25 min. | 15 min. |
| | timp de intarire: | | | |
| | Incarcare mecanica dupa | 48 ore | 24 ore | 16 ore |
| Proprietati mecanice | Rezistenta lipirii (EN 24624) | > 1.5 N/mm ² | | |
| | Solicitare la intindere (DIN 53455) | 19 N/mm ² | | |
| | Elongatie la rupere (DIN 53455) | 50 % | | |
| | Duritate Shore D hardness (DIN 53505). | 70 | | |
| Ambalare | 25 kg, 10 kg si 2.4 kg ambalaje proportionale nereturnabile (A+B) SikaTransfloor® Aggregate-101 si SikaTransfloor® Aggregate-102 ambalate in saci de 25 Kg | | | |
| Acoperire | Consum strat suport neted: 2.5 kg/m ² Consum strat suport rugos: 4.0 kg/m ² Termen de garantie Cel putin 6 luni in ambalajul original sigilat | | | |
| Termen de garantie | Cel putin 6 luni in ambalajul original sigilat, depozitat la temperaturi cuprinse intr +5 °C si +25 °C | | | |

* poate prezenta usoare variatii de culoare

Industry



Prezentare:

SikaTransfloor® Rapid-425 este un poliuretan elastic bicomponent, fara solventi, ce formeaza o pardoseala colorata.

Tipuri de pardoseli:

1. Suprafete rezistente la abraziune si antiderapante
2. Suprafete netede cu chipsuri colorate

Domenii de aplicare:

SikaTransfloor® Rapid-425 se foloseste ca pardoseala pentru vehicule comerciale noi sau larepararea celor uzate. SikaTransfloor® Rapid-425 este autonivelant si acopera fisuri pana la 2 mm adancime si se foloseste la:

- Vehicule comerciale
- Caroserii izoterme
- Rampe de acces
- Lifturi de marfa

Aplicare:

Consultati SikaTransfloor® Rapid- 425 Working Instructions.

Informatii suplimentare:

La cerere sunt disponibile urmatoarele documentatii:

- Fisa tehnica SikaTransfloor® Rapid-425
- Fisa de protectia muncii

Avantaje:

- aplicare facila si rapida
- nu contine solventi
- nu are imbinari
- flexibila si elastica, chiar si la temperaturi scazute
- rezista la abraziune
- antiderapanta
- izolant fonic
- textura suprafetei este ajustabila
- agrementat pentru transport de alimente

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolve pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directe generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuie respectate de catre utilizator pe propria raspundere

Informatii suplimentare sunt disponibile la:

www.sika.com
www.sika.ro
Sika Romania
Industry
Sediul central
Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel. +40 268 406 212
Fax +40 268 406 213

Birou Bucuresti
Jud. Ilfov - com. Chiajna 077040
Sos. de Centura nr. 13
Tel. +40 21 317 33 38
Fax +40 21 317 33 45

