BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

ADEPLAST® Rinoplast Tinci

Mortar tinci pentru tencuieli si reparatii.

DESCRIEREA PRODUSULUI

ADEPLAST® Rinoplast Tinci este un mortar de finisare pe baza de minerale, aplicat in strat subtire, destinat netezirii si nivelarii suprafete lor tencuite inainte de vopsire sau aplicarea finisajelor decorative. Ofera o suprafata neteda, uniforma si permeabila la vapori, potrivita pentru straturile de finisare ulterioare.

UTILIZĂRI

ADEPLAST® Rinoplast Tinci se foloseste pentru finisajul tencuielilor la interior si exterior inainte de aplicarea gleturilor sau zugravelilor. In functie de absorbtia suportului acesta se amorseaza sau umezeste adecvat. Produsul nu se aplica pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Suprafata fina;
- Aderenta ridicata;
- Prelucrare usoara.

INFORMAŢII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Ciment, agregate minerale, polimeri, plastificatori.
Ambalare	Sac de hartie, rezistent la umiditate, 25 kg.
Culoare	Praf gri.
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj.
Condiţii de depozitare	Depozitare în spatii uscate, pe paleti de lemn.
Declaraţia produsului	CS II conform SR EN 998 – 1 / 2016
Raport de amestec	Cele 25 kg de produs, se amesteca omogen cca. 5 – 5,5 litri de apa curata, de preferinta cu malaxor electric. Se lasa in repaus 5 – 10 minute dupa care se amesteca energic, scurt, inca o data. Se amesteca doar cantitatea de material ce poate fi pusa in operă in decurs de maxim 3 ore.
Consum	cca. 3 - 4 kg / m^2
Material de umplere	Produsul se aplica pe suprafete de tencuiala intarita cel putin 28 de zile. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, lipsita de grasimi, pulberi, reziduri sfaramicioase, saruri sau alte materiale
Grosime de strat	Se aplica pe suport cu gletiera in strat de grosime 1 – 2 mm;

	Grosime maxima de aplicare - 2 mm.
Temperatura ambientală a aerului	Minim +5°C / Maxim +30°C
Tipuri de suport	Suprafata ce urmeaza sa fie finisata se umezeste bine cu apa. Produsul va fi aplicat pe suprafata mat umeda, fara baltire de apa.
Timp de maturare	Dupa cca. 72 de ore de la aplicare, in functie de temperatura si umiditatea aerului, suprafata poate fi finsata suplimentar cu glet SIKA/ADEPLAST pe baza de ipsos sau ciment si / sau vopsele SIKA/ADEPLAST COLOR SYSTEM.
Timp deschis	Se amesteca odata cantitatea de material ce poate fi pusa in opera in de curs de maxim 3 ore.
Timp de aşteptare / Reacoperire	Dupa intrarea in priza materialul poate fi driscuit cu burete sau polistiren dupa udarea usoara a suprafetei. Intrarea in priza a materialului se verifica prin atingerea supafetei cu dege tele. Cand materialul nu se mai lipeste pe degete acesta a intrat in priza si poate fi driscuit pentru obtinerea unei suprafete uniforme

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate;
- Trebuie avute în vedere masurile suplimentare de protectie a suprafetelor impotriva deshidratarii rapide, intemperiilor sau inghetului;
- Trebuie evitata expunerea la raze solare directe a suprafetelor in decursul aplicarii;
- Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate versiunile ante rioare. Serviciul nostru de consultanta va sta la dis pozitie pentru intrebari referitoare la aplicarea pro dusului si demonstratii;
- Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate, utilizatorii produsului trebuie sa se asigure ca acesta este corespunzator aplicati ei urmarite, ca au cunostintele necesare si indeminarea punerii in opera.
- Produsele SIKA / ADEPLAST, precum si materiile prime componente, sunt monitorizate continuu in propriile noastre laboratoare pentru a asigura o calitate constanta. Serviciul nostru tehnic de consultanta este disponibil pentru orice intrebari privind aplicarea produsului si demonstratii la fata locului;
- Consultati si respectati informatiile furnizate in fisa cu date de securitate.

PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi a experienţei Sika şi sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, Bucureşti, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro