

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® MultiPrimer Marine

Amorsă (grund) nepigmentată, pe bază de solvent, pentru diferite substraturi în aplicații marine

FIȘĂ TEHNICĂ (PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONSULTAȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE)

Compoziție chimică	Soluție epoxidică pe bază de solvent
Culoare (CQP001-1)	Incoloră, ușor gălbuie
Conținut de părți solide	34 %
Temperatura de lucru	5 – 40 °C
Metoda de aplicare	Pensulă, pâslă, cârpă fără scame sau aplicator din burete
Consum	în funcție de porozitatea substratului 50 ml/m ²
Timp de peliculizare	minim 30 minute ^{A/B} maxim 24 ore ^{A/B}
Termenul de valabilitate	9 luni ^C

CQP = Procedură Corporativă de Calitate

^{B)} în funcție de aplicația specifică, temperatura și timpul de zvântare pot fi diferite

^{A)} 23 °C / 50 % u. r.

^{C)} depozitat în recipient sigilat, în poziție verticală, într-un loc uscat, la ≤ 25 °C

DESCRIERE

Sika® MultiPrimer Marine este o amorsă pe bază de solvent, incoloră până la ușor gălbuie, care reacționează cu umiditatea și formează un strat subțire. Acest strat acționează ca o legătură între substraturi și adezivi.

Sika® MultiPrimer Marine este formulată special pentru tratarea suprafețelor de îmbinare înainte de aplicarea poliuretanilor monocomponenți Sika®.

DOMENII DE APLICARE

Sika® MultiPrimer Marine este utilizată pentru a îmbunătăți aderența pe numeroase materiale precum aluminiu, oțel, oțel galvanizat și metale neferoase, pe lemn precum tec, mahon, pin Oregon și plută. Amorsa poate fi utilizată și pentru a îmbunătăți aderența adezivilor și etanșanților Sikasil®.

Solicitați recomandările producătorului și efectuați teste pe substraturile originale înainte de a utiliza Sika® MultiPrimer Marine pe materiale predispuse la fisurare sub tensiune. Acest produs este destinat exclusiv utilizatorilor profesioniști cu experiență. Trebuie efectuate teste cu substraturile și condițiile reale pentru a asigura aderența și compatibilitatea materialelor.

METODA DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsime, ulei, praf și alți contaminanți.

Aderența pe substraturi poate fi îmbunătățită prin adăugarea și/sau combinarea unor procese de pretratare precum șlefuirea ușoară, curățarea și activarea suprafeței înainte de aplicarea amorsei.

Aplicare

Aplicați un strat subțire, dar acoperitor, de Sika® MultiPrimer Marine cu o pensulă, pâslă, cârpă curată fără scame sau aplicator din burete.

Sika® MultiPrimer Marine prezintă un comportament termoplastic până la 3 zile după aplicare, motiv pentru care trebuie evitate temperaturile ridicate sau solicitarea timpurie a liniei de îmbinare.

Temperatura ideală de aplicare și a suprafeței este cuprinsă între 15 °C și 25 °C.

Sika® MultiPrimer Marine trebuie aplicată o singură dată. Trebuie avut grijă ca această aplicare unică să asigure o acoperire suficient de densă. Consumul și metoda de aplicare depind de natura specifică a substraturilor. Închideți etanș recipientul imediat după fiecare utilizare.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Sika® MultiPrimer Marine este un sistem reactiv la umiditate. Pentru a menține calitatea produsului, este important să resigilați recipientul cu folia interioară din plastic imediat după utilizare.

După finalizarea operațiunii de pretratare a suprafeței, capacul trebuie înșurubat la loc.

Eliminați produsul la aproximativ o lună de la deschidere, în cazul utilizării frecvente, sau la două luni în cazul utilizării ocazionale.

Cutiile de 30 ml sunt destinate unei singure aplicații.

Dacă se observă gelificare, separare sau o creștere semnificativă a vâscozității, aruncați imediat amorsa.

Nu diluați și nu amestecați acest produs cu alte substanțe.

Dacă este utilizată pe substraturi transparente sau translucide, precum sticlă clară sau materiale plastice, este obligatorie o protecție UV adecvată.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informațiile din acest document sunt oferite doar ca îndrumare generală. Recomandări privind aplicații specifice sunt disponibile la cerere, din partea Departamentului Tehnic al Sika Industry.

Sunt disponibile la cerere copii ale următoarelor publicații:

- Fișe cu date de securitate
- Grafic de pretratare (Pre-treatment Chart) Marine
- Ghidul de aplicare Sika Marine

AMBALARE

Flacon	30 ml
	250 ml
	1000 ml
	5000 ml

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de materiale și de substraturi, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa maniera încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice raport juridic nu poate fi dedusă din prezentele informații, din orice recomandări scrise sau din orice altă consiliere oferită. Utilizatorul produsului trebuie să testeze compatibilitatea acestuia pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® MultiPrimer Marine
Versiune 02.01 (08 - 2026), ro_RO
014761040014001000

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

