

Sika® CorroTop

(Icosit CorroTop)

Acoperire monocomponenta cu continut de solvent pe baza de rasina sintetica pentru suprafete din otel si otel galvanizat grunduite

Descrierea produsului

Acoperire atractiva din punct de vedere estetic, usor de aplicat, suprafata pe care s-a aplicat capatand o aparenta neteda si lucioasa.

Domenii de utilizare

Protectie anticoroziva si decorativa pentru suprafete din otel sau suprafete din otel galvanizat care au fost deja grunduite.

Exemple: structuri metalice pentru depozite, organe de masini, protectie pentru pereti, tavane, usi, balustrade, aflate atat la interior cat si in mediul exterior.

Caracteristici / Avantaje

- Uscare rapida
- Estetic
- Aderenta excelenta chiar pe suprafete din PVC dur, lemn, vopsele vechi, otel galvanizat grunduit si aluminiu.

Datele produsului

Culori

Disponibil in gama de culori RAL si metalice

Mici deviatii de culoare sunt normale datorita materiilor prime folosite.

Ambalaj

Sika CorroTop – 30 kg si 12,5 kg net

Diluant B: 25; 10 si 3 l

Durata de depozitare

Minim 2 ani in ambalajele originale, sigilate pastrate la loc uscat si racoros

Sisteme

Sisteme de acoperire

Otel:

1-2 x Sika CorroTop, depinzand de clasa de corozivitate

Sau

1x SikaCor Aktivprimer respectiv SikaCor Steel Protect

1x Sika CorroTop

Curatare manuala a ruginii

2x Sika CorroTop

Aluminiu, cupru si suprafete galvanizate

1x SikaCor 6630 HS

1-2x Sika CorroTop

Vopsele vechi, PVC dur, lemn



Intretinerea acoperirii pe otel

Retusarea straturilor existente de vopsea cu

1-2x Sika CorroTop

Pentru asigurarea aderentei se recomanda efectuarea unui test.

Sika CorroTop este deasemenea reacoperibil cu produse mono-componente pe baza de rasini sintetice.

Sika CorroTop nu este adevarat pentru expunere permanenta in apa, respectiv expunere permanenta la condensare.

La aplicarea culorilor pastelate si aprinse ale Sika CorroTop este necesara aplicarea unui al doilea strat de acoperire pentru asigurarea opacitatii.

Otel:**Pregatirea suprafetei:**

Substratul trebuie sa fie fara impuritati, uleiuri grasimi si tunder de la laminare. Sablarea pana la atingerea gradului Sa 2 ½ in concordanta cu EN ISO 12944, partea 4, va da cele mai bune rezultate.

In caz de expunere in zone de corozivitate redusa, ca de exemplu: mediu rural sau mediu interior, este suficienta o curatare manuala a suprafetei pana la atingerea gradului St 2.

Otel galvanizat, cupru, aluminiu, PVC dur

Fara uleiuri, grasimi, impuritati si produsi de coroziune.

Vopsele vechi:

Pentru o buna aderenta la vopsele vechi este necesara doar o curatare a acestora.

Se vor indeparta particulele slab aderente, iar de pe suprafetele corodate se va indeparta rugina pana la gradul PSa2 ½ , PMa sau PSt2 si apoi acoperite cu Sika CorroTop sau SikaCor Aktivprimer Plus.

Date tehnice**Consum / Dozare**

	Densitatea kg/l	Continut de solide %	Grosime de strat teoretica la 100 g/m ²		Consum teoretic pentru o grosime de strat medie de	
			vol. mas.	ud µm	uscat µm	kg/m ²
Icosit® CorroTop	1,25	50	68	120	60*)	60 0,150

Rezistente

*) Grosime maxima strat uscat : 120 µm

Sika CorroTop este rezistent la intemperii.

Temperatura:

Caldura uscata maxim pana la +100°C

Prepararea materialului

Sika CorroTop:

Sika CorroTop este livrat gata pentru utilizare. Amestecati intens inainte de aplicare.

SikaCor 6630 high-solid:

Dupa amestecare, se poate adauga 5% Diluant B.

Metoda de aplicare	<p>Metoda de aplicare are un efect major asupra aspectului si uniformitatii grosimii de strat. In urma aplicarii prin pulverizare se obtin cele mai bune rezultate. Grosimea de strat uscat indicata se obtine folosind pulverizarea airless si pensula.</p> <p>Adaugarea de diluant conduce la reducerea grosimii de strat uscat si a rezistentei la curgere.</p> <p>In functie de grosimea ceruta a acoperirii, tipul constructiei, conditiile de aplicare, tonalitatea colorii, la aplicarea cu pensula sau trafaletul pot fi necesare aplicari de straturi suplimentare.</p> <p>Este recomandat ca inainte de a incepe operatiunile de acoperire, sa se efectueze teste in santier, pentru a ne asigura ca metoda aleasa este cea prin care se vor obtine rezultatele dorite.</p>								
	<p><u>Aplicare cu pensula si trafalet.</u></p> <p><u>Aplicare prin pulverizare conventionala cu presiune mare:</u></p> <p>Marimea duzelor: 1,5 – 2,0 mm; presiune 3 – 5 bar.</p> <p>Se poate aduga diluant B pana la max. 5 % procente de masa</p>								
	<p><u>Aplicare prin pulverizare airless</u></p> <p>Presiunea de pulverizare in pistol de min. 180 bar; diametrul furtunului min. 8 mm; marimea duzelor 0,33 – 0,53 mm, unghi de pulverizare 40° – 80°; se poate adauga diluant diluant B pana la max. 5 % procente de masa.</p>								
Temperatura de aplicare:	<p>Suprafata: min. +5°C</p> <p>Material: min. +5°C</p>								
Grad de uscare 6 (DIN 53150)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produs</th><th>DFT (grosime strat uscat)</th><th>+5°C dupa</th><th>+23°C dupa</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sika CorroTop</td><td>60 µm</td><td>21 ore</td><td>3 ½ ore</td></tr> </tbody> </table>	Produs	DFT (grosime strat uscat)	+5°C dupa	+23°C dupa	Sika CorroTop	60 µm	21 ore	3 ½ ore
Produs	DFT (grosime strat uscat)	+5°C dupa	+23°C dupa						
Sika CorroTop	60 µm	21 ore	3 ½ ore						
Timpi de asteptare intre straturi	Min.: 12 ore la +20 °C								
Timp de uscare completa:	Intarirea finala a stratului este in mod obisnuit atinsa in cateva zile. Aceasta depinde de grosimea de strat si temperatura								
Curatirea uneltelor	Diluant: Thinner B								
Masuri de precautie	<p>Urmăriți cu atenție instrucțiunile de siguranță de pe eticheta produsului, precum și normele locale.</p> <p>Se vor respecta reglementările pentru produse periculoase.</p> <p>În timpul aplicării în camere închise, puturi și beciuri este necesară asigurarea unei ventilări suplimentare. Nu executați operațiuni de sudare și evitați lumina deschisă.</p> <p>În spații întunecoase este permisă numai folosirea lampilor electrice de siguranță.</p> <p>Echipamentul de ventilare instalat nu trebuie să facă scanteie.</p> <p>Produsele și diluantul, în formă lichida sau neîntărită contaminează apă și nu trebuie deversate în canalizare sau în pământ.</p> <p>Toate pierderile și reziduurile lichide trebuie îndepărtate în acord cu reglementările locale.</p> <p>Pentru date suplimentare se va consulta Fisa de Siguranță a materialului.</p>								

Construction



Dispozitii legale

Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adevarat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenziile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sika Romania SRL

Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel Nr 4
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI

