

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sikaflex® AT Connection

Sigilant universal pentru rosturi in constructii

DESCRIEREA PRODUSULUI / UTILIZARI	Sikaflex® AT Connection este un sigilant elastic, mono-component, cu intarire in prezența umiditatii din atmosfera, pentru etansarea rosturilor dintre suprafete poroase si suprafete neporoase(ex. ferestre/usi si alte materiale).
CARACTERISTICI / AVANTAJE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rezistenta buna la factorii de mediu si la imbatranire ■ Capacitate de miscare 25 % (conf. ISO 9047) ■ Fara silicon ■ Se poate vopsi ■ Lucrabilitate foarte buna si usor de finisat ■ Adeziune buna pe straturi suport poroase si neporoase ■ Adeziune fara amorsa pe o gama variata de straturi suport ■ Fara solvent si fara miros(conf. reglementarilor Uniunii Europene) ■ Proprietati mecanice ridicate
APROBARI / STANDARDE	Conform cu standardul EN15651-1 F EXT-INT CC 25 HM Conform cu standardul ISO 11600 F 25 HM EMICODE EC 1 ^{PLUS} R, emisii foarte scazute

DATE TEHNICE

CULORI	alb, alb antic, gri, gri inchis, bej, maro, negru, gri deschis, gri mediu, gri bazalt Alte culori sunt disponibile la cerere
PACKAGING	Uni-packuri de 600 ml - 20 bucati / cutie Cartuse de 300 ml - 12 cartuse / cutie
CONDITII DE DEPOZITARE / VALABILITATE	15 luni de la data productiei, in conditii de depozitare corespunzatoare, in ambalajul original , sigilat si nedeteriorat, la loc uscat si protejat de lumina soarelui, si la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

DATE TEHNICE

COMPOZITIE CHIMICA	Polimer pe baza de silan	
DENSITATE	Aprox. ²⁾ 1.3 kg/l	(CQP ¹⁾ 006-4, ISO 1183-1)
PROPRIETATI DE CURGERE	0 mm (profil de 20 mm , 50°C)	(CQP 061-4, ISO 7390)
PELICULIZARE	Aprox. 60 minute approx. . ²⁾	(CQP 019-1)
TIMP DE FINISARE	Aprox. 55 minute . ²⁾	(CQP 019-2)
TIMP DE INTARIRE	Aprox. 2 mm/24 h . ²⁾	(CQP 049-2)
CAPACITATE DE MISCARA	±25%	(ISO 9047)
DURITATE SHORE A	Aprox. 24 dupa 28 zile ²⁾	(CQP 023-1, ISO 868)
REZISTENTA LA PROPAGAREA RUPERII	Aprox. 4.7 N/mm ²⁾	(CQP 045-1, ISO 34)
MODUL DE ELASTICITATE SECANT	Aprox.0.4 N/mm ² la 100% alungire ^{2), 3)}	(CQP 020-1, ISO 8339)
ALUNGIREA LA RUPERE	Aprox.0.6 N/mm ² la 100% alungire (-20°C) ³⁾	
REVENIRE ELASTICA	Aprox. 450%. ²⁾	(CQP 036-1, ISO 37)
TEMPERATURA DE APPLICARE	> 70%. ^{2), 3)}	(ISO 7389)
TEMPERATURA DE SERVICI	+5°C pana la +40°C, (min. 3°C peste temperatura de formare a punctului de roua)	

¹⁾ PROCEDURA DE CALITATE SIKA CORPORATE

²⁾ 23°C / 50% umidit.relativa

³⁾ conditie: Metoda B

DETALII DE APLICARE

PROIECTAREA ROSTURILOR CONSUM Latimea rosturilor trebuie proiectata in functie de capacitatea de miscare a sigilantului. In general latimea rostului trebuie sa fie mai mare de 10 mm si mai mica de 40 mm. Trebuie respectat raportul de 2:1 dintre latime si adancime.

Latimi standard pentru rosuri intre elemente din beton cu temp. $\Delta T^* = 80^\circ\text{C}$

Distanta intre rosturi [m]	2	4	6	8	10
Latime min. rost [mm]	10	15	20	28	35
Adancime min.rost [mm]	10	10	10	14	17

* ΔT reprezinta diferența dintre temperatura maxima preconizată în uz (sau temperatura cea mai mica –verificati in care caz duce la cea mai mare valoare a ΔT) si temperatura de aplicare.

Toate rosturile trebuie proiectate si dimensionate in concordanță cu standardele relevante înainte de realizarea construcției. Ca baza pentru calculul latimii necesare a rostului sunt valorile caracteristice ale sigilantului de rost, materialele de construcție adiacente, expunerea elementelor de construcție, tipul construcției si dimensiunea acesteia.

Consum aproximativ

Latime rost [mm]	10	15	20	25	30
Adancime rost [mm]	10	10	10	12	15
Lungime rost / 600 ml [m]	6	4	3	2	1.3

Profile fund de rost : folositi doar profile cu celule inchise, de ex. snur din spuma polietilenica

PREGATIREA STRATULUI SUPPORT AMORSARE	<p>Sikaflex® AT Connection are in general o aderenta foarte buna pe majoritatea straturilor suport fara aplicarea unor amorse sau substante de activare.</p> <p>Pentru o adeziune optima, aplicari de inalta performanta, pentru solicitari mari ale rostului, precum si expunerea la conditii ambientale extreme este necesara utilizarea amorselor si a produselor de curatire dupa cum urmeaza:</p> <p>Straturi suport ne-poroase</p> <p>Aluminiul, aluminiu anodizat, otelul inoxidabil, otelul galvanizat, suprafete metalice acoperite cu pulberi(eloxate) sau placaje ceramice glazurate trebuie curatare si tratate cu Sika® Aktivator-205 folosind o carpa sau un servetel curat. Dupa aplicarea activatorului si pana la inceperea sigilarii lasati sa treaca un interval de timp cuprins intre 15 minute si max.6 ore.</p> <p>Alte metale cum ar fi cupru, alama, titan-zinc, etc. trebuie curatare si tratate cu Sika® Aktivator-205 folosind o carpa sau un servetel curat. Dupa un timp de asteptare de 15 minute aplicati amorsa Sika® Primer-3 N folosind o pensula. Dupa aplicarea amorsei si pana la inceperea sigilarii lasati sa treaca un interval de timp cuprins intre 30 minute si max.8 ore.</p> <p>Suprafetele din PVC trebuie curatare si tratate ulterior cu amorsa Sika® Primer-215 folosind o pensula. Dupa aplicarea amorsei si pana la inceperea sigilarii lasati sa treaca un interval de timp cuprins intre 30 minute si max.8 ore.</p> <p>Straturi suport poroase</p> <p>Suprafetele din beton, beton celular, tencuieli pe baza de ciment, caramida, etc. trebuie amorsate cu Sika® Primer-3 N folosind o pensula. Dupa aplicarea amorsei si pana la inceperea sigilarii lasati sa treaca un interval de timp cuprins intre 30 minute si max.8 ore.</p> <p>Pentru instructiuni detaliate consultati tabelul cu amorse Sika® Primer sau contactati Departamentul Tehnic al Sika Romania.</p> <p>Amorsele sunt doar promotori de adeziune. Ele nu inlocuiesc curatarea corespunzatoare a suprafetei si nici nu imbunatatesc semnificativ rezistenta acestieia.</p>
METODE DE APLICARE / SCULE	<p>Sikaflex® AT Connection se livreaza gata pentru utilizare.</p> <p>Dupa pregatirea corespunzatoare a rosturilor si a straturilor suport, introduceti snurul de rost la adancimea necesara si aplicati amorsa daca este necesar.</p> <p>Introduceti cartusul sau unipak-ul in pistol si aplicati Sikaflex® AT Connection in rost, asigurandu-vla ca face contact cu ambele margini ale rostului. Umpleti rostul, evitand antrenarea aerului. Sikaflex® AT Connection trebuie aplicat ferm pe marginile rosturilor pentru a obtine o adeziune optima.</p> <p>Banda de masca trebuie folosita in cazul unor exigente estetice deosebite.</p> <p>Indepartati banda de masca inainte de peliculizarea sigilantului.</p> <p>Pentru obtinerea unei suprafete netede se va folosi un agent de nivelare compatibil (ex. Sika® Tooling Agent N).</p> <p>Nu utilizati produse care contin solventi pentru nivelarea sau finisarea sigilantului!</p>
CURATAREA SCULELOR	<p>Toate sculele si echipamentul de aplicare se vor curata cu Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T imediat dupa utilizare. Materialul intarit / uscat poate fi indepartat numai mecanic.</p>
ALTE DOCUMENTE DISPONIBILE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fisa tehnica de securitate (FTS) ■ Tabel cu amorse Sigilari & Lipiri ■ Metode de aplicare: Sigilarea rosturilor ■ Metode de aplicare: Intretinerea, curatarea si reparatia rosturilor ■ Manual tehnic pentru sigilarea fatadelor
NOTE DESPRE APLICARE /	<p>Sigilantul Sikaflex® AT Connection se poate acoperi cu sisteme conventionale de vopsele. Vopseala trebuie testata pentru verificarea compatibilitatii cu sigilantul prin</p>

Fisa tehnica produs

Sikaflex Construction+®

08/2013 Versiunea 3

Nr.identificare: 020501015000000013

LIMITARI	efectuarea unor teste preliminare. Testele se vor efectua dupa intarirea completa a sigilantului. Va rugam sa retineti ca sistemele de vopsea rigide pot afecta elasticitatea sigilantului si va duce la craparea stratul de vopsea.
	Pot aparea deviatii de culoare datorita expunerii la substante chimice, temperaturi inalte, radiatii UV (in special cele pe tonuri de alb). Totusi, o schimbare a colorii nu va influenta in mod negativ performantele tehnice sau durabilitatea produsului. Inainte de utilizarea pe piatra naturala contactati Departamentul Tehnic al SIKA ROMANIA SRL. Nu folositi Sikaflex® AT Connection pe substraturi bituminoase, cauciuc natural, EPDM sau pe materiale de constructii care pot elibera surgeri de ulei, plastifianti sau solventi care pot ataca sigilantul. Nu folositi Sikaflex® AT Connection pentru sigilarea piscinelor. Nu este indicat in cazul rosturilor expuse la presiune hidrostatica sau imersate permanent. Nu amestecati si nu expuneti Sikaflex® AT Connection neintarit cu substante care pot reactiona cu isocianatii, in special cu alcoolul din compozitia diluantilor, solventilor, agentilor de curatare si a substantelor folosite pentru decofrare. Contactul cu acestea ar putea interfepla sau impiedica intarirea produsului.
NOTA	Toate datele tehnice din aceasta fisa tehnica de produs se bazeaza pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor imprejurari in afara controlului nostru.
INFORMATII REFERITOARE LA SANATATE SI SIGURANTA	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de securitate a produsului.
PREVEDERI LEGALE	Informatiile si, in mod particular, recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adevarat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzi sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.
	In anumite cazuri pot fi necesare adaptari ale continutului prezentei Fise Tehnice la legislatia si reglementarile autohtone. Orice modificare va fi facuta cu acordul Departamentului Tehnic al Sika Romania SRL.

Sika Romania SRL

Birou vanzari:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
 Tel: +40 268 40 62 12
 Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Birou vanzari:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
 Cladirea Forum III, Etaj 7
 Tel: +40 21 317 33 38
 Fax: +40 21 317 33 45



Fisa tehnica produs

Sikaflex Construction+®

08/2013 Versiunea 3

Nr.identificare: 020501015000000013