

FISA TEHNICA DE PRODUS

Rugasol[®] - 1S Paste

Intarziator de suprafata pentru beton

DESCRIEREA PRODUSULUI

Rugasol[®]-1S Paste este un intarziator de suprafata universal pentru beton, pe baza de solventi.

DOMENII DE UTILIZARE

Rugasol[®] -1 S Paste asigură o metodă eficientă și economică pentru a obține o suprafață rugoasă, și poate fi folosit pe cofraje din lemn și metal.
Rugasol[®] -1 S Paste poate fi folosit pentru următoarele aplicații:

- Rosturi orizontale și verticale pentru o aderență corespunzătoare între straturile consecutive de beton
- Elemente de beton cu agregate aparente
- Structuri din beton prefabricate produse după tehnologii corespunzătoare.
- Zone de contact ce vor fi tencuite la o dată ulterioară.

AVANTAJE

Rugasol[®] -1 S Paste acționează asupra lăptelii de ciment întârziind hidratarea normală a suprafeței betonului.

Suprafața de beton trebuie să fie spălată cu un jet potrivit de apă imediat după decofrare și eventual folosind și o perie.

DATELE PRODUSULUI

FORMA/CULOARE

Pasta Rosie

DENSITATE(20°C)

1,1 kg/l

AMBALAJ

Galeti de 10 kg.

TERMEN DE VALABILITATE

Minim 24 de luni de la data producției în cazul depozitării în ambalajul original nedesfăcut și nedeteriorat.

DEPOZITARE

Se va feri de îngheț și de acțiunea directă a razelor de soare.

INFORMATII DE SISTEM

ACOPERIRE

În funcție de aplicare, consumul poate varia între 0,1 și 0,2 kg/m².

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Pentru rezultate optime betonul trebuie decofrat cat mai devreme cu putinta. Betonul nu va fi pastrat in tipare mai mult de 3 zile. Dupa decofrare suprafata trebuie spalata imediat (maxim 2 ore dupa decofrare).

Diferitele tipuri de ciment nu au influenta asupra efectelor de intarziere.

Rugasol® -1 S Paste este compatibil cu toti aditivii pentru betoane din gama Sika, dar in cazul folosirii unor dozaje mari de intarziator de priza in masa betonului sunt necesare teste industriale si de laborator.

Rugasol® -1 S Paste poate fi aplicat cu pensula sau prin roluire.

Inainte de aplicare, produsul trebuie omogenizat prin amestecare.

Pentru aplicarea produsului cu ajutorul echipamentelor de pulverizare, produsul poate fi diluat intre 10% si maxim 30% cu Sika Thinner S.

Pentru a putea fi refolosite cofrajele trebuie curatate foarte bine.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Rezultatele in urma folosirii produsului depind de conditiile de aplicare.

De aceea testele initiale si de productie sunt necesare.

Cofrajele tratate cu Rugasol® -1 S Paste trebuie curatate temeinic inainte de urmatoarea utilizare.

Rugasol® -1 S Paste contine solventi si este inflamabil.

VALORI DECLARATE

Toate datele tehnice declarate in aceasta Fisa Tehnica de Produs se bazeaza pe teste de laborator.

PROTECTIA MUNCII

Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii si depozitarii, utilizatorii pot consulta cea mai recenta fisă tehnică de securitate a materialului, care conține date fizice, ecologice, toxice și de securitate.

PREVEDERI LEGALE

Informatiile si în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika®, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate in condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL
TM Concrete
Brasov, Str. Ioan Clopotel Nr. 4
500450
Romania
www.sika.com

Version given by
SC Sika Romania SRL
Phone: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406213
Mail: office.brasov@ro.sika.com

Product Data Sheet
Rugasol® - 1S Paste
februarie. 2015, VERSION 1
februarie 2015 V1

Romania