

Sika Romania SRL

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830	SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212
Codul de referință al produsului dat de producător	84931 Sikalock-1243TL /10x50ML

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului Sikalock 1243 TL – produs pe baza de cianacrilat cu proprietăți foarte bune de blocare a filetelor cu rezistență medie

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 109641

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor conținute în acestea.



Performantele produsului :

Componentă chimică de bază		dimetacrilat
Culoare		albastru
Densitate		Aprox. 1,04 kg/l
Punct de inflamabilitate		>100° C
Capacitate maximă de umplere a golurilor		0,30 mm
Vâscozitate RVT Brookfield , pivot 3, 2,5 rpm	valoarea caracteristică a domeniului	10.000 - 18.000 mPas Aprox. 14.000 mPas
Vâscozitate RVT Brookfield , pivot 3, 20 rpm	valoarea caracteristică a domeniului	2.500 - 4.000 mPas Aprox. 3.300 mPas
Viteză de întărire (% din rezistența finală)	15 min. 1 h 24 h	Dur la pipăit aprox. 60% 100%
Durată de fixare ISO 10964		< 15min.
Întărire completă la 20°C		24 de ore
Cuplu de rupere ISO 109641	valoarea caracteristică a domeniului	Aprox. 12 - 25N.m 19 N.m
Cuplu nominal ISO 109641	valoarea caracteristică a domeniului	Aprox. 5 - 15 N.m 10 N.m
Temperatură de lucru		Între -50 și +150° C
Termen de garanție (depozitare la 20°C)		12 luni

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry	

