BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

ADEPLAST® Tinci Alb

Mortar super-plastic pentru tencuieli si reparatii.

DESCRIEREA PRODUSULUI

ADEPLAST® Rinoplast Tinci este un mortar de finisare pe baza de minerale, aplicat in strat subtire, destinat netezirii si nivelarii suprafetelor tencuite inainte de vopsire sau aplicarea finisajelor decorative. Ofera o suprafata neteda, uniforma si permeabila la vapori, potrivita pentru straturile de finisare ulterioare.

UTILIZĂRI

Mortar de finisaj, CS II conform SR EN 998 - 1 / 2016. Tinci pentru finisajul tencuielilor la interior si exterior inainte de aplicarea gleturilor sau zugravelilor.
In functie de absorbtia suportului acesta se amorsează sau se umezeste adecvat.
Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Suprafata fina;
- Aderenta ridicata;
- Prelucrare usoara.

INFORMAŢII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Ciment, agregate minerale, polimeri, plastificatori.
Ambalare	25 kg in saci de hartie rezistenti la umiditate.
Culoare	Praf de culoare alba.
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj, conform directivei 1907/2006/EC si HG 932/2004, la 20°C si 65% umiditate relativa.
Condiţii de depozitare	Depozitare in spatii uscate pe paleti de lemn.
Declaraţia produsului	CS II conform SR EN 998 – 1 / 2016
Raport de amestec	La 25 kg se amesteca omogen cca 5 - 5,5 litri de apa curata, de preferinta cu malaxor electric. Se lasa in repaos 5 - 10 minute dupa care se amesteca energic, scurt, inca o data. Se amesteca o data doar cantitatea de material ce poate fi pusa in opera in decurs de maxim 3h.
Consum	cca. 3 - 4 kg / m2
Material de umplere	Produsul se aplica pe suprafete de tencuiala intarita cel puțin 28 de zile.

	Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, lipsita de grasimi, pulberi, reziduri sfaramicioase, saruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Portiunile fragile si reziduurile de mortar trebuie îndepartate.
Grosime de strat	Materialul se aplica pe substrat cu o gletiera, cu grosimea stratului de 1–2 mm. Grosimea maxima este de 2 mm.
Temperatura ambientală a aerului	Minim +5 °C / Maxim +30 °C
Tipuri de suport	Suprafata ce urmeaza sa fie finisata se umezeste bine cu apă. Produsul va fi aplicat pe suprafata umeda, fara baltire de apa.
Timp de maturare	După cca. 72 de ore de la aplicare, in functie de temperatura si umiditatea aerului, suprafata poate fi finisata suplimentar cu glet SIKA/ADEPLAST pe bază de ipsos sau ciment si / sau vopsele SIKA/ADPELAST.
Timp deschis	Cca. 3 ore.
Timp de aşteptare / Reacoperire	Dupa ce materialul a inceput sa se intareasca, poate fi driscuit cu burete sau polistiren, dupa udarea usoara a suprafetei. Intarirea materialului se verifica prin atingerea supafetei cu degetele. Cand materialul nu se mai lipeste pe degete, acesta s-a intarit si poate fi driscuit pentru obtinerea unei suprafete uniforme.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Trebuie avute în vedere masurile suplimentare de protectie a suprafetelor impotriva deshidratarii rapide, intemperiilor sau inghetului;
- Trebuie evitata expunerea la raze solare directe a suprafetelor în decursul aplicarii;
- Respectati informatiile din fisa tehnică de securitate;
- Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate versiunile anterioare. Informatiile din această fisa tehnica redau experienta noastra cu acest produs pana in prezent. Aceasta fisa tehnica nu elibereaza utilizatorul produsului de propria decizie si evaluare inclusiv prin probe, a oportunitatii utilizarii produsului.
- Produsele SIKA / ADEPLAST precum si materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constanta. Serviciul nostru de consultanta va sta la dispozitie pentru intrebari referitoare a aplicarea produsului si demonstratii.
- Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate.

PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi a experienţei Sika şi sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, Bucureşti, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro