

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® MultiSeal

Bandă de etanșare bituminoasă autoadezivă

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® MultiSeal este o bandă de etanșare bituminoasă, autoadezivă laminată cu o folie de aluminiu.

UTILIZĂRI

Sika® MultiSeal este adecvat pentru lucrări de reparație, protecție și etanșare la:

- Acoperișuri, inclusiv învelitori metalice
- Fațade
- Țigle sparte
- Jgheaburi, scurgeri
- Coșuri de fum și luminatoare
- Rulote și remorci
- Containere birou
- Diverse tipuri de conducte

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Foarte ușor de aplicat
- Se poate aplica la temperaturi scăzute
- Aderență bună la multe materiale de construcție întâlnite
- Rezistent la intemperii
- Stabilitate termică foarte bună
- Rezistent la expunerea la razele UV
- Se poate acoperi cu vopsea

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Bandă bituminoasă laminată cu o folie armată cu poliester și aluminiu		
Ambalare	Lungime rolă (m)	Lățime bandă	Role per cutie
	3 m	100 mm	12
	3 m	200 mm	6
	3 m	225 mm	6
	10 m	50 mm	6
	10 m	75 mm	4
	10 m	100 mm	3
	10 m	150 mm	2
	10 m	200 mm	3
	10 m	225 mm	2
	10 m	300 mm	1
	10 m	450 mm	1
	10 m	600 mm	1
Consultați lista de prețuri actuală pentru variantele de ambalare.			
Culoare	Consultați lista de prețuri actuală pentru gama de culori disponibilă		
Termen de valabilitate	36 de luni de la data producției		

Condiții de depozitare

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedeschis și intact, în condiții de umiditate redusă, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Consultați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj.

Grosime

~1,5 mm (inclusiv pelicula metalică)

(EN 1849-1)

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistența la întindere

Longitudinal

≥ 185 N/50 mm

(EN 12311-1)

Transversal

≥ 200 N/50 mm

Alungire la rupere

Longitudinal

≥ 10 %

(EN 12311-1)

Transversal

≥ 20 %

Temperatură de serviciu

Maxim

+70 °C

Minim

-20 °C

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului

Maxim

+40 °C

Minim

+5 °C

Temperatura suportului

Maxim

+40 °C

Minim

+5 °C

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

IMPORTANT

Schimbarea culorii substraturilor din piatră naturală, a straturilor de acoperire și a materialelor plastice
Datorită compoziției chimice a benzii, straturile de

acoperire, materialele plastice și piatră naturală se pot decolora.

1. A nu se utiliza pe substraturi din piatră naturală.
2. Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea substraturilor din plastic sau cu strat de acoperire. Suporturile trebuie să fie curate, uscate și lipsite de contaminanți precum murdărie, ulei, grăsimi, acoperiri, lapte de ciment, tratamente de suprafață și materiale friabile desprinse.

Suportul trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru a face față solicitărilor induse de bandă în timpul mișcării.

1. Pregătiți suportul mecanic folosind echipamente adecvate de șlefuire, polizare, perii rotative din sârmă sau alte echipamente similare.
2. Îndepărtați complet praful, murdăria și materialele friabile de pe toate suprafețele cu o perie sau un aspirator.

Produsul are o aderență generală bună, fără grunduri sau activatori, la majoritatea suporturilor uscate, curate și solide. Pentru rezultate optime, urmați procedura corespunzătoare.

SUBSTRATURI NEPOROASE

1. Curățați și pregătiți substratul cu Sika® Aktivator-205, aplicat cu o cârpă curată.
2. Lăsați produsul să se usuce timp de cel puțin 15 minute, dar nu mai mult de 6 ore, înainte de a aplica banda.

APLICARE

IMPORTANT

Aderență redusă din cauza substraturilor umede

Pe substraturile poroase, este posibilă infiltrarea apei sub bandă, ceea ce poate afecta aderența.

1. Substraturile trebuie uscate temeinic înainte de aplicarea produsului.

IMPORTANT

Fișă Tehnică a produsului

Sika® MultiSeal

Septembrie 2026, Versiune 05.01

020514080000000004

BUILDING TRUST



Aderență redusă ca urmare a aplicării deasupra capului la temperaturi > +25 °C

Atunci când banda este aplicată deasupra capului la temperaturi ridicate, aderența acesteia poate fi redusă.

1. Nu utilizați banda pentru aplicări deasupra capului atunci când temperatura este > +25 °C.

IMPORTANT

Aderență redusă din cauza imersiei în apă sau a presiunii

1. A nu se utiliza pentru aplicații permanente imersate sau supuse presiunii apei.

IMPORTANT

Aderență redusă, decolorarea suprafeței sau suprafețe lipicioase cauzate de migrația plastifiantului

Migrația plastifiantului din produs poate duce la aderență redusă, decolorarea suprafeței sau suprafețe lipicioase.

1. Verificați compatibilitatea produsului cu substratul înainte de a începe aplicarea.

Aplicații la temperaturi joase

Notă: Temperaturile scăzute pot reduce aderența în timpul aplicării.

1. Încălziți banda timp de câteva minute înainte de aplicare.

2. Încălziți suportul înainte de aplicare folosind o suflantă de aer cald.

1. Tăiați banda la lungimea dorită. Notă: Suprapunerile trebuie să fie de cel puțin 50 mm.

2. Tăiați banda la lungimea dorită, îndepărtați folia de protecție și apăsați banda ferm pe suport cu ajutorul unei role sau al unui instrument adecvat.

Vopsirea benzii

Partea superioară a produsului, poate fi revopsită folosind majoritatea sistemelor convenționale de vopsire pe bază de apă.

IMPORTANT Nu utilizați vopsele pe bază de solvenți.

Testați vopseaua cu acest produs înainte de a începe lucrarea.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați toate uneltele și echipamentele de aplicare imediat după utilizare cu petrol sau terebentină. Odată întărit, materialul poate fi îndepărtat doar mecanic. Pentru curățarea pielii, utilizați șervețelele de curățare Sika® Cleaning Wipes-100 și spălați-vă cu apă și săpun.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,

Et. 7

050564, București, Sectorul 5

Tel. +40 21 317 3338

office@ro.sika.com

www.sika.ro

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SikaMultiSeal-ro-RO-(09-2026)-5-1.pdf

Fișă Tehnică a produsului

Sika® MultiSeal

Septembrie 2026, Versiune 05.01

02051408000000004

