

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaInject®-304 SL

Întârzietor pentru SikaInject®-304 DE

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaInject®-304 SL („slow”) este un întârzietor adăugat ca o componentă suplimentară la rășina acrilică tri-componentă SikaInject®-304 DE.

UTILIZĂRI

SikaInject®-304 SL poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

SikaInject®-304 SL se utilizează pentru:

- Prolungirea timpului de reacție al SikaInject®-304 DE

Notă:

- Produsul poate fi utilizat numai de către profesioniști cu experiență.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Prolungește timpul de lucru al SikaInject®-304 DE, fiind util atunci când este necesar un timp mai îndelungat pentru penetrarea materialului, de exemplu în terenuri nisipoase sau în aplicații de consolidare a solului

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	1 kg
Culoare	Lichid transparent
Termen de valabilitate	24 de luni de la data fabricației
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, sigilat, nedeschis și nedeteriorat, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +15 °C și +25 °C. Consultați întotdeauna informațiile înscrise pe ambalaj. Protejați produsul de lumina directă a soarelui. Pentru informații privind manipularea și depozitarea în condiții de siguranță, consultați Fișa cu Date de Securitate în vigoare.
Densitate	1.0 kg/L (ISO 3675)
Vâscozitate	1 mPa·s (ISO 2555)

INFORMAȚII DE APLICARE

Timp de reacție	Timpul de reacție (min:s) al SikaInject®-304 DE + SikaInject®-304 SL în funcție de cantitatea de sare SikaInject®-304 DE Componenta B adăugată în apă.
-----------------	--

Temperatură	400 g	600 g	800 g
30 °C	18:30	09:00	6:30
25 °C	24:00	14:00	09:30
20 °C	32:30	20:00	12:30
15 °C	47:30	36:30	22:00
10 °C	74:30	40:30	26:00
5 °C	90:00	72:30	38:00

Cantitatea de SikalInject®-304 DE Componenta A nu se modifică (Componenta A1: 20 kg, Componenta A2: 0,5 kg).

Cantitatea de SikalInject®-304 SL nu se modifică (1 kg).

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

AMESTECARE

SikalInject®-304 SL se amestecă cu Componenta B (sare) a SikalInject®-304 DE. Consultați tabelul din secțiunea „Timp de reacție” pentru calcularea cantității necesare de Componentă B (sare).

1. Alegeți un recipient curat, de 20 L, de dimensiuni identice cu recipientul Componentei A a SikalInject®-304 DE. Notă: volumul fiecărei componente amestecate este identic.
2. Goliți SikalInject®-304 SL în recipient.
3. Adăugați cantitatea necesară de Componentă B a SikalInject®-304 DE.
4. Adăugați apa. La stabilirea cantității de apă necesare pentru dizolvarea SikalInject®-304 SL și a Componentei B, luați în considerare cantitatea de lichid din recipientul Componentei A.
5. Amestecați bine cu un mixer electric timp de cel puțin 3 minute.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

SikalInject-304SL-ro-RO-(09-2026)-2-1.pdf

Fișă Tehnică a produsului

SikalInject®-304 SL

Septembrie 2026, Versiune 02.01
020707020030000019