

Sika Romania SRL

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat			
Producator		Reprezentant autorizat	
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830		SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212	
Codul de referință al produsului dat de producător	171196	Sikaflex-529AT ochre C29	/12 UP300
	171196	Sikaflex-529AT ochre C29	/12 UP300
	409007	Sikaflex-529AT ochre V1/4	/12 CTR290

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului SikaFlex 529 – produs pe baza de poliuretan cu proprietăți foarte bune de insonorizare pentru caroseriile autovehiculelor.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 868, ISO 37, ISO 34, ISO 4663

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor continute în acestea.



Performantele produsului :

Compozitie chimica	Poliuretan monocomponent hibrid	
Culoare (CQP 001-1)	Negru, ocru	
Densitate (CQP 006-4) (neintarit)	1,30 kg/l aprox.	
Mecanism de intarire	dependent de umiditatea mediului	
Timp de peliculizare* (CQP 019-1)	20 minute	
Timpul lucru * (CQP 526-1)	15 minute	
Viteza de intarire (CQP 049-1)	Vezi diagrama	
Variatia de volum (CQP 014-1)	3% aprox.	
Duritate Shore A (CPQ 023-1/ ISO 868)	30 aprox.	
Elongatie la rupere (CPQ 036-1/ ISO 37)	200 % aprox	
Rezistenta la forfecare (CPQ 036-1/ISO 37)	1 N/mm ² aprox.	
Rezistenta la rupere (CPQ 045-1/ISO 34)	2.0 N/mm aprox	
Temperatura de vitrificare (CPQ 509-1/ ISO 4663)	-50°C (-60 F) aprox	
Stabilitate termica (continua)		80°C (175 °F)
perioade scurte	4 ore	120 °C (250 °F)
	1 ora	140 °C (285°F)
Termen de garantie (stocare sub 25 °C)	9luni	

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	Sika Romania SRL 

