

# Sika® Separol® W-320

## Emulsie cu utilizare universală

Construction

**Descriere Produs** Sika® Separol® W-320 este un decofrol autonivelant, aplicabil pe cofraje absorbante sau neabsorbante, în vederea realizării unor betoane aparente cât mai lipsite de pori.

**Domenii de utilizare** A fost dezvoltat pentru:

- cofraje netede neabsorbante sau absorbante
- cofraje absorbante
- cofraje încălzite până la 70 °C
- cofraje betoane structurale

**Caracteristici / Avantaje** Sika® Separol® W-320 este o emulsie sintetică gata preparată, fără solvenți, având un efect de decofrare fizico-chimic.

Sika® Separol® W-320 are următoarele proprietăți:

- vâscozitate redusă
- aderență excelentă pe suprafețe verticale
- autonivelant după aplicare
- reduce substanțial apariția porilor pe suprafețele de beton turnate
- nu emană vapori inflamabili
- nu polimerizează
- biodegradabil
- ușor de aplicat

Folosirea decofrolului Sika Separol W-320 conferă următoarele avantaje:

- decofrare ușoară
- obținerea unor suprafețe de beton aparent corespunzătoare
- nu este influențată calitatea betonului la suprafața acestuia
- protecția cofrajelor împotriva coroziunii și a unei degradări premature

### Datele produsului

**Formă / Culoare** Lichid alb – lăptos

**Substanță de bază** Ulei mineral

**Solubilitate** În apă

**Densitate** 0,97 g/cm<sup>3</sup>

**Temperatură utilizare** 5 - 70 °C

**Ambalaje** Bidon: 30 litri  
Butoi: 210 litri  
Container: 800 litri

### Depozitare

**Condiții de depozitare/  
Durata de viață** 6 luni de la data producției, dacă este depozitat corespunzător în ambalajele originale nedesfăcute și nedeteriorate. A se proteja de îngheț și radiații solare directe. Ambalajele începute trebuie păstrate închise ermetic.



## Mod de utilizare

<b>Consum</b>	1 kg de Sika Separol W-320 este suficient pentru acoperirea a ca. 140 m <sup>2</sup> de cofraj neabsorbant (de ex. oțel sau cofraje cu suprafețele tratate).
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	<p>Decofrolul se va omogeniza înainte de utilizare.</p> <p>Suprafața pe care se va aplica trebuie să fie uscată și curată.</p> <p>Se vor îndepărta resturile de rugină și de beton.</p> <p>Produsul se va pulveriza cu presiune de 4-6 bari, într-un strat subțire și uniform (pe cofraje absorbante se va aplica în două straturi) folosind pompa de decofrol Sika cu o duza cu jet plat (01 F110, respectiv 652.307 sau 652.245).</p> <p>După pulverizare se va menține o perioadă de evaporare de ca 20 min (la 20°C).</p> <p>Eventualele acumulări de decofrol de pe suprafața cofrajelor, rămase după uscarea produsului, se vor îndepărta cu o cârpă sau cu o racletă de cauciuc.</p> <p><b>Înainte de utilizare se vor efectua teste preliminare.</b></p>

## Informații importante

<b>Protecția muncii</b>	Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării și depozitării, se va consulta cea mai recentă fișă tehnică de securitate a materialului.
<b>Notă</b>	Datele menționate în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. În practică valorile măsurate pot varia datorită unor circumstanțe externe.

## Prevederi legale

Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika<sup>®</sup>, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.



Sika Romania SRL  
500450 Brasov, Str. Ioan Clopotel nr.4,  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003;  
Tel: +40/ 268/ 406212  
Fax: +40/ 268/ 406213  
Web: [www.sika.ro](http://www.sika.ro)

