

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaWall®-250 Fill&Fine

Glet de ipsos ultrafin, pentru nivelarea și finisarea la interiorul clădirilor.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Este un glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea și finisarea suprafețelor minerale și din gips-carton, pentru pereți, grinzi și tavane interioare. Principalul uz este ca strat final de finisare, dar poate fi utilizat și pentru nivelarea pereților, fiind aplicat în grosimi între 0,5-10 mm, reparand și fisuri cu lățimi de până la 10 mm. Conține rășini, aditivi și marmura micronizată, pentru a obține un finisaj alb, fin, de calitate de nivel Q3-Q4. Este recomandat în sistem cu gletul de nivelare SikaWall® - 200 Gypsum și cu amorsele și vopselele din gama SikaWall.

UTILIZĂRI

- Nivelări și finisări de tencuială sau tinci, în grosime de până la 10mm;
- Finisarea gletului de încărcare SikaWall-200 Gypsum, înainte de vopsire;
- Finisarea pereților de gips-carton;
- Retuș final al straturilor anterioare de glet și vopsea;
- Reparații ale defectelor locale ale suprafețelor.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Se poate aplica în maxim 2 straturi de grosimi între 0,5-2mm pentru finisare și respectiv 2-10mm pentru nivelare;
- Se poate aplica și șlefui atât manual, cât și mecanizat;
- Ușurință și reducere a urmelor la șlefuirea mecanizată;
- Mediu de lucru curat datorită cantității reduse de praf la șlefuire;
- Grad ridicat de alb, datorat conținutului de marmură micronizată;
- Consum redus de vopsea datorită suprafeței foarte netede.

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

Glet de gips în strat subțire pentru finisaje interioare, clasificat B2/50/2 conform EN 13279-1:2008.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Ipsos, aditivi naturali și sintetici și marmură micronizată.
Ambalare	Saci de hârtie rezistenți la umiditate, de 20 kg; palet: 60 saci.
Aspect/Culoare	Pulbere de culoare albă.
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricației.
Condiții de depozitare	A se depozita în ambalajul original, nedesfăcut, în condiții uscate, pe paletii din lemn.
Densitate	Densitatea materialului întărit: 1,1-1,15 kg/dm ³ .
Densitate vrac	Densitatea pulberii: 0,8-0,9 kg/dm ³ .

INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA

Sănătate și securitate	Pentru informații privind manipularea, depozitarea și eliminarea în siguranță, consultați cea mai recentă fișă cu date de securitate.
Ambalaj	Reziduurile de material și ambalajul gol trebuie reciclate în conformitate cu reglementările locale.

INFORMAȚII TEHNICE

Substrat	Suporturi minerale, tencuială, șpaclu și plăci de gips-carton, pentru aplicații interioare.
Rezistență la compresiune	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$.
Rezistența la încovoiere	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderență prin încercarea la smulgere	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ (aderență la beton).
Reacție la foc	Clasa A1 (C0)
Conductivitate termică	0,39 W/(m·K).

INFORMAȚII DE APLICARE

Raport de amestec	Aprox. 8,5-10 litri de apă la sacul de 20 kg.
Consum	Aprox. 0,6-0,8 kg/m ² per mm grosime.
Grosime de strat	0,5-10 mm per strat.
Temperatura ambientală a aerului	+5 °C până la +35 °C
Tipuri de suport	Suportul trebuie să fie curat, uscat, sănătos și fără praf, particule desprinse și contaminanți care pot reduce aderența. În funcție de absorbția suportului, poate fi necesară amorsarea.
Compatibilitate	Recomandat pentru utilizare împreună cu SikaWall®-200 Gypsum și cu amorsele și vopselele SikaWall.
Timp de maturare	Aprox. 3 minute.
Durata de viață a amestecului	120-150 minute.
Timp de uscare	Aprox. 5 h pentru 1 mm grosime de strat.
Timp de priză / întărire	120-150 minute.
Timp de începere a întăririi	50 minute.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

METODE / UNELTE DE APLICARE

Gletul va fi pus în operă în maxim 2 straturi succesive, fiecare cu grosime de 0,5-10 mm/strat. Finisarea poate fi efectuată fie prin umezire și lisare cu fierul de glet, fie prin șlefuire cu hârtie abrazivă cu finețe minimă de P220 și desprăfuită. Dacă este necesar, se efectuează retușuri finale, cu șlefuiuri și amorsări locale.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaWall®-250 Fill&Fine
Octombrie 2026, Versiune 01.01
021840102000264182

SikaWall-250FillFine-ro-RO-(10-2026)-1-1.pdf