

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikalastic® P 691

Amorsă monocomponentă pe bază de solvent, care se întărește la contactul cu umiditatea, utilizată sub și peste membrane

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikalastic® P 691 este o amorsă poliuretanică mono-componentă, care se întărește la contactul cu umiditatea. Produsul conține solvenți.

UTILIZĂRI

Sikalastic® P 691 este o amorsă utilizată pentru creșterea aderenței pe membrane. Se aplică înaintea montării unei membrane noi peste una veche, în lucrări de reparații. Poate fi utilizată și pentru reîmprospătarea stratului de protecție UV pe membrane îmbătrânite. Sikalastic® P 691 de asemenea, se aplică pe substraturi tratate prin presărarea unui strat de nisip (în general cuarț sau siliciu) pe o amorsă epoxidică proaspăt aplicată, înaintea aplicării unei membrane pulverizate, în aplicații unde membrana este expusă permanent la contactul cu apa.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aderență excelentă pe membrane îmbătrânite în special în cazurile în care membrana este expusă permanent la apă
- Întărire rapidă
- Interval lung de reacoperire
- Viscositate redusă
- Consum redus
- Aplicare ușoară

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Poliuretan
Ambalare	Sikalastic® P 691 este livrat în recipiente de 19,5 kg
Culoare	Sikalastic® P 691 este disponibil în variantă transparentă.
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricației
Condiții de depozitare	În condiții de depozitare adecvate, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, depozitat în loc uscat, la temperaturi cuprinse între 15-25°C. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.
Densitate	1.03 g/cm ³
Vâscozitate	110 mPas

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	Consumul de Sikalastic® P 691 este cuprins între 0,05 și 0,1 kg/m ² , în funcție de starea și porozitatea stratului suport. Valorile de consum menționate sunt orientative și pot fi mai mari pe suprafețe foarte rugoase sau poroase.	
Temperatura ambientală a aerului	+5 °C min. / +30 °C max.	
Umiditatea relativă a aerului	40% min. / 90% max.	
Temperatura suportului	+5 °C min. / +30 °C max.	
Timp de așteptare / Reacoperire	min. 1h / max. 24h	la 23°C, 50% u.r.
	min. 2h / max. 36h	la 10°C, 60% u.r.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața pe care urmează să fie aplicat Sikalastic® P 691 Stratul suport trebuie să fie uniform, uscat și lipsit de praf, ulei, grăsime sau părți friabile sau alte substanțe care ar putea afecta aderența. Temperatura stratului suport trebuie să fie cu cel puțin 3 °C peste punctul de rouă.

APLICARE

Sikalastic® P 691 este un material monocomponent. Înainte de aplicare, trebuie adus la o temperatură cuprinsă între +15 °C și +25 °C. Se toarnă cantitatea necesară direct din recipientul original și se aplică prin întindere cu o gletieră/racletă, urmată de aplicare inversă. Aplicarea se face într-un strat subțire, pentru a evita acumularea excesivă de material.

Timpul de întărire este influențat de umiditate și de temperatura mediului și a suportului. La temperaturi scăzute și umiditate redusă, reacția chimică este încetinită, prelungind timpul de întărire și intervalul de reacoperire. La temperaturi ridicate și umiditate mare, reacția este accelerată, iar timpii se scurtează corespunzător.

Dacă se depășesc timpii maximi de reacoperire, Sikalastic® P 691 trebuie reaplicat. După aplicare, materialul trebuie protejat de contactul direct cu apa, deoarece aceasta poate afecta aderența stratului următor. Asigurați-vă că solventul conținut se evaporă complet înainte de aplicarea stratului următor.

Temperatura stratului suport trebuie să fie cu cel puțin 3 °C peste punctul de rouă, atât în timpul aplicării, cât și timp de minimum 4 ore după aplicare (la 15 °C).

CURĂȚAREA SCULELOR

Unelte reutilizabile trebuie curățate cu atenție folosind un diluant adecvat (Xilen / MEK / Acetonă).

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
Sikalastic® P 691
August 2026, Versiune 02.01
02070600000002064

SikalasticP691-ro-RO-(08-2026)-2-1.pdf

