

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
-----------------------------------	--

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător Sika Scheweiz AG	Reprezentant autorizat Sika® Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	Sikaflex® -256

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) Sikaflex® -256 adeziv pentru lipirea parbrizelor și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
 FMVSS 21/208 , ASTM D257-99, ISO 868, ISO 4587, ISO 37,

Performanțele produsului:

Componenta chimica de baza	Poliuretan monocomponent
Culoare (CQP ¹ 001-1)	Negru
Mecanism de intarire	Dependent de umiditate
Densitate (neintarit) (CQP 006-4)	1,2 kg/l approx.
Proprietati de stabilitate (CQP 061-1)	Foarte bune
Temperature de aplicare	de la 5°C la 35°C
Timp de peliculizare ² (CQP 019-1)	40 min. approx.
Timp de lucru ² (CQP 526-1)	30 min. approx.
Viteza de intarire (CQP 049-1)	(see diagram)
Duritate Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)	50 approx.
Rezistenta la intindere (CQP 036-1 / ISO 37)	7 N/mm2 aprox.
Elongatie la rupere (CQP 036-1 / ISO 37)	400% approx.
Rezistenta la intindere (CQP 045-1 / ISO 34)	11 N/mm aprox.
Rezistenta la forfecare (CQP 046-1 / ISO 4587)	5 N/mm2 aprox.
Timp de plecare in siguranta ² in conformitate cu standardul de siguranta FMVSS 21 /208(CQP 511-1) farat airbag	cu dublu airbag 6 h 2 h
Rezistenta electrica (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)	1 x 10 ⁷ Ω cm approx.
Temperatura de lucru (CQP 513-1)	permanent -40°C to +90°C
Termen de valabilitate (depozitat la temp. sub 25°C) (CQP 016-1)	9 luni

Sikaflex® -256 este un adeziv poliuretanic pentru lipit parbrize, care nu necesita primer si care ofera un Timp de lucru indelungat si calitate chiar in conditii de caldura excesiva.



Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	<i>Sika Romania SRL</i>
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data: 15 07 2012	

