

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sikalastic® EPDM Primer

Amorsa mono-componenta pentru o adeziune optima si durabila intre sistemele de hidroizolatie cu membrane lichide Sikalastic® MTC si membranele EPDM

Descrierea produsului / Utilizari Sikalastic® EPDM Primer este o amorsa monocomponenta pe baza de solvent si cauciuc sintetic pentru o adeziune optima pe straturile suport din cauciuc EPDM.

Caracteristici / Avantaje

- Adeziune foarte buna pe straturile suport vechi sau noi din EPDM
- Uscare si intarire rapida
- Aplicare rapida si usoara

Date produs

Forma

Aspect/ culoare Lichid cu vascozitate redusa de culoare bronz-masliniu

Ambalare Recipient din metal de 3.80 L (3.21 kg)

Depozitare

Conditii de depozitare / valabilitate 12 luni de la data productiei, in conditii de depozitare corespunzatoare, in ambalajul original, sigilat si nedeteriorat, in spatii racoroase, si protejat de lumina soarelui si inghet, si la temperaturi mai mici de 30°C. Data de expirare este imprimata pe ambalaj.

Date tehnice

Compozitie chimica solvent si cauciuc sintetic

Densitatea ~ 0,845 kg/l

Punct de aprindere 40 °C

Informatii despre sistem

Detalii de aplicare

Calitatea stratului suport Membranele din EPDM trebuie sa fie curate, uscate fara murdarie, grasimi sau uleiuri.

Aplicari / Conditii / Limitari

Temperatura stratului suport si temperatura ambientala Min.+ 5°C / max. + 40 °C

Umiditatea relativa a aerului < 85 %

Punctul de roua	Atentie la formarea condensului! Temperatura stratului suport trebuie sa fie mai mare cu 3°C peste conditiile de formare a punctului de roua. Nu aplicati produsul daca conditiile atmosferice sunt apropiate de conditiile formarii punctului de roua deoarece aceste ar putea influenta adeziunea amorsei. Asteptati ca suprafata sa fie uscata dupa care aplicati amorsa.
Consum	Aplicati intr-un singur strat cu un consum mediu de 6-7 mp /L
Instructiuni de aplicare	
Amestecare	Amestecati pana cind pigmentii sedimentati sunt dispersati iar culoarea devine uniforma. Amestecati timp de 3 minute cu un mixer cu turatie joasa. Amestecarea se va face frecvent la intervale de 15-20 minute. Evitati subtierea produsului! Subtierea produsului va afecta performantele acestuia.
Date despre aplicare	Asigurati-va ca stratul suport este curat, uscat, fara grasimi, praf sau particule silicatiche. Aplicati produsul intr-un strat cu o pensula sau trafalet. Nu aplicati produsul daca conditiile atmosferice sunt apropiate de conditiile formarii punctului de roua deoarece aceste ar putea influenta adeziunea amorsei. Asteptati ca suprafata sa fie uscata dupa care aplicati amorsa.
Timp de asteptare/ re-acoperire	Timpul de asteptare este cuprins intre 30 minute si 2 ore. Acoperirea amorsei se va face numai dupa uscarea completa a acestuia. Pentru performante optime, acoperirea amorsei se va face in mai putin de 24 de ore de la aplicare. Se recomanda o noua amorsare daca suprafata amorsata nu este acoperita in 7 zile.
Note despre aplicare / Limitari	Nu aplicati amorsa pe vreme si suprafete umede. Dupa deschiderea ambalajului, produsul daca nu este folosit o perioada de timp va incepe sa se gelificeze. Produsul gelifiat nu se va mai folosi deoarece performantele acestuia vor fi afectate.
Nota	Toate datele tehnice din aceasta fisa tehnica de produs se bazeaza pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor imprejurari in afara controlului nostru.
Restrictii locale	Va rugam sa retineti faptul ca performantele acestui produs pot fi diferite de la o tara la alta, ca urmare a unor reglementari locale specifice. Va rugam sa consultati Fisa Tehnica a Produsului pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare.
Informatii referitoare la sanatate si siguranta	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de securitate a produsului.
Prevederi legale	Informatiile si, in mod particular, recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sika Romania SRL

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
Cladirea Forum III, Etaj 7
Tel: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro



Fisa tehnica de produs

Editia (07/2014)
Numar de identificare:
(020902901000000008)
Sikalastic® EPDM Primer