

SikaGard®-6470 S

Protectie pulverizabila rapida, anticoroziva si protectie la sablare sub forma de aerosol

Date tehnice:

Componenta chimica		Pe baza de cauciuc
Culoare		Negru / gri
Mecanism de intarire		Uscare la aer
Densitate (lichid)		1.03 kg/l aprox.
Parti solide (CQP ¹ 002-2)		25% aprox.
Temperatura de aplicare		15 - 25°C
Grosimea filmului	ud uscat	350 µm 90 µm
Timp de peliculizare ²		10 minute aprox.
Timp de uscare ²		30 minute, aprox.
Timp de vopsire dupa		20 minute, aprox
Temperatura de service		-25 – 80°C
Termen de valabilitate (depozitare la temperaturi intre 5°C si 25°C)		24 luni

¹⁾ Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% r.h.

Descriere

SikaGard®-6470 S este o protectie anticoroziva durabila pe baza de cauciuc tixotropa sub forma de aerosol. Are performante excelente in ceea ce priveste protectie la sablare. Poate reproduc cu usurinta textura originala datorita performantelor finale excelente. SikaGard®-6470 S prezinta performante bune in ceea ce priveste supravopsirea mai ales la sistemele de vopsea pe baza de apa. Un strat dur ramane dupa ce se usuca cu rolul de-a proteja metalul de aparitia coroziunii. SikaGard®-6470 S este fabricat in concordanta cu sistemul de calitate ISO 9001 .

Proprietati

- Aplicare independenta fara a avea nevoie de pistol la aplicare
- Rezistenta buna la abraziune, impact si sare
- Adeziune buna
- Nu curge
- Supravopsibila rapida
- Se poate aplica realizand diverse texturi
- Nu contine metale grele
- Excelente proprietati de insonorizare
- Reproduce cu usurinta textura originala
- Elastica dupa uscare
- Comportament excelent la temperaturi scazute
- Uscare foarte rapida

Domenii de aplicare

SikaGard®-6470 S este o protectie anticoroziva pulverizabila folosita la antifonarea diverselor parti ale autovehiculelor expuse (ex: praguri , pasaje roti fata-spate , realizand o buna antifonare si sub autovehicul)

SikaGard®-6470 S adera foarte pe bine pe diverse vopseluri , primere , metal si PVC .

Produsul este destinat personalului experimentat .

Inainte de-a se aplica pe diverse straturi support trebuie facute teste de adeziune si compatibilitate.



Resistenta chimica

SikaGard®-6470 S este rezistent la apa, apa sarata, sare, ulei, baze usoare si acizi. Informatiile de mai sus sunt cu caracter general pentru aplicatii speciale contactati departamentul tehnic.

Metoda de aplicare

Prepararea suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata uscata fara rugina sua grasime. Metalul simplu trebuie pretratat prentre a preventii coroziunea

Aplicare

Inainte de aplicare agitatii flaconul aprox. 40 de ori. Mascati suprafetele adiacente operte propiu-zise pentru a nu le gaza. Aplicarea sa se faca la temperatura camerei ,iar distanta de aplicare fata de obiect este aprox. 25 cm . Aplicarea se va face sub forma de X pentru a construi un strat continuu si omogen. SikaGard®-6470 S poate fi aplicat fara sa curga. Aplicati produsul pana cand se obtine grosimea de strat dorita . Daca este nevoie de o grosime mai mare, aplicati produsul in mai multe straturi . Lasati un timp sa se usuce inainte sa aplicati al doilea strat . Se pot realiza diverse texturi in functie de reglajul pistolului. Nu pulverizati acest produs pe placutele de frane discuri , motor sau pe teava de emisie .

Indepartare

SikaGard®-6470 S proaspat poate fi indepartat de pe echipament cu Sika® Remover-208 sau alta solutie pe baza de solvent corespunzatoare. Odata intarit, resturile de sigilant pot fi indepartate numai mecanic. Mainile si pielea care au intrat in contact cu sigilantul trebuie curatare cu un servetele Sika® Handclean sau un alt produs similar de curatare si apa. A nu se folositi solventi.

Supravopsire

SikaGard®-6470 S este supravopsibl dupa aprox 20 de minute folosind sisteme de vopsea conventionale Timpul de uscare poate fi accelerat expunand piesa la maxim 40 de grade. Datorita diversitatii vopselelor sunt necesare teste de compatibilitate.

Informatii suplimentare

Urmatoarele documente sunt disponibile la cerere:

- Fisa tehnica a produsului
- Fisa de siguranta a produsului

Informatii ambalare

Aerosol	500 ml
---------	--------

Valori oferite

Toate datele tehnice continute in aceasta fisa tehnica sunt recomandate in urma testelor de laborator. Valorile pot varia in functie de diversele circumstante.

Transportul si manipularea

Pentru informatii suplimentare cu privire la transportul si manipularea acestor produse chimice, va rugam sa consultati cea mai recenta fisa de siguranta a produsului care contine datele fizice, toxice si ecologice, precum si alte date de siguranta.

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunoastintele si pe experiente noastre actuale. Acestea insa nu il absolve pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobararea pentru un anumit scop practic nu poate fi inclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuie respectate de catre utilizator pe propria raspundere.

Informatii suplimentare la :
www.sika.ro
www.sika.com

Sika Romania Srl
 Business Unit Industry
 Ioan Clopotel , nr.4
 500450 Brasov
 Romania
 Tel. +40 268 406 212
 Fax +40 268 406 213

