

FISA TEHNICA DE PRODUS

Sika® Antisol® - E

Produs pentru tratarea ulterioara a suprafețelor de beton proaspăt turnate

DESCRIERE PRODUS

Sika® Antisol® - E este un produs utilizat pentru tratarea ulterioara a betoanelor proaspăt turnate, împotriva evaporării apei.

DOMENII DE UTILIZARE

Se pulverizează pe suprafața betonului proaspăt turnat, formând un film ce previne evaporarea prematură a apei:

Se pretează în mod special pentru:

- Drumuri / Betoane rutiere
- Aeroporturi / Piste de aeroport
- Hangare și zone de încărcare
- Ziduri de sprijin
- Structuri pretensionate
- Suprafețe de beton orizontale pe care nu urmează să se aplice alte acoperiri
- Canale / Canale de irigații

CARACTERISTICI / AVANTAJE

- Reduce fisurarea datorată contracțiilor plastice
- Asigură rezistența proiectată a betonului
- Minimizează contracțiile
- Îmbunătățește rezistența la gelivitate

Pulverizarea unui agent antievaporant pe suprafețele de beton proaspăt turnate sau proaspăt decofrate este o măsură de protecție rațională, pierderea de apă din masa betonului fiind astfel semnificativ redusă.

DATELE PRODUSULUI

FORMA / CULOARE	Lichid / Alb
SUBSTANȚA DE BAZA	Poliiolefine modificate
DENSITATE (20 °C)	0,98 ±0,02 kg/l
AMBALAJ	Butoi: 200 kg Container: 900 kg

CONDIȚII DE DEPOZITARE SI VALABILITATE

A se proteja de îngheț, de expunere solară directă și de contaminări.
Valabilitate de minim 1 an în ambalajele originale, nedesfăcute.
După o perioadă lungă de depozitare omogenizați înainte de utilizare.

MOD DE UTILIZARE**CONSUM**

Consumul depinde de condițiile meteorologice (vânt, umiditate, temperatură).
Consum orientativ: 0,15 – 0,2 kg/m²

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Omogenizați produsul corespunzător înaintea aplicării.
Membrana anti-evaporantă, Sika® Antisol® - E, a fost concepută pentru a fi pulverizată pe betonul proaspăt turnat.
Se va pulveriza într-un film subțire pe suprafața betonului cu ajutorul unei pompe manuale sau motorizate. Pentru suprafețe mari, turnate cu mașinării, se pot folosi echipamente automate de aplicare.
Important: Înainte de utilizare este foarte importantă o amestecare temeinică în recipientul original.
După aplicarea produsului este necesară protejarea de ploaie minim 2-3 ore.
Apa ce se poate forma pe suprafața betonului trebuie să se evapore înainte de aplicare (între ½ și 2 ore, în funcție de temperatură, umiditate, vânt, etc.).
Evitați contaminarea produsului.
A se folosi echipament de lucru curat.
Spălați toate uneltele și echipamentele de aplicare cu apă imediat după folosire.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE**VALORI DECLARATE**

Toate datele tehnice declarate în această Fișă Tehnică de Produs se bazează pe teste de laborator. În practică valorile măsurate pot varia datorită unor circumstanțe independente de sfera noastră de influență.

PROTECȚIA MUNCII

Se va evita contactul cu pielea și ochii.
Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării și depozitării, utilizatorii pot consulta cea mai recentă fișă tehnică de securitate a materialului, care conține date fizice, ecologice, toxice și de securitate.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika®, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika România SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL
TM Concrete
Brasov, Ioan Clopotel, Nr.4
500450
Romania
www.sika.ro

Product Data Sheet
Sika® Antisol® - E
27.04.2016, Versiunea 01
Document ID

3/3

Version given by
R&D Concrete
Phone: 0268 406 212
Fax: 0268 406 213
Mail: office.brasov@ro.sika.com

Romania / EMEA
Antievaporant

BUILDING TRUST

