

SikaGard®-6440

Protectie anticoroziva si protectie la sablare

Date tehnice:

Componenta chimica	Pe baza de cauciuc
Culoare	Negru / gri
Mecanism de intarire	Uscare la aer
Densitate (lichid)	1.05 kg/l aprox.
Parti solide (CQP ¹ 002-2)	45% aprox.
Temperatura de aplicare	15 - 25°C
Grosimea filmului	ud 600 µm uscat 300 µm
Timp de uscare ²	24 h aprox.
Timp de peliculizare ²	60 minute, aprox.
Temperatura de service	-30 – 90°C
Termen de valabilitate (depozitare la temperaturi intre 5°C si 25°C)	24 luni

¹⁾ Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% u.h.

Industry

Descriere

SikaGard®-6440 este o protectie anticoroziva durabila pe baza de cauciuc tixotropa. Are performante foarte bune si ca protectie la sablare , si poate reproduce cu usurinta textura originala .

SikaGard®-6440 prezinta performante bune in ceea ce priveste supravopsirea.

Un strat dur ramane dupa ce se usuca cu rolul de-a proteja metalul de aparitia coroziunii.

SikaGard®-6440 este fabricat in concordanta cu sistemul de calitate ISO 9001 .

Proprietati

- Rezistenta buna la abraziune, impact si sare
- Adeziune buna
- Nu curge
- Supravopsibila
- Se poate aplica realizand diverse texturi
- Nu contine metale grele
- Elastica dupa uscare
- Comportament excelent la temperaturi scazute

Domenii de aplicare

SikaGard®-6440 este o protectie anticoroziva pulverizabila folosita la antifonarea diverselor parti ale autovehiculelor expuse (ex: praguri , pasaje roti fata-spate , realizand o buna antifonare si sub autovehicul

SikaGard®-6440 adera foarte pe bien pe diferite vopseluri , primere , metal si PVC .

Produsul este destinat personalului experimentat .

Inainte de-a se aplica pe diverse straturi support trebuiesc facute teste de adeziune si compatibilitate.



Rezistenta chimica

SikaGard®-6440 este rezistent la apa, apa sarata, sare, ulei, baze usoare si acizi. Informatiile de mai sus sunt cu caracter general pentru aplicatii speciale contactati departamentul tehnic.

Metoda de aplicare

Prepararea suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata uscata fara rugina sau grasime. Metalul simplu trebuie pretratat pentru a prevenii coroziunea

Application

SikaGard®-6440 poate fi aplicat folosind un pistol pneumatic la o presiune cuprinsa intre 3 si 6 bari. can be applied by air-mix guns with an air pressure of 3 - 6 bar. Pentru aplicare folositi fie pistolul Sika® SCP Gun (pistolul classic de pulverizat) sau pistolul Sika® UBC Gun (pe baza de vacuum)

Inainte de aplicare agitati flaconul aprox. 40 de ori. Mascati suprafetele adiacente opertaie propiu-zise pentru a nu le gaza. Aplicarea sa se faca la temperatura camerei ,iar distanta de aplicare fata de obiect este aprox. 25 cm .

SikaGard®-6440 poate fi aplicat fara sa curga. Aplicati produsul pana cand se obtine grosimea de strat dorita . Daca este nevoie de o grosime mai mare, aplicati produsul in mai multe straturi . Lasati un timp sa se usuce inainte sa aplicati al doilea strat . Se pot realiza diverse texturi in functie de reglajul pistolului. Nu pulverizati acest produs pe placutele de frane discuri , motor sau pe teava de emisie .

Indeprtare

Sigilantul SikaGard®-6440 poate fi indepartat de pe echipament cu Sika® Remover-208 sau alta solutie pe baza de solvent corespunzatoare. Odata intarit, resturile de sigilant pot fi indepartate numai mecanic. Mainile si pielea care au intrat in contact cu sigilantul trebuie curatate cu un servetele Sika® Handclean sau un alt produs similar de curatare si apa. A nu se folositi solventi.

Supravopsire

SikaGard®-6440 este supravopsibil dupa 24 de ore folosind sisteme de vopsea conventionale .Timpul de uscare poate fi accelerat expunand piesa la 60 de grade. Datorita diversitatii vopselelor sunt necesare teste de compatibilitate.

Informatii suplimentare

Urmatoarele documente sunt disponibile la cerere:

- Fisa tehnica a produsului
- Fisa de siguranta a produsului

Informatii ambalare

Flacon	1 l
--------	-----

Valori oferite

Toate datele tehnice continute in aceasta fisa tehnica sunt recomandate in urma testelor de laborator. Valorile pot varia in functie de diversele circumstante.

Transportul si manipularea

Pentru informatii suplimentare cu privire la transportul si manipularea acestor produse chimice, va rugam sa consultati cea mai recenta fisa de siguranta a produsului care contine datele fizice, toxice si ecologice, precum si alte date de siguranta.

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolve pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuiesc respectate de catre utilizator pe propria raspundere.



Informatii suplimentare la :
www.sika.ro
www.sika.com

Sika Romania Srl
Business Unit Industry
Ioan Clopotel , nr.4
500450 Brasov
Romania
Tel. +40 268 406 212
Fax +40 268 406 213

