

## Sika® Primer-209N

Date tehnice:

Compozitia chimica	Solutie pigmentata de poliuretan
Culoarea	negru
Densitate (DIN 53479) (neintarit)	1,0 kg/l aprox.
Vascozitate	10 mPa·s aprox.
Punct de aprindere	-4°C
Continutul de materii solide	38% aprox.
Temperatura de aplicare	+10°C la 35°C
Metoda de aplicare	Pensula / pasla
Acoperire	150 g/m <sup>2</sup> aprox.
Timp de uscare (23°C/50% R.H)	Min 30 min Max 24 de ore
Depozitare	In containere sigilate, intr-un loc cu aer rece si uscat
Termen de garantie	9 luni

### Prezentare

Sika® Primer-209N este un lichid pigmentat negru, cu vascozitate scazuta ce se intareste datorita umiditatii mediului. Se foloseste pentru a pregati suprafetele vopsite si la materiale plastice ce urmeaza a fi lipite cu produse Sikaflex®.

Sika® Primer-209N este fabricat in conformitate cu standardele de calitate 9001 / 14001

### Domenii de aplicare

Sika® Primer-209N se aplica pe urmatoarele materiale:

-plastice                      Acrilice (PMMA)  
   Policarbonat  
   ABS, etc.

-vopsele                      Acrilice

Dorita faptului ca vopselele si plasticile variaza foarte mult in compozitia lor chimica, sunt necesare incercari preliminare. Intodeauna cereti sfaturi de la producator inainte de-a folosi Primer pe plastice care sunt dispuse la sarcini de rupere ca Acril, policarbonat sau ABS.

### Metoda de aplicare

Suprafata trebuie sa fie curata uscata, fara grasime silicon sau praf. Se va degresa mai intai suprafata cu Sika® Cleaner 205 si se lasa la uscat iar apoi se va aplica Sika® Primer-209N cu o bucata de pasla sau cu o pensula. Nu se aplica la o temperatura mai mica de 10 °C sau mai mare de 35 °C.

Sika® Primer-209N se aplica o singura data, cu grija, astfel incat sa se realizeze un strat uniform de aceeasi densitate. Strangeti dopul flaconului imediat cu grija dupa fiecare utilizare.

Industry



**Retineti**

Sika® Primer-209 N nu se va folosi decat in timpul de garantie iar daca s-a gelifiat atunci nu se va folosi.

**Informatii imbuteliere**

Flacon	30 ml
	250 ml
	1 l

**Important:**

Primerul se va aplica o singura data. Informatii cu privire la manipularea, depozitarea si gestionarea produselor chimice sunt disponibile in Fisa de protectia muncii si alte documentatii similare.

**Retineti:**

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolveaza pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuiesc respectate de catre utilizator pe propria raspundere

**Informatii suplimentare:**

La cerere sunt disponibile urmatoarele documentatii:  
– Sika Primer – ghid de selectie  
– Fisa de protectia muncii

Further information available at:  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Schweiz AG  
Business Unit Industry  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Switzerland  
Tel. +41 44 436 40 40  
Fax +41 44 436 55 30





Further information available at:  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Schweiz AG  
Business Unit Industry  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Switzerland  
Tel. +41 44 436 40 40  
Fax +41 44 436 55 30

